



HK lazúra 3v1 Grey Protect

- HK-Lasur 3in1 Grey-Protect -

Dekoratívna, rozpúšťadlová prémiová zosivovacia lazúra pre exteriér



| Odtieň | Dostupnosť | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Počet kusov na palete | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 | 1000 |
| | Balenie | 1 x 0,75 l | 1 x 2,5 l | 1 x 5 l | 10 l | 20 l | 100 ml |
| | Druh balenia | plechový obal | plechový obal | plechový obal | plechový obal | plechový obal | vzorka |
| | Kód obalu | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 | 81 |
| | Číslo výrobku | | | | | | |
| strieborná sivá (RC-970) | 2257 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| grafitová sivá (FT-25416) | 2265 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| platinová sivá (FT-26788) | 2291 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| antracitová sivá (FT-20928) | 2293 | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| vodová sivá (FT-20924) | 2294 | ■ | ■ | ■ | | | ■ |
| žulová sivá (FT-20923) | 2472 | | ■ | ■ | | | |
| toskánska sivá (FT-20925) | 2473 | | ■ | ■ | | | |
| ílová sivá (FT-20926) | 2474 | | ■ | ■ | | | |
| piesková sivá (FT-20927) | 2475 | | ■ | ■ | | | |
| hmlová sivá (FT-20930) | 2476 | | ■ | ■ | | | |
| okenná sivá (FT-20931) | 2477 | | ■ | ■ | | | |

Špeciálne odtiene si môžete objednať pod číslom výrobku 2267 vo veľkostiach balenia 2,5 / 5 / 10 / 20 l.

Spotreba

Cca 100 ml/m² na jednu vrstvu náteru, potrebné sú minimálne 2 vrstvy náteru
Hobľované a veľmi husté drevá majú nižšiu savosť a v takých prípadoch bude nutný aj tretí náter



Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Drevo bez kontaktu so zemou
- Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady
- Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky
- Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere
- Základný náter, medzivrstva a vrchný náter
- Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)

Vlastnosti výrobku



- Prírodné sivé tóny na drevo vo vonkajšom prostredí
- Dlhodobé zachovanie jednotného farebného odtieňa zvetraného a nezvetraného dreva
- 3v1: impregnácia, základ a vrchná lazúra
- Ochrana dreva pred vlhkosťou a UV žiarením
- Impregnačný účinok: nasýtenie dreva proti vlhkosti
- Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikať von
- Hydrofóbny: mokré povrchy rýchlo vyschnú
- Ochrana proti poveternostným vplyvom (konštrukčná ochrana dreva a ochrana výrobku pred vlhkosťou) znižuje riziko zamodrania a hniloby.
- Zvýšený podiel sušiny zvyšuje fyzikálnu bezpečnosť proti okusovaniu osami
- Náterový film chránený pred zamodraním, plesňami a riasami



- Následné ošetrenie si nevyžaduje prebrúsenie
- Tenkovrstvá lazúra
- Neodlupuje sa
- Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné

Informácie o výrobku

| | |
|-------------------|---|
| Hustota (20 °C) | Cca 0,87 g/cm ³ |
| Viskozita (20 °C) | Cca 80 s ISO 2431/3 mm |
| Bod vzplanutia | > 60 °C |
| Zápach | Po rozpúšťadle, po uschnutí bez zápachu |
| Stupeň lesku | Hodvábne matný |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Farbtonkarte Grey-Protect](#)
- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Systemové produkty

- [Ochranný náter priečných rezov \(extra\) \(1900\)](#)
- [UV+ lazúra \(2234\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt.
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.
- **Príprava podkladu**
Staré nátery (napr. hrubovrstvé lazúry alebo krycie farby), kôru, lyko a nečistoty bez zvyškov odstráňte. Uvoľnené a popraskané hrče, ako aj otvorené miesta so živinicou odstráňte a vyčistite pomocou vhodného prostriedku (napr. Remmers Verdünnung & Pinselreiniger).
Hladké, ohobľované drevené plochy, pokiaľ je to možné, pred natieraním obrúste a zbvate prachu, čím dosiahnete lepšie vsakovanie farby.
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.
Bežný používateľ: natieranie pomocou lazúrovacieho štetca.
Profesionálny používateľ: natieranie, máčanie, flutovanie, striekanie - iba v uzatvorených zariadeniach.
Nanášajte v smere vlákien.
Po uschnutí naneste 2. vrstvu.
Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pri pretieraní pomocou iných náterových látok odporúčame odskúšať príľnavosť náteru.
U drevín bohatých na extraktívne látky, akými sú napr. dub, červený céder, afzélia, redwood atď. môže dochádzať v dôsledku zrážok k vyplavovaniu látok rozpustných vo vode z dreva, a to môže viesť k zafarbeniu svetlého muríva alebo omietky.
Skúšobné nátery odporúčame i u iných druhov dreva.
Aby sa predišlo potrebe následného použitia ochranných prostriedkov na drevo, konštrukcia by mala byť navrhnutá tak, aby bola vodoodpudivá (tj. vyhnite sa vodorovným plochám, otvorenému čelnému drevu, kapilárnym škáram, mokrým a vlhkým miestam, kontaktu so striekajúcou vodou, ostrým hranám). Ak to nie je možné zaručiť alebo ak sa vyžaduje ešte vyššia úroveň ochrany v exteriéri, neošetrené drevo sa môže impregnovať výrobkom HSG - Impregnačný základ na drevo* (*Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne preštudujte údaje na obale a informácie o výrobku).
Spodné časti čelných plôch majú byť zarezané tak, aby sa vytvoril odkvap.
Čelné a rezné plochy je potrebné následne ošetriť pred pôsobením vlhkosti produktom Ochranný náter priečných rezov (extra).
Každá ďalšia vrstva zintenzívňuje farebný odtieň a zvyšuje lesk.

- **Sušenie**
Cca 12 hodín pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.
Aj keď je povrch na dotyk suchý, môžu ťažké tekuté rozpúšťadlá spôsobiť v priebehu niekoľkých dní lepkavý pocit na dotyk!
Táto vlastnosť nie je vada!



V prípade zaistenia čo najväčšej výmeny vzduchu bude odparovanie rozpúšťadiel výrazne urýchlené.

■ **Riedenie**

Prípravený na použitie

Upozornenie

V prípade hoblňovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali doceliť dlhší interval prípadnej údržby. Dodržiavajte predpisy o ochrane stavebného dreva. Nepoužívajte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahov a bez polomeru hrán, zabráňte nahromadenej vlhkosti.

Pracovné náradie / čistenie


Štetec z prírodných štetín, plochý štetec



Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce. Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie

V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Ošetrený výrobok¹⁾ obsahuje biocídnu účinnú látku 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 400 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 400 g/l VOC.

| VOC | |
|-------|--------|
| Kat. | A/e |
| 2010: | 400g/l |
| max.: | 400g/l |

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.