



## Crete FP

Greitai stingstantis gruntas

Variantai		
Kiekis ant paletės		
Pakuotė	12,5 kg	25 kg
Pakuotės rūšis	Komplektas	Komplektas
Pakuotės kodas	13	25
Artikulo Nr.		
6860	■	■

Panaudojimo sritys ■ „Crete“ sistemos greitai stingstantis gruntas

Savybės ■ Greitai galima dengti kitą sluoksnį  
■ Didelis atsparumas temperatūros pokyčiams  
■ Pralaidus vandens garams

Produkto duomenys Tankis (20 °C) 1,57 g/cm<sup>3</sup> (4 komp. mišinys)  
Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Pasiruošimas darbui ■ Reikalavimai pagrindui  
Galima dengti tik ant betoninio pagrindo ar cementinio išlyginamojo sluoksnio.  
Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimų žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.  
Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm<sup>2</sup> (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm<sup>2</sup>), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm<sup>2</sup>.

Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

■ Paruošimas  
Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuoekliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.  
Ištrupėjusias ar pažeistas pagrindo vietas užpildyti „Remmers PCC“ sistemos priemonėmis lygiai su paviršiumi.  
Priklausomai nuo sistemos, įpjauti pakankamai ankerinių griovelių.

Paruošimas

A:B:C:D	
A: 2,5	3 Min.
B: 2,6	
C: 7,0	
D: 0,4	


■ Maišymas  
Visą „Crete FP Cat“ (D komp.) supilti į A komponentą.  
Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A ir D komp.).  
Galiausiai masę sumaišyti lėtai elektriniu maišytuvu (apie 300–400 aps./min.).  
Iš karto **maišant** supilti C komponentą ir masę maišyti dar 3 min.  
Būtina tiksliai laikytis nurodytos maišymo trukmės (naudoti laikmatį).

Maišymo santykis 2,5 : 2,6 : 7,0 : 0,4 masės dalimis

Visą paruoštą mišinį (įskaitant nugrandytus likučius) nedelsiant paskleisti ant paviršiaus siauromis juostomis ir tolygiai paskirstyti tam skirtais įrankiais.



#### Apdorojimas



Tik profesionaliam naudojimui!

■ **Apdorojimo sąlygos**

Aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +20 °C.

Medžiagos temperatūra: nuo +15 °C iki +20 °C.

Po padengimo medžiagą mažiausiai 24 val. saugoti nuo tiesioginio vandens slėgio ir drėgmės poveikio.

Santykinė oro drėgmė negali viršyti 80 %.

Pagrindo temperatūra dengimo ir kietėjimo metu turi būti mažiausiai +3 °C virš rasos taško.

■ **Apdorojimo laikas (+20 °C)**

apie 5 min.

■ **Kito sluoksnio dengimas (+20 °C)**

4 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Jeigu dėl statybvietės sąlygų laukimo laikas yra ilgesnis (> 24 val.), prieš tolesnį darbų etapą paviršių reikia nušlifuoti iki baltumo.

Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

#### Panaudojimo pavyzdžiai

■ **Gruntavimas**

Visą medžiagą paskleisti ant paviršiaus ir nedelsiant išlyginti išlyginamoja mentele, kad paviršiaus poros būtų visiškai užpildytos.

Išeiga

apie 0,6–2 kg/m<sup>2</sup> rišklio (priklausomai nuo pagrindo)

#### Nurodymai

Jei nurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

Gauta paviršiaus tekstūra labai priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Dėl šios priežasties paviršiaus tekstūrai netaikoma atsakomybė už gaminius su trūkumais.

Net jei dengimo darbai atliekami tinkamai, vis tiek galimi atspalvių pakitimai, klojimo žymės, gali atsirasti ruoželiai ir nedidelės balutės.

Dėl trumpo reagavimo laiko dengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

Dėl per didelio sluoksnio storio gali susidaryti pūslės.

Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

#### Darbo įrankiai/ valymas




Išlyginamoji mentelė

Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn. (B ir D komp.) ir mažiausiai 6 mėn. (C ir A komp.).

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.



Atitikties deklaracija



**Remmers GmbH (CE)**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija

**Remmers (UK) Limited (UKCA)**

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU, Jungtinė Karalystė

19 (CE); 21 (UKCA)

GBIII 144\_2

EN 13813:2002

226860

Sintetinių dervų išlyginamasis sluoksnis / sintetinės dervos danga, skirta naudoti patalpose

Atsparumas ugniai:	E <sub>n</sub>
Ėsdinančių medžiagų išsiskyrimas:	SR
Atsparumas dilimui:	≤ AR 0,5
Tempiamasis stipris:	≥ B 1,5
Atsparumas smūgiams:	≥ IR 4

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.