



## Crete FP

Szybkowiążąca szpachlówka gruntująca

Formy dostawy			
Ilość na palecie			
Jedn. opak.	12,5 kg	25 kg	
Rodzaj opakowania	zestaw w pudełku		zestaw w pudełku
Kod opakowania	13	25	
<b>Nr art.:</b>			
6860	■	■	

### Obszary stosowania

- Szybkowiążąca szpachlówka gruntująca w systemie Crete

### Właściwości

- Szybka obrabialność
- Wysoka odporność termiczna
- Przepuszczalność pary wodnej

### Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C) 1,57 g/cm<sup>3</sup> (mieszanka czterekomponentowa)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

### Przygotowanie pracy

#### ■ Wymagania wobec podłoża

Jako podłoża zdadne są wyłącznie betonowe i cementowe jastrychy zespolone. Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ściery gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm<sup>2</sup> (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm<sup>2</sup>) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm<sup>2</sup>.

beton	maks. 6 % wag. wilgoci
-------	------------------------

jastrych cementowy	maks. 6 % wag. wilgoci
--------------------	------------------------

#### ■ Przygotowania


Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.

Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić systemami Remmers PCC równo z powierzchnią.

Zależnie od systemu należy wykonać odpowiednie nacięcia kotwiące.



## Przygotowanie materiału




### ■ Mieszanie

Crete FP Cat (komp. D) w całości dodać do komponentu A.  
Utwardzacz (komponent B) w całości dodać do masy podstawowej (komponent A i komponent D).  
Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 - 400 obr./min.).  
Natychmiast dodać składnik C i mieszać masę przez 3 minuty.  
Należy dokładnie przestrzegać czasów mieszania (używać stopera).

<b>Proporcja mieszania</b>	2,5 : 2,6 : 7,0 : 0,4 w częściach wagowych
----------------------------	--

Gotową mieszankę bezpośrednio po sporządzeniu całej masy (zdrapując ze ścianek pojemnika) wąskimi pasami nanieść na przygotowaną powierzchnię i rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi.

## Sposób stosowania



Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

### ■ Warunki stosowania

Temperatury otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +10 °C do maks. +20 °C.  
Temperatura materiału: +15 do +20 °C.  
Po ułożeniu materiał należy przez co najmniej 24 godziny chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i działaniem wilgoci.  
Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%.  
Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

### ■ Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

około 5 min.

### ■ Aplikacja następných warstw (+20 °C)

4 godziny w temp. 20 °C i przy 65 % wilgotności względnej powietrza.  
W przypadku dłuższego czasu oczekiwania (> 24 godziny) spowodowanego warunkami panującymi na placu budowy, przed kolejnym cyklem roboczym zszlifować powierzchnię do białego przetłomu.

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

## Przykłady zastosowań

### ■ Powłoka gruntująca

Materiał w całości nałożyć na powierzchnię i natychmiast usunąć nadmiar ziarna za pomocą packi wygładzającej. Pory powierzchniowe podłoża muszą być całkowicie zamknięte.

<b>Zużycie</b>	około 0,6 - 2 kg/m <sup>2</sup> spoiwa (zależnie od podłoża)
----------------	--

## Wskazówki

Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.  
Ostateczna struktura powierzchni jest silnie uzależniona od warunków panujących na placu budowy oraz sposobu prowadzenia robót. Dlatego struktura powierzchni nie jest objęta odpowiedzialnością producenta za produkt.  
Nawet w przypadku poprawnie z rzemieślniczego punktu widzenia wykonanej pracy nie da się wykluczyć różnic kolorów, śladów układania, smużenia i tworzenia niewielkich kałuż.  
Z uwagi na krótki czas reakcji prace przy układaniu powłoki posadzkowej należy dobrze



zaplanować i przygotować.  
Przekroczenie grubości warstw może spowodować powstawanie pęcherzy.  
Małe grubości warstw oraz niższe temperatury mogą mieć wpływ na wygląd powłoki.

Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.


#### Narzędzia / czyszczenie



Paca stalowa gładka

Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.  
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.  
Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

#### Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonych oryginalnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem komponenty B i D można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy, a C i A przez co najmniej 6 miesięcy.

#### Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

#### Deklaracja Właściwości Użytkowych

➤ [Leistungserklärung](#)

#### Znak CE



**Remmers GmbH**  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

19  
GBIII 144  
EN 13813:2002  
226860

Jastrych syntetyczny / Powłoka z żywicy syntetycznej do stosowania w budynkach

Reakcja na ogień:	E <sub>fl</sub>
Uwalnianie substancji korozjotwórczych:	SR
Odporność na ścieranie:	≥ AR 0,5
Wytrzymałość na odrywanie:	≥ B 1,5
Odporność uderowa:	≥ IR 4



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność