



Crete BL 120

| Värvitoon | Saadavus | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Tarnitatavad pakendid | | 400 | |
| | Pakendi kaal | 25,5 kg | 51 kg | 0,5 kg |
| | Pakendi tüüp | Komplekt karbis | Komplekt karbis | Kott |
| | Pakendi kood | 26 | 51 | 84 |
| | Artikli number | | | |
| | 6864 | ■ | ■ | |
| Crete Color pastad: | | | | |
| punane | 6851 | | | ■ |
| roheline | 6852 | | | ■ |
| beež | 6853 | | | ■ |
| ooker | 6854 | | | ■ |
| hall | 6855 | | | ■ |

Kasutusala

- Voolav mört keemiliselt ja termiliselt koormatud süsteemides
- Puistepinnakatete aluskiht keemiliselt ja termiliselt koormatud süsteemides

Omadused

- Kõrge vastupidavus kemikaalidele
- Hea mehaaniline vastupidavus
- Veeauru läbilaskev.
- Termiline vastupidavus kuni 120 °C

Võimalikud süsteemitooted

➤ [Crete TF 60 \(226867\)](#)

Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**
[U1_B_107]
[U1_B_18]
Aluspinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm² (madalaim väärtus min. 1,0N/mm²), survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm².

Betoon maks. 6 M-% niiskust

Tsement maks. 6 M-% niiskust



Ettevalmistamine



■ Segamine

Värvipasta (komp. D) lisada täielikult komponendile A.
Lisage kõvendi (komp. B) täielikult põhimassile (komp. A ja komp. D).
Järgmiseks tuleb mass läbi segada aeglaselt töötava elektrilise segamismasinaga (ca. 300-400 U/min.).
Laikude teke pinnal viitab ebapiisavale segamisele.
Valage valmis segu külpuhastiga sundsegurisse.
Lisage koheselt komponent C ja segage massi 3 minutit.
Segamisaegu tuleb täpselt järgida (programmikell).

Kandke valmis segu kohe pärast selle valmistamist täielikult (kraapige välja) kitsaste ribadega ettevalmistatud pinnale ja jaotage sobivate vahenditega laiali.

Töötlemine



Ainult erialaseks kasutamiseks!

■ Juhised töötlemiseks

[VA_VT_10_20_o]

Aluspinna temperatuur peab kasutamise ja kuivamise ajal olema vähemalt +3 °C üle kastepinna temperatuuri.

Materjali tuleb pärast paigaldamist kaitsta vähemalt 48 tundi otsese vee ja niiskuse mõjude eest.

Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80 %.

■ Kaetav (+20 °C)

Ooteajad tööetappide vahel vähemalt 16 tundi ja maksimaalselt 48 tundi.

Ehitusobjektist tulenevate pikemate ooteaegade korral lihvide enne järgmist etappi kuni valgendumiseni.

Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad etteantud aega.

Pealekandmine

■ Pinnakatte

Kandke materjal ettevalmistatud pinnale ja jaotage sobivate vahenditega, nt kihikelluga või tihvtraakliga

Töödelge kohe tingimata ogarulliga üle (maksimaalselt ühekordne riskäik)

■ Puistekihi aluskiht

Kandke materjal ettevalmistatud pinnale ja jaotage sobivate vahenditega, nt kihikelluga või tihvtraakliga

Töödelge kohe tingimata ogarulliga üle (maksimaalselt ühekordne riskäik)

Puistake veel värske aluskiht vahetult sobiva puistematerjali ülejäägiga üle.

Peale tahkumist eemaldage üleliigne kvartsliv.

Juhised

Kõik eelnevalt nimetatud väärtused ja kulud on kindlaks tehtud laboritingimustel (20 °C) standardsete värvitoonidega. Ehitusplatsil töötlemisel võivad tekkida veidi kõrvale kalduvad väärtused.

Suurtel pindadel tohib kasutada vaid ühe tootepartii materjale et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.

Saadav pinnastruktuur sõltub tugevasti tingimustest ehitusobjektil ning töötlemisest.

Sellega ei kuulu pinnastruktuur tootevastutuse alla.

Kaetud pinna piiramiseks tuleb teha piisavalt sulundlõikeid. (lõikelaius/-sügavus vastab kahekordsele süstemikihi paksusele).

PU-betoonid on üldiselt madalate optiliste nõuetega ja üldiselt mitte värvistabiilsed funktsionaalsed põrandakatted.



Ka korrektsel paigaldamisel ei saa välistada värvitooni erinevusi, paigaldusjälgi, ribade teket ja kerget loikude teket.

Lühikese reaktsiooniaja tõttu tuleb pinnakattetööd hästi kavandada ja ette valmistada. Väikesed kihipaksused ning madalad temperatuurid võivad väljanägemist halvendada. Libisev mehaaniline koormus põhjustab kriimustusi.

Sõidetav kummirehvidega sõidukitega. Ei sobi metallist ja polüamiidrehvidega sõidukitele, samuti dünaamiliste punktkoormuste korral.

Puistake puistepinnakatete korral koheselt, ei tagada puistematerjali kindel sidumine. Pinna parendused ja olemasolevate pindade töötlemine toovad endaga kaasa nähtava ülemineku väljanägemises ja struktuuris.

Kemikaalikindlust tuleb hinnata olenevalt meediumi temperatuurist (vt kemikaalikindluse loend).

Süsteemi omadustest tulenevalt tuleb libisemiskindla kattmaterjali puhul võrreldes siledapinnalise kattmaterjaliga arvestada suurema puhastusvajadusega, mistõttu tuleks reeglina kasutada pehmete harjadega puhastusmasinaid.

Edasised juhised töötlemise, süsteemiehituse ja loetletud toodete hoolduse kohta leiate uusimast tehnilisest infolehest ja Remmersi süsteemilahendustest.


Töövahendid/puhastamine



Täpsemad andmed Remmersi tööriistadeprogrammist.

Töövahendid ja määrduvad kohad viivitamatult puhastada Verdünnung V101-ga. Puhastamisel järgida üldiseid kaitse- ja puhastamisemeetmeid.

Ladustamine/säilivusaeg



Avamata originaalpakendis jahedalt, kuivalt ja külmumise eest kaitstult ladustatult komp. B ja komp. D vähemalt 12 kuud ning komp. C ja komp. A vähemalt 6 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Ainult erialaseks kasutamiseks!

Lähemat infot ohutuse kohta transportimisel, ladustamisel, ümberkäimisel ning utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate ajakohaselt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäädid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus (2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/j): max. 140 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 140 g/l VOC.

| VOC | |
|-------|--------|
| Kat. | A/j |
| 2010: | 140g/l |
| max.: | 140g/l |

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.