



Rofalin Acryl

Nuo atmosferos poveikio apsaugantys dažai, skirti lauko ir vidaus medienai bei kitų rūšių pagrindu



Atspalvis	Variantai				
	Kiekis ant paletės	200	96	30	22
	Pakuotė	2,5 l	5 l	10 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras	Kibiras	Kibiras	Kibiras
	Pakuotės kodas	03	05	10	20
	Artikulo Nr.				
Spec. atspalviai*	2343	■	■	■	■
A bazė	015020	■	■	■	■
B bazė	015021	■	■		■
C bazė	015022	■	■	■	■

*Mažiausias užsakomas kiekis – 5 l

Išėiga



Apie 80–100 ml/m² kiekvienam sluoksniui

1 x 100 ml/m², jei prieš tai dengiamas „Aqua AG-26-Allgrund“ sluoksnis (šviesių atspalvių)

Struktūra priklauso nuo pagrindo, žr. naudojimo pavyzdžius

Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinėms, dailylentėms, sodo nameliams
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, pastogėms, apkalimams
- Cinko latakams ir lakštams
- Įvairiems kitiems paviršiams
- Nenaudoti ant ką tik impregnuotų medinių paviršių. Palaukti, kol impregnavimo medžiaga išdžius.
- Apdorojant kėdes, suolus ir pan., reikalingas papildomas apsauginis sluoksnis, naudojant bespalvį produktą „Aqua MSL-45/sm UV+“ (7130). Jis apsaugo nuo spalvos pakitimo.
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Itin gerai dengiantis
- Nenusilupa
- Atsparus šarmams, tinka ir mineraliniams paviršiams
- Atsparus atmosferos poveikiui ir reguliuojantis drėgmę
- Sudėtyje yra mažai tirpiklių, nekenksmingas aplinkai, švelnus kvapo
- Greitai džiūstantis
- Atsparus šveitimui
- Atspalvius galima maišyti tarpusavyje
- Ryškių ir intensyvių atspalvių dažai prasčiau padengia pagrindą dėl jų sudėtyje esančių pigmentų. Naudojant kritinius atspalvius, tokias vietas rekomenduojama prieš tai padengti derančio atspalvio gruntu, kad būtų užtikrintas kokybiškas padengimas.



Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	apie 1,15–1,24 g/cm ³
Klumpumas (20 °C)	apie 2.700 mPa s
Kvapas	silpnas, dažams būdingas
Blizgumas	matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

➤ Patikros sertifikatas pagal DIN EN 71-3

Papildoma informacija

➤ Spalvų paletė

Galimi sistemos produktai

- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * (7145)
- Induline SW-910 (3777)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Aqua OZA-90-Priedas (5320)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)
- Primer Hydro HF (0725)
- Primer Hydro F (2842)
- Isoliergrund (3440)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau kaip 18 %
- Paruošimas
Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.
Medienos pagrindai:
Papildėjusį ir oro sąlygų paveiktą medinį paviršių gerai nušlifuoti iki pirminio pagrindo sluoksnio.
Pašalinti atsilupusias ar įtrūkusias šakas bei sakus ir nuvalyti medieną tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu ir teptukų valikliu).
Lauko medieną, kurią būtina apsaugoti nuo puvinio, mėlynavimo ir (arba) medieną pažeidžiančių vabzdžių, prieš tai būtina padengti tinkama medienos apsaugos priemone* [žr. sistemos produktus] (*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!)
Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.
Kai naudojami balti arba šviesių atspalvių dažai, prieš tai paviršių reikia padengti „Aqua AG-26-Allgrund“ grunto sluoksniu, kad neprasiskverbtų spalvotos medienos sudedamosios dalys.
Kad besiribojantys paviršiai neišsiteptų nuo medienos sudedamųjų dalių (pvz., apdorojant statramsčius mišriose konstrukcijose), medieną reikia padengti iš visų pusių.
Senas karbolineumo dangas perdažyti tik tamsių atspalvių dažais, prieš tai nudažius bandomąjį plotą.
Cinkas (cinkuotas plienas):
Paviršių nuvalyti drėkikliu su amoniaku, naudojant šlifavimo kempinę. Laikytis BFS informacinio dokumento Nr. 5 nurodymų.
Esant padidintai mechaninei apkrovai, prieš tai pagrindą padengti „Aqua AG-26-Allgrund“ sluoksniu.
Mineraliniai pagrindai:
Pagrindą paruošti laikantis šveitimui ir atmosferos poveikiui atsparių dispersinių dažų padengimo nurodymų (DIN 53778).
Seną pluoštinio cemento paviršių kruopščiai nuvalyti, pašalinti dumblis ir samanias, leisti pagrindui visiškai išdžiūti.
Sutvarkyti tinko pažeidimus.
Prieš dažant seną aliejinių dažų sluoksnį, jo suderinamumą su produktu reikia patikrinti nudažant bandomąjį plotą.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Produktą kruopščiai išmaišyti ir kuo greičiau padengti teptuku arba voleliu.
Laikytis rekomenduojamo džiūvimo laiko tarp darbo etapų.
Struktūra priklauso nuo pagrindo, žr. naudojimo pavyzdžius.

Apdorojimo nurodymai



Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pagedaujamoje vietoje.
Dažant baltais ar šviesių atspalvių dažais, prieš tai paviršių būtina padengti dviem sluoksniais „Aqua AG-26-Allgrund“.
Atspalvį galima vertinti tik dažų sluoksniui visiškai išdžiūvus.
Vengti dažų sąlyčio su kitu dažų ar lako sluoksniu, pvz., nedėti nudažytų gaminių vieno ant kito.
Nedažyti boro druska impregnuotos medienos.
Dirbant vidaus patalpose pasirūpinti geru vėdinimu.



- **Džiūvimas**
2–4 val. esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Lauko medieną po padengimo mažiausiai 4 val. saugoti nuo kritulių (dažai gali nusiplauti).
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
- **Skiedimas**
Jei reikia, skiedžiama vandeniu.

Panaudojimo pavyzdžiai

Naudojimo pavyzdžiai	Impregnantas	Gruntas	Tarpinė danga	Galutinė danga
Medienos pagrindai: Neapdorota mediena; seni, oro sąlygų paveikti mediniai paviršiai; dispersinių dažų, lakų ir medieną apsaugančių lazūrinių dažų atnaujinimo dangos	Prireikus „Aqua IG-15-Imprägniergrund IT“ (tik lauko paviršiams)	„Aqua AG-26-Allgrund“ arba „Rofalin Acryl“	„Aqua AG-26-Allgrund“ arba „Rofalin Acryl“	„Rofalin Acryl“
Cinkas (cinkuotas plienas): Cinkas, cinkuotas plienas ir kietas PVC; senų dažų sluoksnio atnaujinimo danga	--	„Aqua AG-26-Allgrund“ (esant intensyviai naudojimui)	„Rofalin Acryl“	„Rofalin Acryl“
Mineral. pagrindai: Pluoštinis cementas	--	1-2 „Primer Hydro HF“ sluoksniai	„Rofalin Acryl“	„Rofalin Acryl“
Nepadengtas betonas, akytasis betonas	--	„Primer Hydro HF“	„Rofalin Acryl“, praskiestas vandeniu (10%)	„Rofalin Acryl“
Senas tinko sluoksnis lauke (šlifuojamasis tinkas, stabilus tinklo sluoksnis)	--	„Primer Hydro HF“	„Rofalin Acryl“, praskiestas vandeniu (10%)	„Rofalin Acryl“
Stabilus tinklo sluoksnis viduje (gipsinis tinkas, kalkių skiedinio tinkas, plytinis mūras)	--	„Rofalin Acryl“, praskiestas vandeniu (10%)	--	„Rofalin Acryl“
Stabilus senų dispersinių dažų, sintetinio tinko sluoksnio atnaujinimo danga	--	--	„Rofalin Acryl“, praskiestas vandeniu (10%)	„Rofalin Acryl“
Gipskartonis	--	„Primer Hydro F“	„Rofalin Acryl“	„Rofalin Acryl“
Tapetai, medžio drožlės, kt.	--	„Rofalin Acryl“	--	„Rofalin Acryl“

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:
šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES Žaislų direktyvoje (2009/48/EB).
Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis atsparumo oro sąlygoms didinimas arba šlifavimas stambiu disku (p80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.
Būtina laikytis konstrukcinės medienos apsaugos principų.
Nenaudoti ant horizontalių paviršių be drenažo ir krašto nuolydžių, vengti drėgmės kaupimosi.



Darbo įrankiai/ valymas




Akrilo šerių teptukas, plokščiasis teptukas, putplasčio volelis

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Remmers įrankiai

- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Epoxy-Rolle (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/d): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.