



Rofalin Acryl

Laika apstākļu izturīga krāsa ar plēves aizsardzību koksnei un citām virsmām telpās un ārā



Krāsu tonis	Pieejamība					
	Skaitis paletē	672	200	96	30	22
VPE	0,75 l	2,5 l	5 l	10 l	20 l	
Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w	spainis-w
Iepakojuma kods	01	03	05	10	20	
Preces Nr.						
antracīta pelēks (RAL 7016)**	2323	■	■	■		
gaiši pelēks (RAL 7035)	2324	■	■	■		
egles zaļš (RAL 6009)	2325	■	■	■		
sūnu zaļš (RAL 6005)	2326	■	■	■		
krēma balts (RAL 9001)	2327	■	■	■		
balts (RAL 9016)	2330	■	■	■	■	■
pelēks	2332			■		
tumši brūns	2334			■		
melns	2336			■		
skandināvu sarkans	2337	■	■	■		
Īpašās krāsas*	2343	■	■	■	■	■
Bāze A	015020	■	■	■	■	■
Bāze B	015021	■	■	■	■	■
Bāze C	015022	■	■	■	■	■

*Minimālais pasūtījums 5 l

Patēriņš

apt. 80 - 100 ml/m² uz vienu darba soli


Iepriekšējai apstrādei ar Aqua AG-26-Allgrund (gaišām krāsām): 1 x 100 ml/m²



Struktūra atkarībā no pamātnes sk. Lietošanas piemērus



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Cinka jumta teknes un plāksnes
- Daudzas citas virsmas
- Nelietot uz svaigi impregnētas koksnes. Pagaidīt fiksēšanas laiku.
- A székeket, padokat stb. Fedje le védőfestékkal Aqua MSL-45 / sm színtelen UV + (7130) anyaggal. Ez megakadályozza a foltot.
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Ļoti labs pārklājums
- Neatslāņojas
- Izturīgs pret sārmiem, paredzēts arī minerālu pamatnēm
- Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs
- Zems šķīdinātāju saturs, videi draudzīgs, viegla smarža
- Ātra žūšana
- Izturīgs pret berzi
- Krāsu toņus var savstarpēji jaukt
- Spilgtām, tīri intensīvām krāsām ir pigmentēšanas dēļ zemāka sedzējspēja. Kritiskām nokrāsām mēs iesakām šīm zonām nokrāsot pirmo pārklājumu ar attiecīgu pamata toni.

Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	apm. 1,15 - 1,24 g/cm ³
Viskozitāte (20 °C)	apm. 2.700 mPa s
Smarža	viegls, raksturīgs
Spīduma pakāpe	matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- [Pārbaudes sertifikāts saskaņā ar DIN EN 71-3](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* \(7145\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)
- [Aqua AG-26-Allgrund \(7147\)](#)
- [Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv \(5320\)](#)
- [Primer H \(0642\)](#)
- [Primer Hydro F \(2842\)](#)
- [Isoliergrund \(3440\)](#)
- [Primer HF \(6438\)](#)

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%
- **Sagatavošana**
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Koksnes pamatnes:
Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.



Noņemiet vaļīgus vai atplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas, notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., šķīdinātāju V 101, šķīdinātāju otu mazgāšanai). Iepriekš apstrādājiet koksni āra zonā, kas jāaizsargā pret koksni iznīcinošām puvi un zilumu un/vai kukaiņiem, ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli* (skatīt sistēmas produktus).

Nemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.

Lai novērstu krāsainu koksnes sastāvdaļu caurskati, lietojot šo produktu baltās vai gaišās krāsās, vispirms nokrāsot ar Aqua AG-26 Allgrund.

Lai izvairītos no blakus komponentu piesārņojuma ar koksnes sastāvdaļām (piemēram, atgāžņi karkasa konstrukcijās), apstrādāt šās koksnes no visām pusēm.

Vecā nodilta karbolineja krāsojumus pārkrāsot tikai ar tumšākām nokrāsām, vienmēr veikt testa krāsojumu.

Cinks (cinkots tērauds):

Veiciet amonjaka mitrināšanu, izmantojot slīpēšanas spilvenu. Ievērojiet BFS informācijas lapu nr. 5.

Gadījumos ar paaugstinātu mehānisko nodilumu iepriekš apstrādājāt ar Aqua AG-26-Allgrund.

Minerālu pamatnes

Sagatavojiet pamatnes saskaņā ar vadlīnijām nodilumizturīgām un laika apstākļu izturīgām dispersijas laku krāsām (DIN 53778).

Rūpīgi notīriet vecās šķiedru cementa virsmas no aļģēm un sūnām, ļaujiet pamatnei labi nožūt.

Remontējiet apmetuma bojājumus.

Pārbaudiet vecās eļļas krāsas, izmantojot testa virsmu, lai tās varētu apstrādāt ar materiālu.

Apstrāde



Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C.

Labi samaisīt materiālu un ātri uzklāt ar otu vai rullīti.

Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.

Struktūra atkarībā no pamatnes sk. Lietošanas piemērus

Norādījumi par apstrādi



Lai iegūtu baltas vai gaišas krāsas, veiciet 2 kārtas ar Aqua AG-26-Allgrund.

Tikai pēc žūšanas krāsa attīsta piemērotu rakstu.

Izvairīties no laka uz lakas kontaktiem, peim., saliekot grēdā utt.

Nelietot uz bora impregnētas koksnes.

Lietojojot telpās, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

Žūšana

2-4 stundas 20° C temperatūrā un 65% relatīvajā gaisa mitrumā.

Pēc krāsošanas vismaz 4 stundas aizsargājiet koksni āra no nokrišņiem apstākļos (nomazgāšanas risks).

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni.

Lietošanas piemēri

Struktūra atkarībā no pamatnes



Lietošanas piemēri	Impregnēšana	Pamata pārklājums	Starppārklājums	Gala pārklājums
Koka pamatnes: neapstrādāta koksne, vecas, nodiltas koka pamatnes, atjaunošanas krāsas uz emulsijas krāsām, lakas un koksnes konservēšanai lazūras	Ja nepieciešams, ar Aqua IG-15 impregnēšanas gruntējumu (tikai ārpus telpām)	Aqua AG-26-Allgrund vai Rofalin Acryl	Aqua AG-26-Allgrund vai Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Cinks (cinkots tērauds): cinks, cinkots tērauds un cietais PVH, atjaunošanas krāsa uz vecās krāsas	--	Aqua AG-26-Allgrund (ar augstākām prasībām)	Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Minerāl. pamatnes: šķiedru cements	--	1-2 x Tiefengrund	Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Atklāts betons, bezporains betons	--	Imprāgniergrund (impregnēšanas gruntējums)	Rofalin Acryl atšķaidīts ar 10 % ūdens	Rofalin Acryl
Nestspējīgi apmetumi, telpās (Ģipša apmetumi, kaļķu java apmetums, atvērta mūra)	--	Smilšu, krīta apmetumi ar Tiefengrund; Nestspējīgi apmetumi ar Imprāgniergrund	Rofalin Acryl atšķaidīts ar 10 % ūdens	Rofalin Acryl
Nestspējīgi apmetumi, telpās (Ģipša apmetumi, kaļķu java apmetums, atvērta mūra)	--	Rofalin Acryl atšķaidīts ar 10 % ūdens	--	Rofalin Acryl



Atjaunošanas kārtas uz veciem stabiliem dispersijas krāsas pārklājumiem, plastmasas apmetumi	--	--	Rofalin Acryl atšķaidīts ar 10 % ūdens	Rofalin Acryl
Ģipškartons	--	Tiefgrund W	Rofalin Acryl	Rofalin Acryl
Tapetes, tapetes ar koksnes šķiedrām utt.	--	Rofalin Acryl	--	Rofalin Acryl

Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar sausinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.


Darba instrumenti/tīrīšana



Akrila saru suka, virsmas suka, putuplasta rullītis

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/ glabāšanas laiks



Neatvērtajā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un aizsargā no sala vietā, vismaz 36 mēnešus.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.