



Allzweck-Lasur

Dekoratív, vizesbázisú középvastag lazúr




Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	672	200	96	22
	Kiszerelés	0,75 l	2,5 l	5 l	20 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	kanna	kanna
	Göngyölegkód	01	03	05	20
	Terméksz.				
színtelen	2359	■	■	■	■
különleges színek*	2362			■	■
*Minimális rendelhető mennyiség: 2,5 l					

Anyagszükséglet

Kb. 80 ml/m² rétegenként, legalább 2 rétegben



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri faanyagokra
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácsszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsugátárok, profillécek, kerti faházak)
- Új és felújítású bevonatok
- Járófelületek (teraszburkolat, hajópadló stb.) bevonására nem alkalmas
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Időjárás- és UV-álló
- Kiváló tapadás, fogás és rugalmasság
- Időjárásálló és nedvességszabályzó
- Könnyen feldolgozható

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát/alkid diszperzió
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,02 g/cm ³
Szag	enyhe
Fényességi fok	selyemmatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- **DIN EN 71-3 "Bizonyos elemek migrációja"**

További információk

- **Nachhaltigkeitsdatenblatt**

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **IG-10-Imprägniergrund IT* (7144)**
- **Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)**
- **Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)**

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**



A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: max. 18%.
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.

■ Előkészítés

A szennyeződések, a zsír és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
A beszürkült és időjárás által tönkretett fafelületet egészen a hordképes alapfelületig le kell csiszolni.
A kültéri faanyagokat a kémiai és korhadással szemben megfelelő faanyagvédő szerrel* kell előkezelni, beltérben ez nem szükséges. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)
Gyalult faanyagoknál a felületet csiszolással kell előkészíteni, majd tökéletesen portalanítni: ezzel biztosítható a legjobb tapadás és beszívódás.
Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +10 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Felhordás ecsettel.
A felhordást szálirányba kell elvégezni.
Száradás után felvihető a második réteg.
Felújító festés esetén 1-2 rétegben, enyhe köztes csiszolással.
A színárnyalatok egymással keverhetők.
Nagyobb összefüggő felületekhez csak azonos gyártási tételszámú anyagot szabad felhasználni (a különböző gyártási tételszámú anyagokat előtte össze kell keverni), különben kisebb szín-, fényesség- és struktúrabeli eltérések alakulhatnak ki.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbát, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.
A friss filmréteget a feldolgozás és a száradás alatt védeni kell az esőtől, a szélről, a napsugárzástól és a harmatképződéstől.
Színtelen és fehér változatban csak közvetlen időjárási hatásoknak nem kitett kültéri felületeken (pl. ereszdesházakon) vagy beltéren használható.
A fehér és pasztellszínű lazúrok eltérő fedőképessége miatt – az alapfelülettől függően – az optikai megjelenés eltérő lehet. Előzetesen ellenőrizni kell, hogy a fa anyagai nem okozhatják-e adott körülmények között a lazúrréteg elszíneződését.
A gyengébb UV-védelem miatt ezeknél a színárnyalatoknál rövidebb karbantartási időszakokkal kell számolni. Mindezek figyelembevétele és tisztázása és annak érdekében, hogy biztosított legyen a kívánt felület elérése, előzetesen mintafelületet kell készíteni.
A faelemek alját ferdén úgy kell kialakítani, hogy vízorrot képezzen.
A бүтү- és vágott felületeket lezárásként két réteg бүтүvédőszerrel kell a nedvességgel szemben védeni.

■ Száradás

Kb. 4 óra 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett.
Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb légcseré és magasabb légnedvesség a száradás lassulásához vezet.

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Tudnivalók

A termék biztonságosan alkalmazható gyermekjátékok, gyermekbútorok kezelésére.
DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”: A termék megfelel a DIN EN 71-3 szabványban a nehézfémek gyermekjátékokban történő kioldódására vonatkozóan megadott határértékeknek, ennek megfelelően teljesíti az EU játékok biztonságáról szóló irányelvben (2009/48/EK) a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelmény egyikét.
Gyalult vörösfenyő- és a magas gyantatartalmú tűlevelű faanyagoknál, különösen ritka évgyűrűszerkezetnél, ághelyeknél és gyantában gazdag kései pásztáknál csökkenhet a felületkezelő anyag tapadása és az időjárásal szembeni ellenálló képessége. Ebben az esetben rövidebb karbantartási és felújítási időközökkel kell számolni. Ez elkerülhető, ha a faanyag még a felületkezelés előtt időjárási hatásoknak van kitéve, vagy a felület előkészítése durva csiszolással (pl.: P80) történt. Az így előkészített felületek érdessége megközelíti a fűrészelt felületű faanyagokét, ezért hosszabb karbantartási és felújítási időközökkel lehet számolni.

Munkaeszközök és tisztításuk




Műanyag sörtéjű ecset, széles ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.



Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk névze semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.