Scheda Tecnica
Codice Articolo 2350

Allzweck-Lasur

Vernice decorativa trasparente a medio spessore a base d'acqua

Tonalità di colore	Disponibilità				
	Confezioni per pallet	672	200	96	22
	Confezioni	**0,75 l**	**2,5 l**	**5 l**	**20 l**
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	01	03	05	20
	Cod. art.				
incolore	2359	■	■	■	■
bianco	2360		■	■	■
colori speciali*	2362			■	■

*Acquisto minimo 2,5 l

Consumo

Ca. 80 ml/m² per ciascuna di almeno 2 mani di applicazione.



Campi di applicazione



- Legno all'interno e all'esterno
- Per elementi in legno non a stabilità dimensionale: ad es. recinzioni, strutture a graticcio, coperture per posti macchina, rivestimenti in legno
- Per elementi in legno a stabilità dimensionale limitata: ad es. perline, arredo giardino
- Verniciatura iniziale e restauro
- Non idoneo per la verniciatura di superfici a pavimento (terrazze, pedane in legno ecc.)
- Per utilizzatori professionali

Caratteristiche



- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Ottima aderenza, elasticità e piacevolezza al tatto
- Resistente agli agenti atmosferici e igroscopico
- Facile applicazione

Dati tecnici

Densitá (20 °C)	Circa 1,02 g/cm³
Odore	Mite
Brillantezza	Opaco

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Certificazioni

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Possibili prodotti del sistema

- **Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)**

*Utilizzare i prodotti biocidi con la dovuta cautela.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni di prodotto!

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
  Elementi non a stabilità dimensionale o a stabilità dimensionale limitata: umidità del legno max. 18 %
  Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e solido.
- **Preparazione**

Rimuovere completamente sporcizia, grassi e strati di pittura non ben aderenti al supporto verniciato.
Carteggiare le superfici ingrigite e deteriorate dagli agenti atmosferici fino a portare a nudo il legno sottostante.
Pretrattare il legno per esterni che deve essere protetto da funghi della marcescenza e dell'azzurramento con un idoneo preservante* (non necessario per il legno per interni).

Applicazione

Condizioni per l'impiego
Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +10 °C a max. 25 °C.

Miscelare bene il prodotto.
Applicazione a pennello.
Applicare lungo il senso della fibra.
Dopo l'essiccazione applicare la seconda mano.
Verniciatura di restauro: 1 - 2 mani con una leggera carteggiatura intermedia.
Tutte le tonalità di colore sono miscelabili tra di loro.
In caso di superfici contigue, è consigliato utilizzare materiale con lo stesso numero di lotto. Se si utilizza materiale di lotti diversi, mescolare preventivamente, altrimenti potrebbero verificarsi lievi differenze di colore, lucentezza e consistenza.
Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego

Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.
Prima di rivestire legni tecnicamente modificati e materiali a base di legno, è necessario applicare un rivestimento di prova ed eseguire un test di idoneità per l'area di applicazione desiderata.
Utilizzare le versioni incolore e bianco solo su superfici esterne non direttamente esposte agli agenti atmosferici, come le parti inferiori del tetto o all'interno.
Proteggere da pioggia, vento, irraggiamento solare e condensa durante l'applicazione e l'essiccazione.

Essiccazione
Circa 4 ore a 20 °C e 65 % di umidità atmosferica relativa.
Basse temperature e alti livelli di umidità atmosferica rallentano l'essiccazione.

Diluizione
Pronto all'uso

Note

DIN EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi":
Il prodotto non supera i limiti definiti dalla norma EN 71-3 per la migrazione di metalli pesanti in giocattoli per bambini e soddisfa dunque uno di svariati altri requisiti per la sicurezza dei giocattoli per bambini ai sensi della Direttiva "Giocattoli" (2009/48/CE).

Attrezzatura / Pulizia

Pennello con setole acriliche, pennellessa

Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua o una miscela di acqua e detergente RK-898.
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente.
I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati.
Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata.
Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

VOC
Kat. A/e
2010: 130g/l
max.: 130g/l

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 130 g/l di COV.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che, a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.