



Aqua FKL-402-Voegenvloeistof

Watergedragen voegkitoplossing voor parket en houten vloeren

Kleuren	Leverbaar
	Aantal per pallet 96
	Grootte / hoeveelheid 5 ltr
	verpakking plastic can
	verpakkingscode 05
	art.nr.
kleurloos	2368 ■


Verbruik

Ca. 50 ml/m²

Werkelijk verbruik: afhankelijk van de conditie van de ondergrond / voegen.



Toepassing



- Hout binnen
- Dichtkitten van parket en houten vloeren
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Geringe volumevergroting
- Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk, milde geur
- Snelle droging

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	1,04 g/m ³
Viscositeit	vloeibaar
Geur	mild
Kleur	melkachtig, na droging transparant

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- Aqua PL-413-Parketlak (2374)
- HWS-112-Hardwax Sealer (1826)
- HSO-118-High-Solid-Olie ^[eco] (7708)
- Federspachtel (4788)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.


Voorbereiding



- Vermengen
Met 10-20% houtstof van het schuren tot een spachtelmasa vermengen.
Verwerkingstijd maximaal 10 minuten, hogere temperaturen kunnen dit verkorten.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +25 °C.

Voor gebruik goed schudden.

Voor de laatste schuurbeurt met een verdeelspaan (4788) vullen.

Na droging schuren.

Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.

Vervolgens met het gewenste systeemproduct het hout behandelen.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

■ Droging

Overschilderbaar: na ca. 45 - 60 minuten

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

■ Verdunning

Verwerkingsklaar

Gereedschap / reiniging



Veerspatel


Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Gereedschap moet roestvrij zijn.

Remmers gereedschap

➤ [Federspachtel \(4788\)](#)

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren.

Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.