



Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

Водный раствор для изготовления шовной мастики для паркета и деревянных полов

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	96
	Единица упаковки	5 л
	Тип упаковки	канистра пласт.
	Код упаковки	05
	Арт. №	
farblos / бесцветный	2368	■


Расход

~ 50 мл/м²

Фактический расход: зависит от состояния пола/швов



Область применения



- Древесина внутри помещений
- Замазка паркетных и деревянных полов
- Для профессионального применения

Свойства



- Малая объемная усадка
- Низкое содержание растворителей, экологически чистый продукт, со слабым запахом
- Быстрое высыхание

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,04 г/м ³
Вязкость	жидкая
Запах	слабый
Цвет	молочный, после высыхания прозрачный

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Aqua PL-413-Parkettlack \(2374\)](#)
- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности




Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Подготовка материала**■ Замешивание**

Продукт замешивается с 10-20 % древесной муки, образующейся при шлифовке древесины, до получения шпатлевочной массы.

Время пригодности к применению (время жизнеспособности) макс. 10 минут. В условиях более температур указанное время может сократиться.

Порядок применения**■ Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C.

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

~ 10 мин.

Перед применением взболтать.

Нанести шпатлевку при помощи шпателя для лакокрасочных материалов [Federspachtel (4788)] перед финальной шлифовкой поверхности.

После высыхания выполнить шлифовку.

При необходимости повторить процесс.

Затем выполнить отделку древесины одним из системных продуктов.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

■ Высыхание

Шлифовка/лакирование: спустя ~ 45 - 60 минут

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

■ Разбавление


Продукт готов к применению

Рабочий инструмент / очистка

Шпатель Federspachtel (4788)

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Рабочий инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.