



## Aqua MSV-403- Parkettgrundierung


Speciális alapozó parkettára és fapadlóra a faelemek összeragadásának minimalizálása érdekében

Szín	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 96
	<b>Kiszérelés</b> 51
	Göngyöleg típusa műa. kanna
	Göngyölegkód 05
	<b>Terméksz.</b>
színtelen	2369 ■

**Anyagszükséglet** 100–120 ml/m<sup>2</sup> rétegenként



### Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Éltre állított lapszerkezetű parketta
- Padlódeszkák
- Nem szilárdan lefektetett parketta
- Fa térékő padlóburkolatok
- Fűtött padlók
- Professzionális felhasználóknak

### Tulajdonságok



- Az oldalak enyvezésének minimalizálása
- Csökkenti a hibás lerakás miatt kialakult repedések kialakulásának veszélyét
- Jól csiszolható

### Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Kifolyási idő DIN 2 pohárból	kb. 55
Szag	enyhe

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

**További információk** > [Fenntarthatósági adatlap](#)

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- > [Aqua FKL-402-Fugenkittlösung \(2368\)](#)
- > [Aqua PL-413-Parkettlack \(2374\)](#)
- > [Aqua V-490-Verzögerer \(1939\)](#)
- > [ULM-822-Universal-Lichtschutzmittel \(3824\)](#)

### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.  
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- **Előkészítés**  
A csiszolást 80–150 szemcseméretű csiszolópapírral kell elvégezni.



### Feldolgozás



#### Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapterület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Használat előtt fel kell rázni.

Hengerelje.

Száradás után megfelelő termékekkel köztes és zárbevonatot kell felhordani.

Egy teljes éjszakai száradás esetén köztes csiszolást kell alkalmazni.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

### Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat. Ne őrítse ki a padlóra és ne oszlassa szét (egyenetlenségek képződhetnek).

#### Száradás

Átdolgozható: kb. 1–2 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

#### Hígítás

Felhasználásra kész

### Munkaeszközök és tisztításuk



Rozsdamentes munkaeszközök

Mikroszálás, kb. 8–12 mm szárhosszú henger


Rozsdamentes munkaeszközök

Mikroszálás, kb. 8–12 mm szárhosszú henger

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

### Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

### VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/i kategória): max. 140 g/l (2010).  
Ez a termék legfeljebb < 140 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.