



Aqua MSV-403-Parquetgrondering


Speciale primer voor parket en houten vloeren om kantenverlijming te minimaliseren

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	96
	Grootte / hoeveelheid	5 Itr
	verpakking	plastic can
	verpakkingscode	05
	art.nr.	
kleurloos	2369	■

Verbruik 100-120 ml/m² per laag



Toepassing



- Hout in binnentoepassingen
- Lamellenparket
- Planken vloeren
- Zwevend parket
- Houten vloer
- Vloeren met vloerverwarming
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Minimale verlijming van de zijanten
- Vermindert het risico op verkleven van de plint
- Goed te schuren

Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaat
Dichtheid (20°C)	ca. 1,03 gr/cm ³
Uitlooptijd sec in DIN 2 beker	ca. 55
Geur	mild

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Aanvullende informatie

- [Duurzaamheidsblad](#)
- [Informatieblad duurzaamheid](#)



Mogelijke systeemproducten

- Aqua FKL-402-Voegkitoplossing (2368)
- Aqua PL-413-Parketlak (2374)
- Aqua V-490-Vertrager (1939)
- ULM-822-Universeel anti-UV-additief (3824)

Werkvoorbereiding


■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereekt.
Houtvochtgehalte: 8 - 12%

■ Voorbereiding

Schuren met P 80 - 150.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Voor gebruik goed schudden.

Rollen.

Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

Bij droging na één nacht is schuren noodzakelijk.

Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Niet op de vloer gieten en verdelen (patroonvorming).

■ Droging

Overschilderbaar: na ca. 1 - 2 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■ Verdunning

Verwerkingsklaar

Gereedschap / reiniging




Roestvrij gereedschap

Roller met microvezelbekleding ca. 8 - 12 mm poolhoogte

Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

