



Aqua PL-413-Parkettlack

Színtelen, egykomponensű parkettalakk hengerrel történő felhordáshoz




Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	90	60
	Kiszerezés	5 l	10 l
	Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna
	Göngyölegkód	05	10
	Terméksz.		
Aqua PL-413/20 matt			
színtelen	2376	■	■
Aqua PL-413/30 félmatt			
színtelen	2375	■	■
Aqua PL-413/50 selyemfényű			
színtelen	2374	■	■

Anyagszükséglet 100–120 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Magas igénybevételű fafelületekre lakóterekben
- Lakó- és irodaépületek fa járófelületeire (pl.: parketta, falépcsőlapok, fa padlóburkolatok)
- Profesionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Kopás- és karcálló
- Kiemeli a fa természetes színét és erezetét
- Kiemelkedő a vízállósága
- Jól terül a vízszintes felületeken
- Kétkomponensű megoldás: fokozott, izocianátmentes vegyszer-, kézkrém-, karc- és kopásállóság 2% Aqua VGA-485 hozzáadásával

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát-/poliuretán diszperzió
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,04 g/cm ³
Szag	enyhe

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

További információk

- [Pflegeanleitung für versiegelte Holzfußböden und Treppen](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)
- Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)
- Aqua MSV-403- Parkettgrundierung (2369)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua V-490-Verzögerer (1939)




- ▶ Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe [eco] (7740)
- ▶ Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószert-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- Előkészítés
Természetes fa csiszolása: 100–180-as szemcsemérettel.
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat/alapfelületeket WV-891 vagy V-890 hígítóval alaposan le kell mosni.
Helyszínen beltéren UN-894-t kell használni. Az oldószert hagyni kell megfelelően kiszellőzni.
Gyantatáskákat szakszerűen ki kell javítani.

Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Használat előtt fel kell rázni.
Eccsetelés és hengerlés.
Száradás után - aznap - felvihető a következő réteg.
A száradása után köztes csiszolást kell végezni 180–320 szemcseméretű csiszolópapírral; utána közvetlenül felhordható a záróbevonat.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



- Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbálakkozást, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.
- Száradás
Porszáras: kb. 1 óra után
Átdolgozható: kb. 4 óra után
Teljesen terhelhető: 7 nap után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.
 - Hígítás
Felhasználásra kész. Szükség esetén max. 5% vízzel hígítható.

Tudnivalók

DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”:
Ez a termék megfelel a DIN EN 71-3 szabvány szerinti, a nehézfémek gyermekjátékokba történő kioldódására vonatkozó határértékeknek, ezáltal teljesíti a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelmény egyikét az EU játékok biztonságáról szóló rányelvének (2009/48/EK) megfelelően.
A mozgó vagy nem pontosan illeszkedő ragasztott fa parketták esetén, továbbá a padlófűtéssel kiegészített fajarófelületeknél hézagok alakulhatnak ki, melyek a bevonati filmréteg szakadásához vezethetnek. Ezt elkerülendő – a szakszerű kivitelezésen túl – az Aqua MSV-403-Parkettgrundierung parketta-alapozó használata javasolt.
A készre lakkozott fapelületek időszakos védelmére (pl.: letakarására, csomagolására) páraáteresztő fóliákat szabad használni.
Szükség esetén hetente a lakkozott padlóhoz készült általános ápolószerezrel enyhén nedvesen áttörölni.
Tanúsítvánnyal ellátott termékeknél vagy építőelemeknél a vizsgálati jelentésekben/tanúsítványokban foglaltakat és a műszaki adatlapon feltüntetett paramétereket be kell tartani.
Be kell tartani a lakkozott padlóra és lépcsőkre vonatkozó ápolási utasításokat.

Munkaeszközök és tisztításuk



Mikroszálal henger (szálhossz: 8–12 mm), akrilecset
A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékokat az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás



A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/i kategória): max. 140 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 140 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.