



PU-Holzverfestigung


Vienkomponentis (1K) medienos kietiklis ir teršalų blokatorius poliuretano (PU) pagrindu

Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	432	192
	Pakuotė	750 ml	2,5 l
	Pakuotės rūšis	Bakelis	Bakelis
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikulo Nr.		
Bespalvis/Farblos	2379	■	■

Išėiga 200–300 ml/m², priklausomai nuo pagrindo



Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Medienai ir medienos pagrindo medžiagoms
- Medienos kietiklis: grybelių ar vabzdžių pažeistų medienos paviršių sutvirtinimas ir stabilizavimas
- Vidutinio ir didelio tankio medienos plaušų (MDF ir HDF) plokščių apsauga nuo drėgmės
- Teršalų maskavimas: lindanu, DDT ir PCP užterštos medienos maskavimas (naudojamas sistemoje su produktu „Induline SW-910“). Giluminis veikliųjų medžiagų blokavimas medienoje, siekiant išvengti tolesnio teršalų išsiskyrimo į patalpų orą
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Pralaidus vandens garų difuzijai
- Didelis skvarbumas dėl mažos klampos
- Teršalų maskavimas: veikliosios medžiagos ištirpinamos medienos paviršiuje, pernešamos į medienos vidų ir ten blokuojamos (išbandyta sistemoje WK1).

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 1,12 g/cm ³
Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4)	Apie 16
Kvapaspas	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua RG-27-Renoviergrund (7146)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- Induline SW-910 (3777)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Tolygiai užtepti medžiagą teptuku.
Ant medinio paviršiaus negali susidaryti balutės, nutekėjimas ar lašai.
Jei reikia, padengti kitą sluoksnį ant dar šlapio pagrindo.
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.



Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi. Pasirūpinti geru vėdinimu. Dėl mažos klampos galimi ir kiti apdorojimo būdai (injektavimas), tačiau juos kiekvienu konkrečiu atveju turi nustatyti apdorojantis asmuo. Esant poreikiui, pasikonsultuoti su „Remmers“ technikos skyriumi.


- **Džiūvimas**
Kitą sluoksnį galima dengti: maždaug po 6 val.
Medžiaga visiškai sukietėja po 7 dienų.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.
- **Skiedimas**
Paruoštas naudoti

Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas
Darbo įrankius iš karto po naudojimo valyti skiedikliu „V 101“.
Medžiagai išdžiūvus arba sukietėjus, įrankių nuvalyti nebeįmanoma.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.