



## PU-Houtverstevinging

Eén-component houtverstevinging en fixatie van schadelijke stoffen op PU-basis

| Kleuren   | Leverbaar         |        |         |
|-----------|-------------------|--------|---------|
|           | Aantal per pallet | 432    | 192     |
|           | VPE               | 750 ml | 2,5 ltr |
|           | verpakking        | blik   | blik    |
|           | verpakkingscode   | 01     | 03      |
|           | art.nr.           |        |         |
| kleurloos | 2379              | ■      | ■       |

### Verbruik

200 - 300 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond



### Toepassing



- Hout binnen en buiten
- Hout en bouwmaterialen van hout
- Houtverstevinging: verstevinging en stabilisatie van houten oppervlakken, die door schimmels en insecten zijn aangetast.
- Vochtbescherming voor MDF- en HDF-platen
- Fixatie schadelijke stoffen: bedekken van lindaan, DDT en PCP belast hout (als systeem met Induline SW-910). Diepe fixatie van werkzame stoffen in hout ter voorkoming van verdere emissie van schadelijke stoffen in de lucht
- Voor de professionele verwerker

### Eigenschappen



- Dampdoorlatend
- Goed indringvermogen op basis van lage viscositeit
- Fixatie schadelijke stoffen: werkzame stoffen worden aan het houtoppervlak opgelost, binnen in het hout getransporteerd en gefixeerd (WKI getest in het systeem)

### Technische gegevens

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Dichtheid (20°C)               | ca. 1,12 gr/cm <sup>3</sup> |
| Uitlooptijd sec in DIN 4 beker | ca. 16                      |
| Geur                           | karacteristiek              |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Aanvullende informatie

- Verwerkingshandleiding schadelijke stoffen
- Testrapport schadelijke stoffen

Mogelijke  
systeemproducten


- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua DL-65-Houtlak PU (7200)
- Aqua RG-27-Renovatie primer (7146)
- Aqua MSL-45/sm-Houtbeits UV+ (7130)
- Induline SW-910 (3777)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereid.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

Het materiaal door met kwast gelijkmatig aanbrengen.  
Geen plassen, lopers en druppels op het houtoppervlak laten staan.  
De behandeling eventueel nat in nat herhalen.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.  
Voor goede ventilatie en luchtverversing zorgen.  
Door de lage viscositeit zijn ook andere verwerkingsmethoden (injectie) mogelijk, maar deze moeten door de verwerker per geval worden bepaald.  
Eventueel overleg met Remmers.

■ Droging

Overschilderbaar: na ca. 6 uur.  
Volledige doorharding van het materiaal na 7 dagen.  
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.  
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

■ Verdunning

Verwerkingklaar


Gereedschap / reiniging



Kwast

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 reinigen.  
Na droging of uitharding is reiniging niet meer mogelijk.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.



---

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.