



## Aidol PU-Holzersatzmasse

### Доступные позиции

Кол-во на палете	84
Единица упаковки	5 кг
Код упаковки	05
Арт. №	
2386	■

### Область применения



- Для восстановления деревянных элементов
- Балки фахверковых конструкций
- Ремонт головных частей балок
- Опорные клееные конструкции
- Ремонт окон
- Для профессионального применения

### Свойства

- Внешне напоминает древесину
- Паропроницаемость
- Повышенная прочность на сжатие
- Можно окрашивать

### Возможные системные продукты

- [Rofalin Acryl \(2330\)](#)
- [Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe <sup>\[eco\]</sup> \(7740\)](#)
- [Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur <sup>\[eco\]</sup> \(7710\)](#)
- [Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 \(7090\)](#)
- [Aqua DL-65-Decklack PU \(7200\)](#)
- [Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ \(7130\)](#)
- [HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\\* \(7100\)](#)
- [Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1\\* \(7120\)](#)
- [Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU \(7220\)](#)
- [MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ \(7240\)](#)

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

### Подготовка к выполнению работ


- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
 Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.  
 Допустимая влажность древесины:  $u < 18\%$
- **Подготовка поверхности**



Изготовить прочную форму (напр., из столярной плиты) в исходных размерах восстанавливаемого деревянного элемента и выстлать разделительной бумагой. При использовании большого количества смеси (>3 кг) дополнительно зафиксировать форму струбцинами. Не превышать максимальное количество смеси 7,5 кг (опасность разрыва).

**Подготовка материала****■ Замешивание**

Пропорция смешивания с древесными опилками 2:1 по массе (1:2 по объему). Допустимая влажность древесных опилок 8-12 %, размер опилок макс. 1 мм). Перемешать материал с опилками в течение минимум 3 минут до получения текучей консистенции. Время пригодности к применению (время жизнеспособности) макс. 10 минут. В условиях более температур указанное время может сократиться.

**Порядок применения**

Заполнить полость массой, уплотнить мастерком, покрыть разделительной бумагой и плотно закрыть. Через 24 часа снять форму. Спустя 7 дней отремонтированные участки можно шлифовать и наносить декоративное покрытие.

**Указания по применению**

Во время применения не допускать попадания дополнительной влаги в процесс реакции. Защищать продукт от влаги.

**Общие указания**

При нарушении стабильности несущих и укрепляющих элементов деревянных конструкций привлечь специалиста по статике. В качестве вспомогательного материала для специалиста по статике был разработан статический образец, облегчающий выполнение расчетов (стержневая шпонка, толщина полосовой стали) при проведении ремонтных работ.

**Рабочий инструмент / очистка**

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем V 101 сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям. После высыхания или отверждения материала очистка невозможна.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.