



PU-Houtreparatiemassa Set

Solventvrije reconstructieset voor binnen- en buitenhout

Leverbaar	
Aantal per pallet	72
Grootte / hoeveelheid	
Verpakkingstype	emmer K
Verpakkingscode	01
art.nr.	
2387	■
Set bestaat uit: 1 kg PU-houtervanger (harscomponent), 0,5 kg speciale houtspaanders, oliefolie en verwerkingsvoorschriften.	

Verbruik

1 liter te reconstrueren volume: 0,5 kg PU-Houtreparatiemassa en 0,25 kg zaagsel

Toepassing



- Voor de reconstructie van houten onderdelen
- Sanering van balken, b.v. in het houtskeletbouw
- Balkkopsanering
- Gelijmd gelamineerd hout
- Raamrenovatie
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen

- Bevat alle bestanddelen die nodig zijn voor verwerking
- In hout-look
- Dampopen
- Verhoogde drukvastheid
- Overschilderbaar

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C) ca. 0,7 g/cm³ (PU-Houtreparatiemassa)

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua OWF-68/tm-Oliebeits All Weather Protect ^[eco] (7740)
- Aqua OML-48/tm-Oliebeits ^[eco] (7710)
- Aqua VL-66/sm-Houtbeits 3-in-1 dekkend (7090)
- Aqua DL-65-Houtlak PU (7200)
- Aqua MSL-45/sm-Houtbeits UV+ (7130)
- HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1* (7100)
- Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3-in-1* (7120)
- Aqua DSL-55-Houtbeits PU (7220)
- MSL-40/sm-Houtbeits UV+ (7240)



*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken.
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!

Werkvoorbereiding

■ Ondergrond vereisten

Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.
Toegestane houtvochtigheid $u < 18\%$

■ Voorbereidingen

Produceer een stabiele vorm (bijv. blokplaat) in de oorspronkelijke afmeting van het houten onderdeel en bekleed deze met anti-kleefpapier.
Voor grotere opvullingen (> 3 kg) moet de vorm extra worden vastgezet met schroefklemmen. De maximale opvullingsgraad van 7,5 kg niet overschrijden (kans op barsten).


Voorbereiding



■ Vermengen

2:1 volgens gewicht met houtzaagsel (toegelaten vochtigheid van het hout 8 - 12 %, spaandergroote $< \text{of} = 1$ mm). (Volgens volume 1:2)
Het materiaal minstens 3 minuten met het zaagsel mengen tot een gietbare consistentie bereikt wordt.
Verwerkingstijd max. 10 minuten, hogere temperaturen kunnen dit verkorten.

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot max. $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

De massa in de opening vullen, met de troffel goed aanduwen, met het anti-kleef papier bedekken en goed afsluiten.

Na 24 uur de vorm verwijderen.

Herstelde delen kunnen na 7 dagen geschuurd en decoratief geschilderd worden.

Applicatie

Tijdens de verwerking mag er geen bijkomende vochtigheid in het reactieproces geraken.
Het product beschermen tegen vochtigheid.

■ Droging

Overschilderbaar na 7 dagen.

Opmerking

Bij ingrepen die de zekerheid bij dragende houtconstructies beïnvloeden, moet een bouwkundig ingenieur geconsulteerd worden. Als hulpmiddel voor de bouwkundig ingenieur ter plaatse is een voorbeeldstatica ontwikkeld om de dimensionering (stangdeuvels, platte stalen afdichting) in de renovatie te vergemakkelijken.

Gereedschap / reiniging



Troffel

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.
Reinigen is in gedroogde of uitgeharde toestand niet meer mogelijk.

Opslag / houdbaarheid



In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.