



PU-Holzersatzmasse, zestaw

Bezrozpuszczalnikowy zestaw rekonstrukcyjny do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz

Formy dostawy

Ilość na palecie	72
Jedn. opak.	
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
Kod opakowania	01
Nr art.:	
2387	■

Zestaw składa się z: 1 kg PU-Holzersatzmasse (komponent żywiczny), 0,5 kg specjalnych wiórów drzewnych, folii olejowanej i instrukcji obróbki.

Zużycie

Na 1 litr odtwarzanej objętości: 0,5 kg PU-Holzersatzmasse i 0,25 kg wiórów

Obszary stosowania



- Do rekonstrukcji drewnianych elementów budowlanych
- Do belek w konstrukcjach szachulcowych
- Do renowacji czół belek
- Do klejonki
- Do renowacji okien
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Zawiera wszystkie komponenty potrzebne do przeprowadzenia prac
- Po zabiegu wygląda jak drewno
- Przepuszczalność pary wodnej
- Podwyższona wytrzymałość na ściskanie
- Materiał daje się malować

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C) około 0,7 g/cm³ (PU-Holzersatzmasse)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Rofalin Acryl (2330)
- Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe ^[eco] (7740)
- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur ^[eco] (7710)
- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ (7130)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)
- Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)



* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Przygotowanie pracy


- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: $u < 18 \%$
- **Przygotowania**
Należy utworzyć stabilny kształt (np. płytę stolarską) o oryginalnym wymiarze elementu drewnianego i wyłożyć go papierem separującym.
W przypadku większych kształtów (>3 kg) forma powinna być dodatkowo zabezpieczona zaciskami śrubowymi. Nie należy przekraczać maksymalnej wielkości partii 7,5 kg (ryzyko rozerwania).

Przygotowanie materiału



- **Mieszanie**
2:1 z wiórami drzewnymi (dozwolona wilgotność drewna 8-12 %, wielkość wiórów < lub = 1 mm) w częściach wagowych (objętościowo: 1:2).
Materiał mieszać z wiórami przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania sypkiej konsystencji.
Czas obróbki wynosi maks. 10 minut, wyższe temperatury mogą go skrócić.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

Wypełnić mieszaniną ubytek, zagęścić kielnią, przykryć papierem separującym i szczelnie zamknąć.
Po upływie 24 godzin formę zdjąć.
Zrekonstruowane powierzchnie mogą być szlifowane i malowane po 7 dniach.

Wskazówki wykonawcze

Podczas obróbki w reakcję nie może wejść żadna dodatkowa wilgoć.
Produkt należy chronić przed wilgocią.

- **Schnięcie**
Dalsza obróbka możliwa jest po 7 dniach

Wskazówki


W przypadku elementów budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo elementów nośnych i stężeńowych należy wezwać inżyniera-statyka. Aby pomóc statykowi na miejscu, opracowano przykładową statykę, która ułatwia wymiarowanie (kotwy prętowa, grubość płaskowników) podczas renowacji.

Narzędzia / czyszczenie



kielnia

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami
W stanie wyschniętym lub utwardzonym czyszczenie nie jest już możliwe.

**Przechowywanie / trwałość**

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 6 miesięcy.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność