



Stair & Parquet Lacquer

- Treppen- & Parkettlack -

Veepõhine viimistluslakk rulli ja pintsliga pealekandmiseks




Värvitoon	Saadavus		
	Arv alusel	672	200
	Suurus / kogus	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Pakendi tüüp	Ämber	Ämber
	Pakendi kood	01	03
	Artiklinumber		
Siidjas läikiv värvitu	2390	■	■
Siidjas matt värvitu	2391	■	■

Kulu 100–120 ml toodet 1 m² katmiseks



Kasutusala



- Puit sisetingimustes
- Mööblile ja siseustele
- Põrandalaudadele, parketile ja treppidele
- OSB-plaatidele ja korkpõrandatele
- Sein- ja laekatetele

Omadused



- Vee baasil
- Head töötlemisomadused
- Hästi tasanduv
- Kulumis- ja kriipimiskindel
- Vastupidav kemikaalidele: DIN 68861, 1C
- Talub paljusid levinumaid kätekreeme.

Toote andmed

Sideaine	Akrülaatdispersioon/PU-dispersioon
Tihedus	Umbes 1,03 g/cm ³
Lõhn	Nõrk
Läikeaste	Siidjas läikiv, siidjas matt

■ Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja ei ole käsitletavad siduvate tooteomadustena.

Võimalikud süsteemitooted

- **Interior Wood Stain (2400)**
- **Natural Oil Woodstain ^[eco] (7670)**
- **Multi-Purpose Varnish 3in1 (7744)**
- **Natural Oil Opaque Finish ^[eco] (7650)**



Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba, ilma lahtiste osakesteta ning nõuetekohaselt ette valmistatud.

Puidu niiskus: 8 - 12 %

Lihvige puitu liivapaberiga P 150 - 180.

■ Ettevalmistamine

Eemaldage täielikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.

Lihvige vanu kihte põhjalikult.

Puhastage rasvane ja vaigune puit tootega „Verdünnung & Pinselreiniger“.

Töötlemine



■ Töötlemistingimused

Materjali, ümbritseva keskkonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni max +30 °C.

Segage materjal korralikult läbi.

Kandke peale pintsliga või rulliga.

Kerge vahelihv svammiga või P 240 - 320-ga.

Vältige läbilihvimist.

Pärast kuivamist kandke peale teine kiht.

Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Enne tehniliselt modifitseeritud puidu ja puitmaterjalide katmist tuleb teha proovivärvimine ning sobivustest soovitud kasutusvaldkonnas.

Tugevalt koormatud pindadele kanda vähemalt 3 kihti.

Ärge valage otse aluspinnale, sest vastasel juhul võivad tekkida plekid.

Ärge kandke peale rohkem kui 2 kihti päevas.

■ Kuivamine

Tolmukuiv: u 1 tunni pärast

Puutekuiv: u 2 tunni pärast

Ületöödeldav: u 4 tunni pärast

Täielikult koormatav 7 päeva pärast

Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega.

Tagage töötlemise ja kuivamise ajal hea ventilatsioon.

Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ Lahjendamine

Töötlemiseks valmis.

Rulliga peale kandes võib sujuvamaks pealekandmiseks lisada 5 % vett.

Juhised

DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

See toode vastab mänguasjade raskemetallide migratsiooni piirmääradele standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELI mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt.

Põrandatelt ja treppidelt tolmu ja lahtise mustuse regulaarseks eemaldamiseks kasutage harja või moppi.

Vajaduse korral pühkige iga nädal niiske lapiga, kasutades tavalist lakitud põrandate hooldusvahendit

Töövahendid/puhastamine




Sünteeetiliste harjastega pintsel, mikrokiudrull, mohäärull, vahtrull

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.

Utiliseerige puhastusjäätgid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Avamata originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna säilib vähemalt 24 kuud.



Ohutus / regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

Biotsiidide määrus

Sisaldab biotsiidi (purgis olevad säilitusained) biotsiidsete toimeainetega CMIT/MIT (3:1), et kaitsta purgi sisu mikroobsete organismidega (bakterid, pärmseened jne) saastumise eest. Järgige hoolikalt töötlemisjuhiseid!



LOÜ sisaldus vastavalt
2004/42/EÜ

EL-i piirmäär sellele tootele (kat.A/I): max 140 g/l (2010).
See toode sisaldab < 140 g/l LOÜ.

VOC	
Kat.	A/I
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool toodud andmed/näitajad on väija selgitatud praktika käigus või laboris ligikaudsete väärtustena ning pole seetõttu siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja töötlemise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

töötingimuste, kasutatavate materjalide ja ehitusobjektide erinevuste ja mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui me tootjana ei ole kirjalikult sõnaselgelt kinnitanud toodete spetsiifilist sobivust või omadusi lepingus määratletud kasutusotstarbeks, ei ole

rakendustehniline nõustamine või juhendamine siduv, isegi kui see toimub meie parimate teadmiste kohaselt. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.