



Escaliers & Parquets Vernis

Protection résistant à l'usure et aux rayures pour le bois intérieur


Type de signification	Disponibilité		
	Nombre/palette	672	200
	Unités de conditionnement	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal
	Clé de fermeture	01	03
	Art. n°		
satiné incolore	2390	■	■
mat satiné incolore	2391	■	■

Consommation

Env. 100-120 ml/m² par opération



Domaines d'application



- Bois à l'intérieur
- Planches, parquet & escaliers
- Revêtements muraux et plafonds.
- Meubles & portes intérieures
- Jouets

Propriétés



- A base aqueuse
- Bonnes caractéristiques d'application
- Bon rendu
- Résistant à l'usure et aux rayures
- Résistant aux produits chimiques: DIN 68861, 1C
- Résistant à de nombreuses crèmes pour les mains traditionnellement disponibles dans le commerce

Caractéristiques techniques

Liant	Dispersion d'acrylates / dispersion PU
Densité	Env. 1,03 g/cm ³
Viscosité (20 °C)	600 - 800 mPa·s
Odeur	Doux
Degré de brillance	Brillant satiné, mat satiné

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

Préparation du travail

■ Exigences du support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Humidité du bois: 8-12%

Ponçage du bois avec un abrasif de grain 150 - 180.

■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.

Nettoyer les bois gras ou résineux avec le Nettoyant brosses.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre 15 et +30°C.

Bien brasser le produit.

Enduire ou rouler.

Ponçage intermédiaire avec éponge abrasive ou P 240 – 320.

Il faut faire attention de ne poncer jusqu'au bois vive.

Après séchage, procéder à la 2ème application.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

En cas de charges plus lourdes, appliquer au moins 3 couches.

Ne pas couler directement sur le support pour éviter des taches.

Ne pas appliquer plus de 2 couches par jour.

■ Séchage

Sec à la poussière: après env. 1 h

Sec au toucher: après env. 2 h

Recouvrable: après env 4h

Résistant à toutes les charges: après env. 7 jours

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Prévoir une bonne aération pendant la mise en oeuvre et pendant le séchage.

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ Dilution

Prêt à utiliser.

Lors de l'application au rouleau peut-on ajouter 5% de l'eau pour améliorer le coulage.

Remarques

Nettoyer le sol et les escaliers régulièrement au balai ou au balai à franges pour éliminer les poussières et salissures non adhérentes.

Le cas échéant, nettoyer chaque semaine avec un chiffon humide. Ajouter du Nettoyant d'Entretien à l'eau pour des supports laqués.


Outils / nettoyage



Pinceau acrylique, rouleau pour un vernis à base d'eau (rouleau mohair ou rouleau à flocons à poils courts)

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Consignes de sécurité selon les critères RAL

Conserver hors de la portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en oeuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en oeuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après l'utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/ i): max. 140 g/ l (2010).
Ce produit contient < 140 g/ l COV.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.