



Treppen- & Parkettlack

Vizesbázisú fedőlack hengerrel és ecsettel történő felhordáshoz




Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	672	200
	Kiszerezés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna
	Göngyölegkód	01	03
	Terméksz.		
selymfényű színtelen	2390	■	■
selyemmatt színtelen	2391	■	■

Anyagszükséglet 100–120 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Bútorokra és beltéri ajtókra
- Padlóra, parkettára és lépcsőre
- OSB-lapokra és parafapadlókra
- Fal- és mennyezetborításokra

Tulajdonságok



- Vizes bázisú
- Jól feldolgozható
- Jól terül
- Kopás- és karcálló
- Vegyszerálló: DIN 68861, 1C
- Jó ellenálló képesség több, kereskedelemben kapható kézkrémmel szemben

Terméjkarakteristika

Kötőanyag	akrilát diszperzió/poliuretán diszperzió
Sűrűség	kb. 1,03 g/cm ³
Szag	enyhe
Fényességi fok	selymfényű, selyemmatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **UV Öl Lasur 3in1 [eco] (7670)**
- **Multi-Lack 3in1 (7744)**
- **Időjárásálló fafesték 3in1 [eco] (7650)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.

- **Előkészítés**



A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
A régi, de ép festékréteget alaposan meg kell csiszolni.
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat felületkezelés előtt Verdünnung & Pinselreinigerrel alaposan le kell mosni.

Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alappelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Ecsetelés és hengerlés.
Könnyű köztes csiszolás csiszolószivaccsal vagy 240–320 szemcseméretű csiszolópapírral.
Az átcsiszolás veszélyét el kell kerülni.
Száradás után felvihető a második réteg.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
A technikailag módosított fa- és szerkezeti anyagok bevonása előtt próbát, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.
Nagyobb kitéttégű felület indokoltá teszi egy harmadik réteg felhordását.
A lakkot nem szabad közvetlenül a felületre önteni, mert így foltok keletkezhetnek.
Kettőnél több réteget nem szabad naponta felhordani.

Száradás

Porszáras: kb. 1 óra után
Megfogható: kb. 2 óra után
Átdolgozható: kb. 4 óra után
Teljesen terhelhető: 7 nap után
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.
A feldolgozás és a száradás során gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Hígítás

Felhasználásra kész.
Hengerrel történő felhordás esetén a jobb terülés érdekében max. 5% vízzel hígítható.

Tudnivalók

A termék biztonságosan alkalmazható gyermekjátékok, gyermekbútorok kezelésére.
DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”: A termék megfelel a DIN EN 71-3 szabványban a nehézfémek gyermekjátékokban történő kioldódására vonatkozóan megadott határértékeknek, ennek megfelelően teljesíti az EU játékok biztonságáról szóló irányelvében (2009/48/EK) a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelmény egyikét.
A járófelületeket (padlót, lépcsőt) partvissal vagy felmosóranggal rendszeresen meg kell tisztítani a portól és szennyeződésektől.
Szükség esetén hetente a lakkozott padlókhöz készült általános ápolószerezrel enyhén nedvesen áttörölni.


Munkaeszközök és tisztításuk



Műanyag sörtéjű ecset, mikroszálás henger, moherhenger, habhenger

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!



VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/i kategória): max. 140 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 140 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.