



Stair & Parquet Lacquer

- Treppen- & Parkettlack -

Sandarinimo lakas vandens pagrindu, dengiamas voleliu arba teptuku



Atspalvis	Variantai		
	Kiekis ant paletės	672	200
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03
	Artikulo Nr.		
Bespalvis šilko blizgesio	2390	■	■
Bespalvis šilko matinis	2391	■	■

Išėiga

100–120 ml/m² vienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Baldams ir vidaus durims
- Grindlentėms, parketui, laiptams
- OSB plokštėms ir kamštinėms grindims
- Sienų ir lubų plokštėms

Savybės



- Vandens pagrindu
- Geros apdorojimo savybės
- Geras pasiskirstymas
- Atsparus dilimui ir įbrėžimams
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861, 1C
- Atsparus daugeliui rinkoje esančių rankų kremų

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akrilato dispersija / PU dispersija
Tankis	Apie 1,03 g/cm ³
Kvapapas	Švelnus
Blizgesys	Šilko blizgesio, šilko matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Interior Wood Stain (2400)
- Natural Oil Woodstain ^[eco] (7670)
- Multi-Purpose Varnish 3in1 (7744)
- Natural Oil Opaque Finish ^[eco] (7650)



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

Medienos drėgmė: 8–12 %

Medieną šlifuoti P150–180 grūdėtumo švitrinio popieriumi.

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.

Kruopščiai nušlifuoti nepažeistą senų dažų sluoksnį.

Riebaluotą ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu (Verdünnung & Pinselreiniger).

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Dengti teptuku arba voleliu.

Reikalingas lengvas tarpinis šlifavimas, naudojant šlifavimo kempinę arba P 240–320 grūdėtumo švitrinį popierį.

Šlifuojant saugoti dangą nuo pažeidimo.

Išdžiūvus vienam sluoksniui, galima tepti kitą sluoksnį.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Jei apdorojamas plotas naudojamas intensyviai, reikėtų dengti bent 3 sluoksnius.

Nepilti tiesiai ant dažomo paviršiaus, nes gali atsirasti dėmių.

Per vieną dieną tepti ne daugiau 2 sluoksnių.

■ Džiūvimas

Nelimpa dulks: maždaug po 1 val.

Galima liesti: maždaug po 2 val.

Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 4 val.

Pilna apkrova galima: po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Apdorojimo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Paruoštas naudojimui.

Dengiant voleliu galima įpilti 5 % vandens, kad produktas tolygiau pasiskirstytų.

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota arba minkšta grindų šluoste.

Prireikus kas savaitę išplauti drėgna šluoste, į plovimo vandenį įpylus įprastos lakuotoms grindims skirtos priežiūros priemonės

Darbo įrankiai / valymas




Akrilo šerių teptukas, mikropluošto volelis, moherio volelis, putplasčio volelis

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.



LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/i): maks. 140 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 140 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.