



Interior Wood Stain

- Wohnraum-Lasur -

Vaško lazūriniai dažai natūralių dervų ir linų sėmenų aliejaus pagrindu



Atspalvis	Variantai				
	Kiekis ant paletės	672	200	30	22
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03	10	20
	Artikulo Nr.				
Bespalvis/Farblos	2400	■	■	■	■
Baltas/Weiß	2401	■	■	■	
Sendintas pilkas/Antikgrau	2302	■	■		
Ažuolas/Eiche	2305	■	■		
Moka/Mocca	2306	■	■		
Vyšnia/Kirsche	2307	■			
Toskanos pilkas/Toskanagrau	2308	■	■		
Spec. atspalviai*	2406		■	■	■


*Minimalus užsakymas – 2,5 l

Išėiga

50–100 ml/m² vienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Sienų ir lubų plokštėms
- Tinka naudoti drėgnose patalpose (virtuvėje, vonioje)
- Baldams ir vidaus durims
- Laiptams ir parketui (kaip dažomasis gruntas)

Savybės



- Vandens pagrindu
- Atsinaujinančiųjų žaliavų (linų sėmenų aliejaus, natūralių dervų) pagrindu
- Geros apdorojimo savybės
- Skalsus
- Labai geras atsparumas vandeniui (vanduo neįsigeria)
- Atsparus cheminėms medžiagoms: 1C klasė pagal DIN 68861
- Dėl sudėtyje esančių natūralių žaliavų galimi nežymūs produkto atspalvių pakitimai, kurie, remiantis mūsų patirtimi, medienos paviršiaus spalvai įtakos neturi.



Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akriolato dispersija
Tankis	Apie 1,02 g/cm ³
Kvapas	Švelnus
Blizgesys	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- **Hard Wax Oil (0695)**
- **Natural Hard Wax Oil [eco] (7684)**
- **Stair & Parquet Lacquer (2390)**

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.
Medienos drėgmė: 8–12 %
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir atsilupusius senus dažus.
Kruopščiai nušlifuoti nepažeistą senų dažų sluoksnį.
Riebaluotą ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ir teptuku valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).
Medieną šlifuoti P150–180 grūdėtumo švitrinio popieriumi.

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Prieš naudojimą gerai išmaišyti.

Dengti teptuku, voleliu arba purkšti.

Pistoletas su piltuvėliu: 1,3–1,8 mm antgalis, 1,5–2,5 bar purkštuko oro slėgis.

Reikalingas lengvas tarpinis šlifavimas, naudojant šlifavimo kempinę arba P240–320 grūdėtumo švitrinį popierių.

Šlifuojant saugoti dangą nuo pažeidimo.

Išdžiūvus vienam sluoksniui, galima tepti kitą sluoksnį.

Dengti tik plonu sluoksniu.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti produkto ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jo tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

Dengiant tamsių atspalvių produktą, reikia labai kruopščiai nugruntuoti paviršių, siekiant užtikrinti tolygų spalvos padengimą.

Dengiant kaip spalvotą gruntą ant laiptų ir parketo, ant viršaus reikia padengti laiptams ir parketui skirtu lako („Stair & Parquet Lacquer“) sluoksnį arba apdoroti įprasta arba ekologiška kietojo vaško alyva („Hard Wax Oil“ / „Natural Hard Wax Oil [eco]“).

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGVU informacinis dokumentas Nr. 209-046). Toje pačioje darbo vietoje negalima naudoti nitroceliuliozinių lakų ar beicų. Suteptus tekstilės gaminius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių surinkimo filtrus) surinkti į ugniai atsparias atliekų talpyklas ir saugiai juos pašalinti (užpiltus vandeniu).

■ Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 2 val.

Galima liesti: maždaug po 4 val.

Galima dengti kitą sluoksnį: išdžiovinus per naktį

Pilna apkrova galima: maždaug po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei.

Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo sugeriamumo.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti.

Gruntuojant: praskiesti įpylus apie 25 % vandens


Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:

šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

**Darbo įrankiai / valymas**

Akrilo šerių teptukas, plokščiasis teptukas, moheros volelis, purškimo įranga, grindų dažų teptukas
Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.
Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyti specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.