



Interior Wood Stain

- Wohnraum-Lasur -

Vaska lazūra uz dabisko sveķu un lineļļas pernicas bāzes



Krāsas tonis	Pieejamība				
	Skaitis uz paletes	672	200	30	22
	VPE	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l	20 l
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	10	20
	Preces Nr.				
Bezkrāsains/Farblos	2400	■	■	■	■
Balts/Weiß	2401	■	■	■	
Antīki pelēks/Antikgrau	2302	■	■		
Ozols/Eiche	2305	■	■		
Mocca/Mocca	2306	■	■		
Ķirsis/Kirsche	2307	■			
Toskānas pelēks/Toskanagrau	2308	■	■		
Speciālie krāsu toņi*	2406		■	■	■


*Minimālais pasūtījums 2,5 l

Patēriņš

50 - 100 ml/m² uz vienu darba soli



Lietojuma jomas



- Koksne iekštelpās
- Sienu un griestu apšuvumi
- Mitrās telpās (virtuve un vannas istaba)
- Mēbeles un iekšdurvis
- Kāpnes un parkets, kā krāsojoša grunts

Īpašības



- Uz ūdens bāzes
- Uz atjaunojamo izejvielu bāzes (linsēklu eļļa un dabiskie sveķi)
- Labas apstrādes īpašības
- Ekonomiska
- Ļoti laba ūdensizturība (ūdeni atgrūdošs efekts)
- Noturīga pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1C
- Dabisko izejvielu dēļ ir iespējamas nelielas izstrādājuma krāsas svārstības, taču pēc mūsu pieredzes tās neietekmē koksnes virsmas krāsojumu.



Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta dispersija
Blīvums	apt. 1,02 g/cm ³
Smarža	Maiga
Spīduma pakāpe	Matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **Hard Wax Oil (0695)**
- **Natural Hard Wax Oil [eco] (7684)**
- **Stair & Parquet Lacquer (2390)**

Sagatavošanās darbam

- **Prasības pamatnei**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, attaukotai, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12 %
- **Sagatavošana**
Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.
Kārtīgi noslīpējiet vecos, nebojātos pārklājumus.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni ar „Verdünnung & Pinselreiniger”.
Veiciet koksnes slīpēšanu ar P150 - 180.

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz maks. +25 °C.

Pirms lietošanas kārtīgi samaisiet.
Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.
Izsmidzinātājs ar piepildāmu tvertni: sprausla: 1,3 - 1,8 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 1,5 - 2,5 bar.
Viegla starpslīpēšana ar slīpēšanas sūkli vai P240 - 320.
Nepieļaujiet materiāla caurslīpēšanu.
Kad krāsojums nožuvīs, uzklājiet 2. kārtu.
Uzklājiet tikai plānās kārtās.
Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.
Pirms tehniski modificētas koksnes un koka materiālu pārklāšanas ir jāveic lakas pārklājuma izmēģinājums, kā arī piemērotības pārbaude vēlamajā lietošanas vietā.
Tumšu krāsu toņu gadījumā gruntēšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai iegūtu vienmērīgu krāsu.
Pēc krāsojošās grunts uzklāšanas uz kāpnēm un parketa būs nepieciešama hermetizēšana ar („Stair & Parquet Lacquer”) vai nobeiguma apstrāde ar („Hard Wax Oil” / „Natural Hard Wax Oil [eco]”).
Pašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošām lakām vai kodināšanas šķīdumiem vienā un tajā pašā darba vietā; savāciet piesārņotos tekstilizstrādājumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbu, putekļu savākšanas tvertnes) ugunsdrošos atkritumu konteineros un iznīciniet tos ugunsdrošā veidā (zem ūdens).

■ Žūšanas laiks

Putekļu sauss: apt. pēc 2 stundām
Var pieskarties: apt. pēc 4 stundām
Pārkrāsojams: pēc žūšanas visu nakti
Pilnībā noslogojams: apt. pēc 7 dienām
Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.
Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas spējas.

■ Atšķaidīšana

Gatava lietošanai.
Gruntēšanai: atšķaidīt ar apmēram 25 % ūdens

Norādes

DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:
Šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietas saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).


Darbarīki/tīrīšana



Akrila saru suka, lielā ota, mohēras rullītis, smidzinātāji, grīdu krāsošanas ota
Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

**Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums**

Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši. Atvērtā trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā jālieto respirators ar daļiņu filtru P2 un aizsargbrilles. Valkājiet piemērotus aizsargcimdus un aizsargapģērbu.

Utilizācijas norāde

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur biocīdu (konservantu) ar aktīvajām biocīdu vielām CMIT/MIT (3:1), lai pasargātu trauka saturu no bojāšanās, ko izraisa mikroorganismi (baktērijas, rauga sēnītes u.c.). Obligāti ievērojiet norādījumus par apstrādi!

GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010). Šis produkts satur < 130 g/l GOS."

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.