



Vosková lazúra

- Wohnraum-Lasur -

Vosková lazúra na báze prírodnej živice a ľanového oleja



Odtieň	Dostupnosť				
	Počet kusov na palete	672	200	30	22
	Balenie	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l	20 l
	Druh balenia	plechový obal biely	plechový obal biely	plechový obal biely	plechový obal biely
	Kód obalu	01	03	10	20
	Číslo výrobku				
bezfarebný	2400	■	■	■	■
biela	2401	■	■	■	
antická sivá	2302	■	■		
dub	2305	■	■		
mokka	2306	■	■		
čerešňa	2307	■	■		
toskánska sivá	2308	■	■		
Špeciálne odtiene*	2406		■	■	


*Minimálny odber 2,5 l

Spotreba

Cca 50-100 ml/m² na jeden náter



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Obklady stien a stropov
- Miestnosti so zvýšenou vlhkosťou (kuchyňa a kúpeľňa)
- Nábytok a interiérové dvere
- Schodiská a parkety, ako tónovacia základná farba

Vlastnosti výrobku



- Na vodnej báze
- Na báze obnoviteľných surovín (ľanový olej & prírodná živica)
- Dobré spracovateľské vlastnosti
- Výdatný
- Veľmi odbrá odolnosť voči vode (perlový efekt)
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- V dôsledku prírodných surovín dochádza k určitému kolísaniu vo farebných tónoch výrobku, ktoré sú, na základe našich poznatkov, bez vplyvu na zafarbenie povrchu dreva.

Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylátová disperzia
Hustota	Cca 1,02 g/cm ³
Zápach	Mierny
Stupeň lesku	Matný



Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

➤ DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Ďalšie informácie

➤ Farbtonkarte

Systémové produkty

➤ Tvrdý voskový olej PREMIUM (0695)
➤ Tvrdý voskový olej^[eco] (7684)
➤ Podlahový lak PREMIUM (2390)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Vlhkosť dreva: 8-12%
- Príprava podkladu
Nečistoty, masntotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.
Neporušené staré nátery dôkladne prebrúste.
Masné dreva a dreva obsahujúce živicu umyte pomocou prostriedku Verdünnung & Pinselreiniger.
Predbrus s P150 – 180.

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Pred použitím dobre premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.
Nádobková pištoľ: tryska 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašovania: 1,5 - 2,5 bar.
Urobte jemný medzibrus pomocou brúsnej špongie o zrnitosti P240 – 320.
Vyhnite sa prebrúseniu.
Po uschnutí naneste 2. vrstvu.
Nanášajte v tenkej vrstve.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



- Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
U tmavých povrchoch je potrebné urobiť veľmi dôkladný základný náter na dosiahnutie rovnomerného zafarbenia.
Po nanosení farebného základu na schodište a parkety musíte povrch ešte ošetriť pomocou výrobkov Podlahového laku PREMIUM (Treppen- & Parkettlack) alebo Tvrdého voskového oleja/Tvrdého voskového oleja [eco].
Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046). Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textílie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarnej odpadovej nádoby a zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).
■ Sušenie
Suchý proti prachu: po cca 2 hodinách
Suchý na dotyk: po cca 4 hodinách
Pretierateľný: po preschnutí cez noc
Plne zaťažiteľný: po cca 7 dňoch
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Schnutie závisí od druhu dreveniny a nasiakavosti podkladu.

- Riedenie
Pripravený k aplikácii.
Pre základný náter: rozriedte pomocou cca 25 % vody

Upozornenie


DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":
Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).

Pracovné náradie, čistenie



Akrylový štetec, plochý štetec, mohérový valček, striekacie zariadenie, kefa na podlahu
Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.
Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.



Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Osobné ochranné pomôcky	Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.
Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)	EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.