



## Induline DW-610

Izolējoša plānslāņa laka uz ūdens bāzes gruntēšanai,  
starpposma un gala pārklājumam



Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	200	96	22
	VPE	2,5 l	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	03	05	20
	Preces Nr.			
antracīta pelēks (RAL 7016)**	2481	■	■	■
balts (RAL 9016)	2482	■	■	■
Īpašās krāsas	3456	■	■	■
	015039	■	■	■
	015040	■	■	■
	015041	■	■	■

### Patēriņš




50 - 150 ml/m<sup>2</sup> uz vienu darba soli

Krāsošana: 50 - 80 ml/m<sup>2</sup>

Izsmidzināšana: 120 - 150 ml/m<sup>2</sup>

Šīs vērtības attiecas uz pulētu priedes koksni. Ēvelētiem vai zāģētiem kokmateriāliem vērtības ir zemākas vai attiecīgi augstākas.

### Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Pamata pārklājums, starppārklājums, noslēdzošais pārklājums
- Īpaši dižeglēm, eglēm, duglāzijas eglēm, ozoliem, priedēm un lapeglēm
- Vai šeit nav norādītas, eksotiskās koksnes, lūdzam iepriekš konsultēties ar Remmers tehnoloģiju servisu
- Profesionālai izmantošanai



## Īpašības



- Vienkārša apstrāde
- Laba saliešana
- Elegants spīdums, saglabājot koka struktūru (pēc 3 reizes krāsošanas)
- Ūdens tvaiku caurlaidošs
- Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
- Praktiski bez tieksmi uz dzeltēšanu un křitainību
- Liela izturība, pateicoties īpašai saistvielu kombinācijai
- Neatslāņojas
- Nav nepieciešams slīpēt pirms vēlākas apstrādes

## Izstrādājuma dati

Saistviela	Īpaši akrilāti
Bļivums (20 °C)	apt. 1,28 g/cm <sup>3</sup>
Smarža	Raksturīgs
konservējošs līdzeklis	3-Jods-2-propinilbutilkarbamāts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

## Iespējamie sistēmas produkti

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline SW-900 IT\\* \(3781\)](#)
- [Induline SW-910 \(3777\)](#)
- [Induline GW-310\\* \(3385\)](#)

\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

## Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**  
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.  
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%
- **Sagatavošana**  
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.  
Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.  
Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli\* (\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).  
Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.  
Noņemiet vaļīgos un saplaisājušos zarus, kā arī redzamos sveķainos laukumus un notīriet tos ar piemērotu līdzekli (piemēram, šķīdinātāju V 101, nitro vai universālo šķīdinātāju).

## Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**  
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.  
Krāsošana vai izsmidzināšana.  
Bezgausa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar  
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 mm, materiāla spiediens: 60 - 100 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1,2 - 2,0 bar.  
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-2,5 bar.  
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.



## Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Nodrošiniet labu ventilāciju.

Lai pēc iespējas labāk izolētu ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas (laukumu un zarus), jāievēro attiecīgā augstākā informācija par pārklājuma sistēmas darbību, uzklāšanas daudzumu un žūšanas laiku. Pārklāšana ar šo produktu var aktivizēt koka sastāvdaļas un mainīt krāsu. Šajā gadījumā sastāvdaļas tiek fiksētas krāsas plēvē. Sekojoša krāsošana ir ideāli izdarīta ar produktu, kas atbalsta šī produkta izolācijas īpašības. Tā rezultātā šo virspārklājumu parasti vairs neietekmē koksnes sastāvdaļas. Ja, neraugoties uz šiem norādījumiem, krāsas maiņa saglabājas, ieteicams konsultēties ar Remmers Technik servisu. Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18. Produkta atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksne vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, nepietiekoši pārklājuma daudzumi un žūšanas laiki var ievērojami pasliktināt produkta izolējošo iedarbību. Starposma slīpēšanai izlīdziniet tikai koka šķiedras; nekādā gadījumā gruntējumu nedrīkst slīpēt. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas iztecēšanas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

Nelietot tiešos saules staros.

### ■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Pārkrāsojams: apt. pēc 4 stundām

(ar 23°C un 50 % r.m.)

Var pārstrādāt ar paātrinātu žūšanu: pēc apmēram 20 minūtēm iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% relatīvais mitrums) / 75 minūtēm sausas fāzes (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūtēm dzesēšanas fāzes

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

### ■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 5%).

## Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skuju koku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

## Darba instrumenti/tīrīšana




Airless / Airmix izsmidzinātāji, izsmidzinātājs ar krūzīti, akrila suka

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

## Glabāšana/glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

## Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Individuālie aizsardzības  
līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.  
Valkāt piemērotus aizsargcimds un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod  
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to  
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt  
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par  
biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar  
biocīdajām aktīvajām vielām 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no  
mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!  
\*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti  
un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo  
krāsu direktīvu  
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010)  
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie  
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā  
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav  
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta  
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to  
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem  
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto  
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem  
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav  
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc  
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai  
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un  
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku  
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam  
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,  
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,  
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos  
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad  
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.