



Induline GW-201

Primaire blanc concentré en phase aqueuse avec additif pour la conservation de la pellicule




Teinte	Disponibilité				
	Nbre / palette	96	22	4	1
	Taille / Quantité	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Conditionnement	Seau métal	Seau métal	Fût plastique	Conteneur plastique
	Emballage / Code	05	20	68	61
	Art. n°				
blanc	2491	■	■	■	■
teinte spéciale	2485		■	■	

Consommation

80 - 120 ml/m² par application



Domaines d'utilisation



- Bois à l'extérieur
- Bois de feuillus et bois de résineux
- Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Produit réservé à l'usage des professionnels.

Propriétés



- Economique: Concentré à diluer à l'eau pour le trempage ou l'aspersion
- Réduit les décolorations dues aux composants hydrosolubles du bois
- Bon écoulement sur bois brut et imprégné
- Bon mouillage des pores
- Adhérence (initiale) exceptionnelle
- Avec protection du film contre les dégradations microbiennes

Données techniques

Écoulement s (20° C, ISO 3)	Env. 55
Liant	Résine acrylique
Densité (20°C)	1,20 - 1,22 g/cm ³
Odeur	Typique

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- **Garantie Internationale Remmers RIG**
Si une garantie Remmers RIG est attribuée, s'appliquent exclusivement les conditions / exigences du contrat RIG écrit, convenu entre l'entrepreneur RIG et Remmers.

Informations complémentaires

- **Notes sur l'hygiène industrielle**
- **Entretien et maintenance de bacs de trempage et systèmes d'inondation**

Produits complémentaires

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)**
- **Induline ZW-400 (3900)**
- **Induline ZW-425 (7918)**



➤ **Induline DW-691 (3070)**

➤ **Induline DW-625 (1764)**

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.

Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Préparation

■ **Exigences concernant le support**

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Éléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %.

Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois max. 18%.

■ **Traitement préliminaire**

Si nécessaire, imprégner les bois non résistants avec un agent protecteur* (* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!).

Conformément aux normes et règlements en vigueur pour le revêtement du bois et des matériaux dérivés du bois à l'extérieur par la mise en œuvre artisanale.

Mise en œuvre



■ **Conditions de mise en œuvre**

Température (produit, air ambiant, support): minimum +15°C à +30°C maximum.

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +30 °C.

Bien brasser, également pendant la mise en œuvre et après les pauses.

Application par un professionnel qualifié: A la brosse, par trempage ou aspersion, par pulvérisation uniquement en installation fermée.

Pour l'application par trempage ou aspersion, ajuster la viscosité avec de l'eau à 35 - 40 s en coupe ISO 3 mm.

Après séchage, appliquer un revêtement intermédiaire avec ce produit ou le revêtement intermédiaire adapté.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.

Veillez effectuer au préalable un essai de peinture dans des conditions pratiques avec le système souhaité, puis contrôler les propriétés de la surface.

Veiller à une bonne aération / ventilation.

Sur accoya, chêne et châtaignier, une valeur d'écoulement optimale est obtenue avec une valeur pH de 9 - 9,5, ce qui correspond à l'ajout de 0,3 - 0,5 % d'Additif VP 20829.

Si la viscosité augmente, une compensation avec de l'eau doit être effectuée (viscosité cible : temps d'écoulement d'environ 35 - 40 s dans une coupelle ISO de 3 mm)

Lors de la formation de mousse dans l'installation d'aspersion, il est à recommander d'ajouter entre 0,2 - 1,0 % du VP 9325 agent anitmousse fort 2.

Une trop forte dilution du produit, une humidité du bois trop élevée ou le non-respect du schéma d'application préconisé, des quantités appliquées et des durées de séchage peuvent entraver l'effet isolant du produit.

Avec un système de revêtement aqueux subsiste toujours un risque de décolorations dues aux composants du bois.

Pour le traitement des fenêtres et portes d'entrée, les préconisations relatives aux revêtements spécifiques aux essences de bois peuvent être consultées sur notre site Internet www.remmers.com, via notre guide "systemfinder".

■ **Séchage**

Recouvrable: Après env. 4 heures

(à 23 °C et 50 % H.R.)

Recouvrable après séchage forcé: Après env. 90 minutes

(20 mn d'égouttage / 50 mn de séchage (35 - 40°C) / 20 mn de refroidissement)

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ **Dilution**

Au besoin avec de l'eau

Important

Respecter les fiches "Entretien & maintenance des bassins de trempage et dispositifs d'aspersion" et "Instructions pour l'hygiène de l'entreprise".

Outillage / Nettoyage des outils




Pinceau acrylique, installation de trempage, installation d'aspersion, tunnel de pulvérisation

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898.

**Stockage / Tenue en stock**

Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

**Sécurité / Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Ne pas utiliser sur le bois devant entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ou du fourrage pour bétail.

Équipement de protection individuelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Réglementation sur les produits biocides

Contient - à titre de "produit traité" - un produit biocide (agent de conservation du film) avec les agents actifs biocides butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle pour la protection du film contre les infestations par des organismes microbiens (algues, moisissures, etc.). Respecter impérativement les instructions de mise en œuvre!

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/g): max. 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 30 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.