



Induline GW-209

Bílý základní nátěr na bázi vody s obsahem konzervantu nátěrového filmu




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	22	4
	Balení	20 l	120 l
	Typ balení	plechový obal	sud
	Kód obalu	20	68
	Číslo výrobku		
bílá (weiß)	2498	■	■

Spotřeba

80 - 120 ml/m² na jeden nátěr



Oblasti použití



- Dřevo v exteriéru
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Pro jehličnaté a listnaté dřevo
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
- Snižuje zabarvení dřeva v důsledku reakce s vodorozpustnými látkami obsaženými ve dřevě
- Dobrá stékavost na hrubém a impregnovaném dřevu
- Dobrá smáčivost pórů
- Vynikající přilnavost (za mokra)

Údaje o výrobku

Doba výtoku s (20° C, ISO 3)	32 - 36
Pojivo	Akrylátová / alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C)	Cca 1,15 g/cm ³
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **French VOC Emission Test**

Další informace

- **Hinweise zur Betriebshygiene**
- **Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen**

Systemové produkty

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline ZW-400 (3900)**
- **Induline ZW-425 (7918)**
- **Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)**
- **Induline DW-691 (3070)**
- **Induline DW-609 (1601)**
- **Induline DW-631 (1656)**
- **Induline DW-625 (1764)**
- **Induline SW-935 (3786)**



- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

■ Příprava podkladu

Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, prostředí a podkladu minimálně +15 °C až max. +30 °C
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.
Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, polévání, stříkání pouze v uzavřených zařízeních.
Po zaschnutí naneste mezivrstvu vhodným systémovým produktem.
Před použitím tohoto nátěru jako základního a mezivrstvy kontaktujte technickou podporu Remmers.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlívu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 - 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).
Pokud se viskozita zvýší v důsledku odpařování, je nutno ji vyrovnat vodou (cílová viskozita: doba průtoku cca 30 - 32 s v ISO pohárku 3 mm).
Pro lepší rozlív za nepříznivých podmínek (zvýšení teploty, nízká vlhkost vzduchu) zředěte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.
V případě tvorby pěny v polévacím zařízení se doporučuje přidat 0,1-0,2% VP 21638 Odpěňovače intenzity 3.
Příliš vysoké zředění výrobku, velmi vysoká vlhkost dřeva, nebo nedodržení doporučení nanášení vrstev, nanášeného množství a doby schnutí mohou významně ovlivnit izolační účinek výrobku.
U vodou ředitelných systémů vzniká vždy riziko zabarvení barevnými složkami obsaženými ve dřevě.
Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

■ Schnutí

Přelakovatelný: přibližně po 2 hodinách

Lze přelakovat pomocí řízeného procesu schnutí: přibližně po 90 minutách
(20 minut okapání / 50 minut fáze sušení (35 - 40 °C) / 20 minut fáze chlazení)
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Připraven k použití.
V případě potřeby vodou (max. 10%).

Upozornění

Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

Nářadí / čištění



Akrylový štětec, máčecí vany, polévací zařízení, stříkací tunel

Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.



Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.
Biocidní přípravek	Obsahuje jako "ošetřený výrobek" biocidní výrobek s biocidní účinnou látkou 3-jod-2-propynyl-butylníkarbamát k ochraně lakového filmu proti mikrobiálnímu napadení (řasy, plísně atd.). Dodržujte pokyny ke zpracování!
Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)	Mezní hodnota EU pro produkt (kategorie A / g): max. 30 g / l (2010). Tento produkt obsahuje <30 g / l VOC.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.