




Induline GW-209

Veepõhine valge kruntvärv kilekihti konserveeriva ainega




Värvitoon	Saadavus			
	Tarnitavad pakendid	22	4	1
	Pakendi kaal	20 l	120 l	1000 l
	Pakendi tüüp	Ämber W	Vaat K	Konteiner K
	Pakendi kood	20	68	61
	Artikli number			
	2498	■	■	■

Kulu 80 - 120 ml/m² töötapi kohta



Kasutusala



- Välingimustes puit
- Mitmemõõtmelised puitdetailid, nt aknad ja uksed
- Piiratud mõõtmetega puitdetailid, näiteks luugid, voodrilauad, aiamajad
- Muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid, näiteks aiad, sõrestikud, katusealused, puidust välisvooderdised
- Okas- ja lehtpuidule
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- Valmis kasutamiseks sukeldamisel ja leotamisel
- Vähendab värvimuutust tänu vees lahustuvate puidu parkainetele.
- Hea voolavusega toorele ja immutatud puidule.
- Hea pooritaituvusega.
- Suurepärase haardumisega.

Toote andmed

Väljavoolu aeg s ISO Cup 3-s	Ca. 32 - 36
Sideaine	Akrülaat-/alküüdvaik
Tihedus (20 °C)	Ca. 1,15 g/cm ³
Lõhn	Iseloomulik



Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ French VOC Emission Test

Võimalikud süsteemitooted

- Induline SW-900* (3776)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)
- Induline DW-691 (3070)
- Induline DW-692 (3056)
- Induline DW-609 (1601)
- Induline DW-631 (1656)
- Induline DW-625 (1764)
- Induline SW-935 (3786)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale

Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus 11–15%

Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

■ Ettevalmistamine

Vajadusel impregneerige puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga* (* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!).

Lugege BFS infolehte nr.18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +30 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Kasutajatele: pintsliga, kastmine ja vihmutamine ainult suletud ruumides.

Pärast kuivamist kanda toode pinnale vahelihina koos sobiva süsteemitootega.

Enne selle kruntvärvi kasutamist krunt- ja vahepinnakattena palume võtta ühendust Remmersi tehnilise teenindusega.

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Accoya puidul, tammel ja kastanil saavutatakse optimaalne voolavus pH väärtuse 9,0–9,5 juures, mis vastab 0,3–0,5% lisandi VP 20829 lisamisele.

Viskoossuse suurenemisel aurumise tõttu tuleb asendada puuduv vedelikukogus veega (nõutav viskoossus: väljavoolamisaeg ca. 30 - 32 s ISO-topsis 3 mm).

Parema voolavuse jaoks ebasoodates tingimustes (temperatuuritõusu, madala õhuniiskuse korral) lahjendada kuni 10% veega. Tasakaalustage aurustumisel tekkivat kadu vee lisamisega.

Vahu tekkimisel leotusbasseinis soovitatakse lisada 0,1 – 0,2% VP 21638 3. tugevusastmega vahuärastit.

Toote ülemäärane lahjendamine, puidu ülemäärane niiskus või soovitatud katmisjärjestuse eiramine, kasutuskindajad ja kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi.



Vesialuseliste süsteemilahendutse puhul on alati oht tooni muutustele tänu puidus sisalduvatele parkainetele.
Puiduliikide spetsiifilised töötlemissoovitused akende ja välisuste töötlemiseks leiate meie kodulehelt www.remmers.ee süsteemiotsingu abil.

■ **Kuivamine**

Ülelakitav: ca. 2 tunni pärast

Ülelakitav kiirendatud kuivatamise korral: ca. 90 minuti pärast
(nõrutamisfaas 20 minutit / kuivamisfaas 50 minutit (35 – 40 °C) / jahtumisfaas 20 minutit)
Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.
Madalad temperatuurid, vähene õhuhuhetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

■ **Lahjendamine**

Kasutusvalmis.

Vajadusel veega (maks. 10%).

Juhised

Järgige tehnilisi infolehti „Kastmisvannide ja pihustusseadmete hooldus” ja „Hügieeninõuded pindade töötlemisel”.

Töövahendid/puhastamine


Akrüülpintsel, sukeldusvann, leotusbassein, pihustustunnel



Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.
Utiliseerige puhastusjäägid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus

Kaitsmaks kaitsekihti mikrobioloogilise saaste (jallitus, vetikad) eest sisaldab biotsiidset toimeainet 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat kattekihi kaitseks mikroobsete organismide eest (vetikad, hallitus jne). Järgige tingimata töötlemisjuhiseid!

* Puidukaitsevahendit ettevaatlikult kasutada. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehte!

**VOC-sisaldus
(2004/42(EG))**

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/g): max. 30 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l



Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.