



## Color PA Roof

### - Pluoštinio cemento dažai -

Speciali danga mineraliniams pagrindams gryno akrilato pagrindu

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	32
	<b>Pakuotė</b>	<b>12,5 l</b>
	Pakuotės rūšis	Plastikinis kibiras
	Pakuotės kodas	13
	<b>Artikulo Nr.</b>	
Raudonai rudas/Rotbraun	2531	■
Juodas/Schwarz	2532	■
Skalūno pilkas/Schiefergrau	2533	■
Spec. atspalviai	2538	■

#### Išėiga



Apie 0,2 l/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui

Reikalingi du sluoksniai.

Išėiga gali kisti priklausomai nuo paviršiaus savybių.

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

#### Panaudojimo sritys



- Pluoštinio cemento (stogo ir fasado) plokštėms be asbesto
- Nuožulniams stogams
- Betoninėms stogo čerpėms
- Gerai sugeriančioms molinėms čerpėms

#### Savybės



- Itin atsparus vandeniui  $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
- Pralaidus vandens garams
- Surišantis pluoštus
- Atsparus oro sąlygų poveikiui
- Nekeičia spalvos

#### Produkto duomenys

- Charakteristikos pristatymo metu

Rišamoji medžiaga	Gryno akrilato dispersija
Tankis (20 °C)	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas (20 °C)	1800 mPa·s
Pigmentai	Šviesai ir šarmams atsparūs oksidų pigmentai
pH-vertė	Apie 8,5

- Po reakcijos

Pralaidumas vandens garams (DIN 52615)	$s_d \leq 0,4 \text{ m}$
Vandens absorbcijos koeficientas (DIN 52617)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Blizgesys	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

#### Galimi sistemos produktai


- Primer Hydro HF (0725)
- Remmers Reinigungsprodukte



#### Pasiruošimas darbu

- Reikalavimai pagrindui  
Tvirtas, sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkių.  
Be konstrukcijoms kenksmingų druskų.
- Paruošimas  
Pašalinti netvirtai sukibusių senų dažų likučius.  
Senus, oro sąlygų paveiktus pluoštinio cemento pagrindus (be asbestcemenčio) gruntuoti produktu „Primer Hydro HF“.

#### Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.  
  
Medžiagą gerai išmaišyti.  
Paskleisti tam skirtu įrankiu.  
Priklausomai nuo pagrindo būklės, medžiagą dengti dviem sluoksniais.  
Laukimo laikas tarp sluoksnių – mažiausiai 8 val.

#### Apdorojimo nurodymai

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.  
Besiribojančius paviršius apdoroti tik tos pačios gamybos partijos produktais.  
Intensyvių atspalvių, pvz., geltoni, raudoni ir pan. dažai dėl savo pigmentų gali prasčiau dengti. Prireikus padengti papildomą sluoksnį.  
Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūtis, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

#### Nurodymai


Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.  
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!  
Mažiausias dangos paviršiaus nuolydis – 10°.

#### Darbo įrankiai/ valymas



- Teptukas, platus teptukas, avies vilnos volelis ir purkštuvus „Airless“
- Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.
- Remmers įrankiai
- Flächenstreicher (4540)
  - Farbrolle FC (4913)
  - Rollerbügel (4449)
  - Epoxy-Rolle (5045)
  - Nylon-Rolle Standard (5066)
  - Heizkörperpinsel (4541)

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

#### Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

#### Asmeninės apsaugos priemonės

Dengiant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2). Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines.

#### Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

#### LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/c): maks. 40 g/l (2010).  
Produkto sudėtyje yra < 40 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l



Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.