




Adolit BQ 20

Concentrado acuoso de protección de madera libre de metales pesados

Color	Disponibilidad			
	Cant. por palet	24	4	1
	UNIDADES DE ENVASADO	30 kg	120 kg	1100 kg
	Tipo de envase	hdfkjskdf	Bidón de plástico	Contenedor de plástico
	Clave de envase	30	68	61
	Artículo número			
	2552	■	■	■
	2553	■	■	■
	2554	■	■	■
	2555	■	■	■


Consumo / cantidad a aplicar



Cantidad de aplicación necesaria al pintar, pulverizar (túnel de pulverización) o sumergir/impregnar en sistemas estacionarios:

Clase de uso 1 y 2 = 10 g de conservante concentrado/m² de madera.

Campos de aplicación



- Madera en interiores y exteriores cubiertos
- Madera sin contacto con el suelo según EN 335-1, GK 1 y 2
- Componentes sometidos a tensión estática
- Maderas no sujetas a cargas estáticas
- También apto para KVH
- Para aplicadores profesionales

Propiedades



- Protección preventiva contra insectos y hongos que destruyen la madera
- Protección temporal contra la mancha azul y el moho durante el secado
- Alta eficiencia económica: baja concentración de la solución y cantidad de aplicación, corto tiempo de inmersión
- Colorantes de control UV estables
- Inhibición de la corrosión
- Muy soluble
- Medición simple de la concentración
- Sustancias activas estables a largo plazo

Certificados

- Zulassung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Posibles productos del sistema

- Wohnraum-Lasur (2400)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7120)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- AG-20-Allgrund (7150)
- Venti-Lack 3in1 (2705)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)

*Utilizar los productos biocidas con precaución.

¡Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del empleo!

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
El sustrato debe estar limpio y sin polvo.
Humedad admisible de la madera: u > 20 % (excepto madera de construcción secada artificialmente).
La madera debe estar ya cortada.
- Preparativos
Retirar todas las capas de pintura (p.e. las capas gruesas de barniz o pintura de recubrimiento), corteza, rafia y suciedad sin dejar restos.




Preparación



- **Mezclado**
Para preparar una solución al 5%, mezclar 5 kg de producto con 95 l de agua.
La solución puede homogeneizarse fácilmente agitándola brevemente.
Solución acuosa al 5 % como mínimo.

Elaboración



¡Sólo para aplicadores industriales!

- **Condiciones de aplicación**
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C.

Cepillado, inmersión, aplicación en túnel de pulverización.
Almacene la madera bajo techo durante al menos 2 días para su secado/fijación y para protegerla de la lixiviación del conservante de la madera. Los días de helada no se cuentan como tiempo de fijación.
Tras el secado (al menos 4 semanas), la madera tratada puede seguir tratándose con las pinturas al disolvente o al agua especificadas.

Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.

- **Secado**
Fijación: mín. 48 horas
Se puede pintar encima: al menos 4 semanas

Indicaciones

Las superficies cortadas posteriores y las grietas secas deben tratarse con una solución al 20% de este producto. El producto ha sido evaluado de acuerdo con el Reglamento de Biocidas (UE) nº 528/2012 y aprobado por el Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (BAuA). Esta homologación sustituye a la anterior homologación general del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt). Según la norma DIN 68800-1, las medidas de protección de la madera deben planificarse a su debido tiempo y cuidadosamente en coordinación con todas las partes involucradas en la construcción (arquitecto, propietario del edificio, contratista de la construcción), teniendo en cuenta los requisitos legales y las condiciones locales.

Utensilios de trabajo / limpieza



Limpiar con agua los utensilios de trabajo inmediatamente después de haberlos utilizado.
Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



Almacenar en envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños, seco, frío, protegido tanto de la luz solar directa como de temperaturas bajo cero y en ambiente ventilado correctamente.

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Medidas de primeros auxilios

En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Las personas que han sufrido un desmayo deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
En caso de contacto con la piel:
Recurrir a un médico inmediatamente.
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y acudir a un médico.
En caso de ingestión:
Avisar inmediatamente al médico.

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.
Código de residuo 03 02 99 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría

Reglamento sobre productos biocidas

Ingredientes activos:
100g de producto contienen 44,0 g ácido bórico y 8,0 g cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio
Utilizar productos biocidas con mucha precaución. ¡Antes de su utilización lea la etiqueta y la información del producto!
Guía de protección:



BP 1081 – Protección preventiva de la madera – medidas básicas
BP 2081 – Conservantes de madera: Pincelado, aplicación con rodillo, uso de espátula y limpieza
BP 2084 - Aplicación de conservantes de madera en instalaciones cerradas

No desechar el producto ni los restos del producto en aguas, suelo o canalización.
Utilizar únicamente en suelos impermeables, de ser necesario utilizar coberturas (láminas / toldos). Las maderas tratadas deberán permanecer hasta su desecación completa en suelos duros e impermeables. Los restos del producto regados al suelo deberán ser recogidos ya sea para su utilización o desecho.
La "Hoja informativa acerca del trato con conservantes de madera" de la Asociación Industrial Alemana de los Químicos para la Construcción le dará más indicaciones.
Los conservantes de madera contienen sustancias biocidas para proteger a la madera de las plagas. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente deberán utilizarse como se indica en las instrucciones de uso y únicamente en los lugares autorizados. Deberá evitarse todo contacto innecesario con el producto. El uso indebido puede provocar daños a la salud y al medio ambiente.
Abrir y utilizar cuidadosamente
No comer, beber o fumar durante el trabajo.
En caso de utilizarse en un taller (uso industrial), se deberá ventilar correctamente.
Lavarse las manos antes de los recesos y luego del trabajo.
No deberá utilizarse en superficies de madera que luego tengan contacto con alimentos para personas o animales.
Este producto no podrá ser utilizado para el tratamiento de superficies de madera en habitaciones cerradas, con la excepción de las partes interiores de ventanas y puertas.
Se deben observar las instrucciones de la BGI868 (guantes de protección) y BGI736 (Productos para la protección de madera, manipulación y trabajo seguro).
[SR_BZ_21]

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.