



Induline GL-350

Oplosmiddelhoudende beitsgrondlaag met filmconserveringsmiddel



Kleur	Leverbaar		
	Aantal per pallet	192	22
	Grootte / hoeveelheid	4 x 2,5 l	20 l
	Verpakkingstype	bus	bus
	Verpakkingscode	03	20
	art.nr.		
kleurloos	2610		■
speciale kleuren	2620	■	■


Verbruik

80 - 100 ml/m² per laag

Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.



Toepassing



- Hout in buitentoepassingen
- Naald- en loofhout
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren (inclusief de binnenzijde)
- Beperkt maatvast houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
- Voor niet maathoudende houten bouwelementen als lazuur
- Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen



- Goede poriënvernetting
- Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
- Goed vloeiervermogen op ruw en geïmpregneerd hout
- Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
- Weersbestendig
- Lange open verwerktijd

Technische gegevens

Uitlooptijd s (20° C, ISO 3)	Ca. 30
Bindmiddel	alkydhars
Dichtheid (20 °C)	Ca. 0,85 g/cm ³
Geur	Typisch
Glansgraad	mat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- IG-10-Impregneergrond IT* (7144)
- Induline SW-900* (3776)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline LW-715E (1798)
- Induline LL-750 (2682)
- Aqua DSL-55-Houtbeits PU (7220)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline ZW-504i (3453)


*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken.
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!



Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.
Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte 11-15%
Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtgehalte max. 18%
- **Vorbereidingen**
Oude verflagen (bijv. dekkende lakken of verven), schors, bast en vuil geheel verwijderen.
Losse en gescheurde knoesten alsmede open harsplekken verwijderen en met een geschikte middel reinigen (bijv. Verdunner en Gereedschapsreiniger).
Gladde, geschaafde houtoppervlakken indien mogelijk voor behandeling schuren en stofvrij maken om een betere verpofname te waarborgen.
Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren (*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken).
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

Verwerking



- **Richtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauses.
Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Applicatie



- Op een testvlak de compatibiliteit, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Vooral bij seriematige productie zorgen voor een goede ventilatie en luchtverversing.
Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.
Kleurloos, wit en hemlock enkel te gebruiken voor niet rechtstreeks aan weersinvloeden blootgestelde buitenoppervlakken zoals de onderzijde van een dakoverstek enz. of als grondering.
Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.
Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.
Kopshout met Houtbeits Long Life UV in een overeenkomstige kleur aflakken (minimaal 2 lagen).
Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en neemt de glansgraad toe.


- **Droging**
Overschilderbaar: na ca. 24 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Bij lage temperaturen, weinig ventilatie en hoge luchtvochtigheid gaat het drogen langzamer.
- **Verdunning**
Verwerkingsklaar

Opmerking

Niet gebruiken voor hout, dat bij toepassing in direct contact komt met levensmiddelen of diervoeder.

Gereedschap / reiniging



Kwast, flow- of dompelinstallatie, spuitinstallatie, borstel-verfmachine

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist.
Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval



Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Biocide richtlijnen

Bevat als "behandeld voorwerp" een biocide product (verduurzamingsmiddel) met de biocide werkstof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat ter bescherming van de filmlaag tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmel, etc.). Altijd de verwerkingsvoorschriften in acht nemen!

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/j): max. 700 g/l (2010)
Dit product bevat < 700 g/l VOS

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.