



Wood Cleaner

- Holz-Tiefenreiniger -

Spetsiaalne puhastusvahend puidule kasutamiseks välistingimustes.

Saadavus	
Kogus alusel	84
Suurus / Kogus	2 x 2,5 l
Pakendi tüüp	Ämber K
Pakendi kood	03
Artikli number	
2640	■

Komplekt sisaldab: 2,5 l geelikujuline sügavpuhastusvahend, spetsiaalne küürimishari, spetsiaalhari terrassisoonte.

Kulu U 200 ml/m² ühekordsel kasutamisel



Kasutusala

- Puidust terrassikatetele
- Kattematerjalide (õlid ja õhukese kihi lasuurid) eemaldamiseks



Omadused

- Eemaldab tõhusalt puitdetailidel õlide ja õhukese kihi lasuuride kattejäädgid
- Pinna lihvimine ei ole enam vajalik
- Vee baasil
- Spetsiaalsed harjad saab keerme abil keerata kaubanduses saadaolevale teleskoopvarrele



Toote andmed

Tihedus (20 °C)	U 0,98 g/cm ³
Viskoossus	keeljas
Leekpunkt	>60°C
Lõhn	kerge

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Võimalikud süsteemitooted

- [Wood Lightener \(2641\)](#)
- [Garden Wood Oil \[eco\] \(7690\)](#)
- [Wood Terrace Oil \(2652\)](#)
- [WPC Impregnation Oil \(2087\)](#)

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni max +25 °C.

Kandke materjal ühtlaselt rikkaliku kihina kogu pinnale spetsiaalse küürimisharja, pintsel-harja või pintslil abil. Laske materjalil u 30 minutit mõjuda.

Pihustage pinda pütsi (4040 või 4041) abil kergelt veega, et puhastusvahend aktiveerida.

Hõõruge puitu piki kiudu / laua kaupa spetsiaalse küürimisharjaga.

Harjake süvendide ja terrassilaudade sooni spetsiaalse terrassisoonte harjaga.

Vajaduse korral harjake ja hõõruge uuesti.

Eriti tugevalt pinnale kinnituvad kattematerjali jäägid võib vajaduse korral eemaldada märjalt metallist pahtlilabidaga.

Loputage puitu hoolikalt aiavooliku abil.

Loputage mitu korda, kuni enam ei teki vahtu. Seejuures on abi sellest, kui jääkvesi tänavaharjaga maha pühkida.



Peale kuivamist hinnake töödeldud pealispinda ja vajaduse korral uuesti puhastada.
Vajaduse korral soovitame kasutada toodet „Wood Lightener“!
Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

Töötlemisjuhised

Tehke alati proovipin(na)d!
Hoidke ootamise ajal töödeldud pinda niiskena.
Loputage töödeldud pindu rohke veega.
Vältige loputusvee sattumist veekogudesse.
Kaitske kõrvalasuvaid tarbeaia- ja ilutaimi kile või koormakattega, et need ei puutuks vahetult vahendiga kokku.
Kui pind on 1–2 päeva kuivanud, siis kantakse pinnale uus kiht toodetega „Garden Wood Oil [eco]“, „Wood Terrace Oil“ või „WPC Impregnation Oil“.


Töövahendid/puhastamine



Spetsiaalne küürimishari, akrüülharjastega pintsel, pintsel-hari

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga.
Utiliseerige puhastusjäätgid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitsuna vähemalt 12 kuud.
Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäätgid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.

Biotsiidide määrus

*Kasutada biotsiide ettevaatlikult. Vajadusel lugeda etiketti või tooteinfolehti!

Detergentide määrus (EÜ) nr 648/2004

15 – 30 % butüülglükool
<5 % fosfaat

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjaltikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.