



Holz-Entgrauer

Speciális tisztító és szürküléscsökkentő kültéri faszerkezetekhez

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	84
Kiszerezés	2 x 2,5 l
Göngyöleg típusa	Vödör K
Göngyölegkód	03
Terméksz.	
2641	■
Szett tartalma: 2,5 liter tisztítószer, speciális súrolókefe	


Anyagszükséglet

Kb. 200 ml/m² egy réteghez



Alkalmazási területek

- Kültéri időjárási hatások miatt megszürkült fafelületek tisztítására és világosítására
- Fateraszokra, fakerítésekre, kerti bútorokra és más építőelemekre



Tulajdonságok

- Hatékonyan távolítja el a szennyeződések, a szürke elszíneződést, a rozsdanyomokat, az algákat és a mohát
- Nincs szükség csiszolásra
- Gélállagú
- Vizes bázisú
- Biológiailag lebomló



Termékjellemzők

Szín	sárgás
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³
Viszkozitás	gélállagú
Szag	enyhe

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

További információk

- [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)
- [Az összetevők adatlapja](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Holz-Tiefenreiniger \(2640\)](#)
- [Keménymű- és ápolóolaj ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [Pflege-Öl \(2652\)](#)
- [WPC-Imprägnier-Öl \(2087\)](#)

Előkészítés

- **Előkészítés**
A teraszfelületet durva utcai seprővel le kell seprni.
Az egyéb fafelületeket kefével kell alaposan megtisztítani.
Az egyéb szennyeződések (pl.: felületkezelőanyag-maradványok) Holz-Tiefenreiniger mélytisztítószerrel maradéktalanul el kell távolítani.
A fafelületeket be kell nedvesíteni.



Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot speciális súrolókefével, széles ecsettel vagy ecsettel egyenletesen és bőségesen kell felhordani a teljes felületre.

A tisztítószer kb. 15 perc alatt fejti ki hatását.

Ezalatt nedvesen kell tartani a kezelt felületet.

A speciális súrolókefével át kell súrolni a fa felületét szálirányban/hosszában.

A fafelületet kerti locsolóval alaposan le kell öblíteni.

A többszöri leöblítést addig kell ismételni, ameddig a habképződés meg nem szűnik. A visszamaradt mosóvizet durva utcai seprővel le lehet seperni.

Nem maradhatnak fehér termékmaradványok a felületen.

Nagyon erősen megszürkült alapfelületeknél a folyamatot meg kell ismételni.

1-2 nap száradás után a felületet Gartenholz-Öle, Pflege-Öle, WPC-Imprägnier-Öle termékkel kell újra felületkezelni.

Szükség esetén javasolt megcsiszolni a durván kiszájkásodott fafelületeket.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók

Próba felület készítése kötelező!

A kezelt felületeket bő vízzel kell leöblíteni.

A tisztító- és mosóvizet nem lehet kerti tóba és kerti vízrendszerbe engedni. A közvetlen környezetben található növényeket, valamint épületrészeket fóliával vagy ponyvával kell megvédeni.

Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

Munkaeszközök és tisztításuk




Speciális súrolókefe, akrilecset, lapos ecset

Speciális súrolókefe, műanyag sörtéjű ecset, széles ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel le kell öblíteni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A tisztítószerekre vonatkozó
648/2004/EK rendelet

< 5% oxálsav

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.