



Wood Lightener

- Holz-Entgrauer -

Speciāls tīrīšanas un balināšanas līdzeklis koksnei ārpus telpām

Pieejamība	
Skaitis uz paletes	84
VPE	2 x 2,5 l
Iepakojuma veids	Spainis K *
Iepakojuma kods	03
Preces Nr.	
2641	■

Komplektā ietilpst: 2,5 l koksnes tīrīšanas un balināšanas līdzekļa, īpaša tīrīšanas birste.


Patēriņš

Aptuveni 200 ml/m² vienā lietošanas reizē



Lietojuma jomas

- Nokrišņu bojātu koka virsmu tīrīšana un gaišuma atjaunošanai koksnei ārpus telpām
- Terases, žogi, dārza mēbeles un citi komponenti



Īpašības



- Efektīvi likvidē netīrumus, pelēkās krāsas izmaiņas, rūsas pēdas, aļģes un sūnu
- Iepriekšēja virsmas slīpēšana nav nepieciešama
- Gēlveida
- Uz ūdens bāzes
- Bioloģiski noārdāms

Izstrādājuma dati

Nokrāsa	Dzeltenīgs
Blīvums	Aptuveni 1,0 g/cm ³
Viskozitāte	Gēlveida
Smarža	Maiga

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **Wood Cleaner (2640)**
- **Garden Wood Oil [eco] (7690)**
- **Wood Terrace Oil (2652)**
- **WPC Impregnation Oil (2087)**

Sagatavošanās darbam

- **Sagatavošana**
Noslaukiet terasi ar rupju ielu slotu.
Pārējās koka virsmas kārtīgi noberziet ar suku.
Ja nepieciešams, pilnībā noņemot pārklājuma pārpalikumus ar „Wood Cleaner“.
Samitriniet koksni.

**Izstrāde****Izstrādes apstākļi**

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz maks. +25 °C.

Vienmērīgi un bagātīgi uzklājiet materiālu uz visas virsmas ar speciālu suku, lielo otu vai otu.

Atstājiet materiālu apmēram uz 15 minūtēm iedarboties.

Gaidīšanas laikā uzturiet apstrādāto virsmu mitru.

Izmantojiet speciālo suku, lai noberztu koksni šķiedru/dēļu virzienā.

Rūpīgi noskalojiet koksni ar dārza šļūteni.

Atkārtojiet skalošanas procesu vairākkārt, līdz vairs neveidojas putas. Šādā gadījumā atlikušā ūdens noslaucīšanai būs noderīga rupja ielu slotā.

Nedrīkst palikt balti produkta pārpalikumi.

Ja pamatne ir ļoti pelēka, atkārtojiet procedūru.

Pēc 1-2 dienas ilgas žūšanas ir nepieciešama atkārtota apstrāde ar dārza koksnes eļļām, kopšanas eļļām vai WPC impregnējošām eļļām.

Ja nepieciešams, ļoti raupjas koka virsmas iepriekš var nolīdzināt ar smilšpapīru.

Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi

Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

Noskalojiet apstrādātās virsmas ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc iespējas nepieļaujiet tīrīšanas, kā arī mazgāšanas ūdens nokļūšanu ūdeņos un dārza stādījumos.

Nepieciešamības gadījumā, izmantojot plēvi vai brezentu, pasargājiet tos no tiešas saskares.


Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

Darbarīki/tīrīšana

Speciāla tīrīšanas birste, akrila saru ota, lielā ota

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni.

Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums

Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

Mazgāšanas līdzekļu regula (ES) nr. 648/2004

< 5 % skābeņskābes

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.