



Odszarzacz do drewna

- Holz-Entgrauer -

Środek do czyszczenia i rozjaśniania starego drewna ogrodowego


Formy dostawy	
Ilość na palecie	84
Jedn. opak.	2 x 2,5 l
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
Kod opakowania	03
Nr art.:	
2641	■

Zużycie

Ok. 200 ml/m² jednokrotnego malowania



Obszary stosowania



- Do czyszczenia i rozjaśniania zwiertzałych powierzchni drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
- Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych

Właściwości



- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, szare przebarwienia, ślady rdzy, glony oraz mchy
- Upřednie szlifowanie powierzchni nie jest niezbędne
- Produkt w postaci żelu
- Produkt wodny
- Ulega biodegradacji

Dane techniczne produktu

Kolor	żółtawy
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Lepkość	żel
Zapach	łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Zmywacz do drewna \(2640\)](#)
- [Olej do tarasów i mebli ogrodowych \(2652\)](#)
- [Olej do desek kompozytowych \(2087\)](#)

Przygotowanie pracy

- **Przygotowania**
Taras zamieść grubą miotłą uliczną.
Inne powierzchnie drewniane starannie zeszczotkować.
Ewentualnie występujące resztki starych powłok całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna (art. 2460).
Drewno zwilżyć.

**Sposób stosowania****Warunki stosowania**

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

Materiał pozostawić do zadziałania, na około 15 minut.

W tym czasie poddawaną zabiegowi powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.

Powierzchnię tarasu zeszcotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.

Plukanie kilkakrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej.

Na powierzchni nie mogą pozostawać białe resztki produktu.

W przypadku silnie zszarzałych powierzchni proces należy powtórzyć.

Po wyschnięciu przez 1-2 dni należy nałożyć świeże powłoki z "Olej do tarasów i mebli ogrodowych" (art. 2645-2656, wersja [eco]: art. 7690-7696) lub "Oleju do desek kompozytowych" (art. 2087-2089).

W razie potrzeby bardzo szorstkie powierzchnie drewniane można uprzednio wygładzić papierem ściernym. Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.

Należy w miarę możliwości starać się nie wprowadzać resztek środka czyszczącego i brudnej cieczy do akwenów. Obiekty w ogrodzie ewentualnie zabezpieczyć folią lub plandeką.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Rozcieńczenie

Materiał gotowy do stosowania

Narzędzia / czyszczenie

specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel




Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niez mieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

**Bezpieczeństwo / przepisy**

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność