



## Wood Terrace Oil

### - Pflege-Öl -

Lahustipõhine, dekoratiivne õli terrassidele & puidust aiamööblile




Värvitoon	Saadavus			
	Arv alusel	672	200	96
	<b>Suurus / kogus</b>	<b>1 x 0,75 l</b>	<b>1 x 2,5 l</b>	<b>1 x 5 l</b>
	Pakendi tüüp	Ämber	Ämber	Ämber
	Pakendi kood	01	03	05
	<b>Artiklinumber</b>			
Ebatsuuga/Douglasie	2645	■	■	■
Värvitu/Farblos	2652	■	■	■
Tiigipuu/Teak	2653	■	■	■
Lehis/Lärche	2654	■	■	■
Bangkirai/Bangkirai	2655	■	■	■
Intensiivne antrasiithall/Anthrazitgrau intensiv	2599	■	■	■
Eritoon*	2656		■	■
Pähkel/Nussbaum (RC-660)	2600	■	■	■
*Minimaalne taara - 5 l				

#### Kulu

Olenevalt puidu imamisvõimest 60–80 ml/m<sup>2</sup> töökäigu kohta



#### Kasutusala



- Puidule sise- ja välitingimustes
- Mõõtu mittehoidvatele ja piiratud mõõtuhooldvusega puitdetailidele
- (Aia) mööblile ja puitterrassidele
- Näiteks tiigpuust, bangkiraist, massarandubast, irokost, tammest, lehisest ja ebatsuugast puidule
- Termopuidule
- WPC, bambuse ja resysta liikidele soovitame toodet (WPC Impregnation Oil)

#### Omadused



- Vettühlgav
- Ilmastiku- ja niiskuskindel
- Kaitseb puitu kuivamise eest
- Pigmenteeritud variant kaitseb puitu halliks minemise eest
- Brilljantsed värvitoonid
- Intensiivsed värvitoonid tagavad ühtlase viimistluse
- Lihtne töödelda
- Järeltöödeldav ilma lihvimiseta

#### Toote andmed



Sideaine	Linaõli
Tihedus (20 °C)	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Lõhn	Iseloomulik
Läikeaste	Matt

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja ei ole käsitletavad siduvate tooteomadustena.



#### Võimalikud süsteemitooted

- End Grain Sealer (1900)
- Wood Lightener (2641)
- Wood Cleaner (2640)
- Wood Cream clear (2714)

#### Töö ettevalmistamine

- **Nõuded aluspinnale**  
Mõõtu mittehoidvad ja piiratud mõõtuhooldvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %
- **Ettevalmistamine**  
Parkainerikast (õli, vaik jne) puitu tuleks enne esmakordset viimistlust paar nädalat ilmastikutingimustes hoida või puhastada seda tootega (Wood Cleaner), et vältida esmase viimistluse liiga pikka kuivamisprotsessi. Tolm, mustus ja õhukesed vanad kihid tuleb eemaldada näiteks tootega (Wood Cleaner). Hallikad puitpinnad tuleb puhastada tootega (Wood Lightener). Vetikad tuleb kõrvaldada tootega (Green Growth Remover)\* (\*kasutada biotsiidi ettevaatlikult. Lugeda enne kasutamist alati toote silti ja toote infolehte!). Välitingimustes olevat puitu, mida tuleb kaitsta sine ja pehkimise eest, soovitakse eelnevalt töödelda sobiva puidukaitsevahendiga\* (\*kasutada biotsiide ettevaatlikult. Enne kasutamist lugeda alati toote silti või toote infolehte!).

#### Töötlemine



- **Töötlemistingimused**  
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni max +30 °C.  
  
Segage materjal korralikult läbi.  
Kandke peale pintslig.  
Võimaluse korral töödelge esimese kihi pealekandmisel (terrassilaudade puhul) kõiki külgi.  
Kanda peale lasuuripintslit, lameda harjaga või lapiga (puuvillane) piki kiudu.  
Eemaldage mitteimendunud materjal max 30 minuti möödudes kuiva pintslit või lapiga.  
Pärast kuivamist (u 12 tundi) kandke peale teine kiht.  
Viimistletavatel pindadel soovitame kasutada vaid ühe tootepartii materjale, erineva tootepartii materjalid tuleks omavahel kokku segada, et vältida värvi-, läike- ja struktuurierinevusi.  
Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

#### Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.  
Parkainerikaste puiduliikide, nagu tamm, punane seeder, aftseelia, sekvoia jt puhul võivad sademed põhjustada vees lahustuvate parkainete väljauhtumist. See võib põhjustada heledat värvi müüritise või krohvi värvimuutust. Värvitu ei kaitse UV-kiirguse eest (hallikaks muutumine), seega mitte kanda ilmastikumõjudele avatud puitdetailidele (st kaitstud otsese päikesekiirguse, sademete ja tuule eest). Kui värvitut soovitakse kanda peale ilmastikuoludele avatud puitdetailidele, tuleb seda peale kanda mitu kihti ja regulaarselt pindu hooldada. Valgete ja pastelsete lasuuri värvitsoonide erinevate katteomaduste tõttu võib väljanägemine erineda olenevalt aluspinnast. Eelnevalt tuleb kontrollida, kas puidu parkained võivad muuta lasuurvärvi tooni. Nende värvitsoonide vähese kaitse tõttu UV-kiirguse vastu tuleb arvestada lühemate hooldusväljapadega. Nende aasjaolude arvesse võtmiseks ja kindlaks tegemiseks tuleb eelnevalt teha proovivärvimine, et teha kindlaks saadav tulemus.  
Avatud ilmastikutingimustes asuvad kohad tuleb vähemalt kord aastas katta hooldusõliga. Värvitsoonid on kohandatud puidu liigi järgi, ent neid saab probleemideta kasutada ka teist liiki puidul. Sellisel juhul erineb värvitsoon värvinäidise eest.  
Puidu alumistele ristlõikele pindadele tuleb teha ettelõige, et tekiks veenina.  
Puidu otsa- ja lõikepindasid tuleks seejärel kaitsta niiskuse eest kahe kihi tootega (End Grain Sealer).

**Ilesüttimise oht (DGUV teave 209-046). Ei tohi töödelda NC-d sisaldavate lakkide või peitsidega samas töökohas, koguda saastunud tekstiile (nt puhastuslapid, tööriided, tolumamahutid) tulekindlatesse jäätmemahutitesse ja utiliseerida tulekindlalt (vee all).**

- **Kuivamine**  
Tolmukuiv: u 4 tunni pärast  
Ületöödeldav: u 12 tunni pärast  
  
Praktilisel kogemusel põhinevad väärtused temperatuuril 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskusega. Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.
- **Lahjendamine**  
Töötlemiseks valmis



#### Juhised

DIN EN 71-3 „Teatud elementide migratsioon“:

See toode vastab mänguasjades raskemetallide migratsiooni piirmääradele standardi DIN EN 71-3 kohaselt ning täidab sellega ühe paljudest muudest nõuetest laste mänguasjade ohutusele ELi mänguasjadirektiivi (2009/48/EÜ) kohaselt.

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondivälpadega. Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hööveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondivälpadega. Ujumisrajatiste läheduses asuvate terrassipindade puhul võib pealekantud kihile mõjuv kloorist, puhastusvahenditest ja intensiivsemast niiskusest põhjustatud koormus vähendada selle naket ja ilmastikukindlust. Siin tuleb arvestada lühemate hooldus- ja renoveerimisvälpadega.

#### Töövahendid/puhastamine


Lasuarpintsel, pinnahari, puuvillane ebemevaba lapp



Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vahendiga „Verdünnung & Pinselreiniger“.  
Utiliseerige puhastusjäädgid nõuetekohaselt.

#### Ladustamine/säilivusaeg

Suletud originaalanumas kuivas, jahedas ja külma eest kaitsuna säilib vähemalt 5 aastat.  
Kasutage avatud anum võimalikult kiiresti ära.



#### Ohutus / regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

#### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äraavoolu.

#### LOÜ sisaldus vastavalt 2004/42/EÜ

EL-i piirmäär sellele tootele (kat.A/f): max 700 g/l (2010).  
See toode sisaldab < 700 g/l LOÜ.

VOC	
Kat. A/f	
2010: 700g/l	
max.: 700g/l	

Juhime tähelepanu sellele, et eespool toodud andmed/näitajad on välja selgitatud praktika käigus või laboris ligikaudsete väärtustena ning pole seetõttu siduvad.

Seeга kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja töötlemise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

töötlemise, kasutatavate materjalide ja ehitusobjektide erinevuste ja mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui me tootjana ei ole kirjalikult sõnaselgelt kinnitanud toodete spetsiifilist sobivust või omadusi lepingus määratletud kasutusotstarbeks, ei ole

rakendustehniline nõustamine või juhendamine siduv, isegi kui see toimub meie parimate teadmiste kohaselt. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.