



Wood Terrace Oil

- Pflege-Öl -

Dekoratīvā eļļa uz šķīdinātāja bāzes koka terasēm un dārza mēbelēm




Krāsas tonis	Pieejamība			
	Skaitis uz paletes	672	200	96
	Izmērs / daudzums	1 x 0,75 l	1 x 2,5 l	1 x 5 l
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	05
	Preces Nr.			
Duglāzija/Douglasie	2645	■	■	■
Bezkrāsains/Farblos	2652	■	■	■
Tīkkoks/Teak	2653	■	■	■
Lapegle/Lärche	2654	■	■	■
Bangkirai/Bangkirai	2655	■	■	■
Intensīvi antracīta pelēks/Anthrazitgrau intensiv	2599	■	■	■
Speciālie krāsu toņi*	2656		■	■
Riekstkoks/Nussbaum (RC-660)	2600	■	■	■
*Minimālais pasūtījums - 5 l				

Patēriņš

Atkarībā no koksnes absorbcijas spējas 60-80 ml/m² uz katru krāsas slāni



Lietojuma jomas



- Koks iekštelpās un ārpus telpām
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru un ierobežoti saglabā izmēru
- (Dārza) mēbeles un terases no koka
- Piem., tīkkoks, bangkirai, massaranduba, iroko, ozols, lapegle un duglāzija
- Termokoksne
- WPC, bambusam, Resysta koksnei ieteicama apstrāde ar "WPC Impregnation Oil"

Īpašības



- Ūdeni atgrūdoša
- Noturīga pret atmosfēras nokrišņu iedarbību un mitrumu regulējoša
- Pasargā koksni no izžūšanas
- Pigmentētie varianti aizsargā koksni pret pelēkošanos
- Izcili skaisti krāsu toņi
- Intensīvi krāsu toņi vienotam krāsu noformējumam
- Vienkārša apstrāde
- Pirms turpmākās apstrādes virsmas noslīpēšana nav nepieciešama

Izstrādājuma dati



Saistviela	Linsēklu eļļa
Blīvums (20 °C)	0,85 g/cm ³
Smarža	Raksturīga
Spīduma pakāpe	Matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **End Grain Sealer (1900)**
- **Wood Lightener (2641)**
- **Wood Cleaner (2640)**
- **Wood Cream clear (2714)**

Sagatavošanās darbam

■ Prasības pamatnei

Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

■ Sagatavošana

Lai izvairītos no žūšanas palēnināšanās ar sastāvdaļām bagātu koksnes sugu gadījumā, pirms pirmreizējās apstrādes koksni dažas nedēļas vajadzētu paturēt ārā, pakļaujot atmosfēras nokrišņu iedarbībai, vai arī tā jānotīra ar (Wood Cleaner).

Pilnībā notīriet visus netīrumus, taukus un plēvi veidojošos vecos pārklājumus, izmantojot, piem., (Wood Cleaner).

Pelēkas koka virsmas notīriet ar (Wood Lightener).

Aļģes noņemiet, izmantojot (Green Growth Remover)* (*Biocīdie produkti jālieto, ievērojot piesardzību. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet informāciju uz etiķetes, kā arī produkta informāciju!).

Koksni, kas atrodas ārpus telpām, kas jāpasargā pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādājiet ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli*. (*Biocīdie produkti jālieto, ievērojot piesardzību. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet informāciju uz etiķetes, kā arī produkta informāciju!)

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsojiet.

Ja iespējams, pirmās krāsošanas gaitā veiciet apstrādi no visām pusēm (terases klāja dēļiem).

Uzklājiet materiālu šķiedru virzienā ar lazūras otu, lielo otu vai ar drānu (kokvilnas).

Materiālu, kas nav iesūcies koksnē, ar sausu otu vai ar drānu noņemiet ne vēlāk kā pēc 30 minūtēm.

Pēc izžūšanas (apt. pēc 12 stundām) nokrāsojiet otrreiz.

Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs (dažādu ražošanas partiju materiāli iepriekš jāsamaisa), jo pretējā gadījumā iespējamas nelielas krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

Koksnei, kam ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia, sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdeni šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tā rezultātā uz gaišas krāsas mūra vai apmetuma var veidoties krāsas izmaiņas.

Bezkrāsainā eļļa neaizsargā pret ultravioleto starojumu (pelēkošanos), tāpēc to var izmantot tikai tām koka būvkonstrukcijām, kas tieši nav pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai (koksnei, kas ir pasargāta no tiešiem saules stariem, nokrišņu un vēja iedarbības). Ja bezkrāsainā eļļa ir vēlama ārpus telpām, zonā, kas ir pakļauta atmosfēras nokrišņu iedarbībai, uzklājiet vairākas eļļas kārtas un regulāri kopiet virsmas.

Balto un pasteltoņu lazūras krāsu atšķirīgo noseģšanas īpašību dēļ vizuālais izskats var atšķirties atkarībā no pamata. Iepriekš ir jāpārbauda, vai lazūras pārklājums noteiktos apstākļos nemaina krāsu, nonākot saskarē ar koksnes sastāvdaļām.

Sakarā ar to, ka šiem krāsu toņiem ir zema UV aizsardzība, jārēķinās ar īsākiem virsmu apkopes intervāliem.

Lai ņemtu vērā un precizētu šeit minētos faktus, iepriekš ir jāizveido testa laukums, lai nodrošinātu, ka virsma būs tāda, kā iecerēts.

Zonā, kas ir pakļauta atmosfēras nokrišņu iedarbībai, vismaz reizi gadā ir jāuzklāj kopjošais pārklājums.

Krāsu toņi ir pielāgoti attiecīgajai koku sugai, taču tos bez problēmām var izmantot arī uz citu koku sugu koksnes.

Tādā gadījumā krāsas tonis atšķirsies no parauga krāsu toņu paletē.

Apakšējās, šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai izveidojas mala nopilēšanai.

Kokmateriālu galu un griezumu virsmas pēc tam jāaizsargā pret mitrumu, uzklājot divas kārtas aizsarglīdzekli (End Grain Sealer).

Pašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt ar NC saturošām lakām vai kodināšanas šķīdumiem vienā un tajā pašā darba vietā; savāciet piesārņotos tekstilizstrādājumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbu, putekļu savākšanas tvertnes) ugunsdrošos atkritumu konteineros un iznīciniet tos ugunsdrošā veidā (zem ūdens).

■ Žūšanas laiks

Putekļu sauss: apt. pēc 4 stundām



Pārkrāsojams: apt. pēc 12 stundām

Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.

Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

■ Atšķaidīšana

Gatava lietošanai

Norādes

DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:

šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

Terašu virsmām peldēšanas objektu zonā palielinātā piesārņojuma dēļ, ko rada hlors, tīrīšanas līdzekļi un intensīva mitruma iedarbība, iespējama samazināta krāsojuma noturība, kā arī izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.

Darbarīki/tīrīšana

Dabīgu saru ota, lielā ota, bezplūksnu kokvilnas audums




Notīriet instrumentus uzreiz pēc lietošanas ar šķīdinātāju un ota tīrīšanas līdzekli „Verdünnung & Pinselreinerger”. Uzturiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā, vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā vismaz 5 gadi.

Atvērtā trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).

Šis produkts satur <700 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Mēs norādām uz to, ka šeit ietvertie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tie pamatā nav uzskatāmi par saistošiem.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.