Induline DW-618

Sistema di verniciatura coprente completo a base d'acqua per legno in ambienti esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici - reazione al fuoco testato secondo DIN EN 13501-1

remmers-mix COLORABILE AUTOMATICAMENTE

Tonalità di colore	Disponibilità	
	Confezioni per pallet	22
	Confezioni	**20 l**
	Tipo di confezione	Fustino l.
	Codice confezione	20
	Cod. art.	
colori speciali	2663	■

Consumo

78 ml/m² (100 g/m²) per mano in 2 applicazioni

Campi di applicazione



- Legno all'esterno
- Legno impregnato con Adolit BSS1
- Elementi non dimensionalmente stabili o a stabilità dimensionale limitata
- Rivestimenti per pareti e soffitti
- Case prefabbricate in legno
- Stalle, rimesse
- Solo per uso industriale come prodotto di sistema con Adolit BSS 1
- Per utilizzatori professionali

Caratteristiche



- Utilizzo approvato nel sistema con Adolit BSS1
- Opaco
- Mantiene la struttura del legno
- Riduce lo sbiadimento del colore dovuto agli agenti atmosferici
- Rapida essiccazione e alta resa: 2 mani in un giorno
- A base d'acqua: assenza di cattivi odori e pulizia delle attrezzature con acqua

Dati tecnici

Leganti	Sistema ibrido acrilato
Densitá (20 °C)	Circa 1,29 g/cm³
Odore	Caratteristico
Brillantezza	Opaco

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
  Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.
  Elementi non a stabilità dimensionale o a stabilità dimensionale limitata: umidità del legno max. 18 %

- **Preparazione**
  Rimozione dei resti di sali in eccesso mediante spazzolatura

Applicazione



Condizioni per l'impiego
Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 25 °C.

Mescolare bene prima dell'uso e anche durante l'applicazione e dopo interruzioni della lavorazione.
A spruzzo
Pistola a tazza: ugello: 2,0 - 2,5 mm, pressione aria: 2,0 - 3,0 bar.
Verniciatura a spruzzo airless: ugello: 0,28 - 0,33 mm, pressione in uscita: 80 - 100 bar (utilizzare pistola con filtro giallo).
Verniciatura a spruzzo airmix: ugello: 0,28 - 0,33 mm, pressione in uscita: 110 - 120 bar, pressione aria laterale: 1 - 2 bar.
Dopo l'essiccazione e l'eventuale verniciatura intermedia (carta con grana 280 - 320), applicare la seconda mano.
Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego

Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.
I pezzi trattati devono essere protetti da pioggia e umidità (in ambienti chiusi, sotto copertura ecc.) e non devono essere esposti agli agenti atmosferici.

Essiccazione
Sovraverniciabile: dopo circa 4 ore
Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.
A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

Diluizione
Pronto all'uso

Note

Imballaggio:
Imballare i pezzi verniciati separati da uno strato di pellicola di PE espanso. Non stringere troppo i nastri o le bandelle utilizzati per chiudere i pacchi.
Manutenzione e restauro:
La verniciatura necessita di manutenzione. Riparare o ritoccare immediatamente eventuali punti danneggiati utilizzando il prodotto stesso.
In caso di esposizione indiretta agli agenti atmosferici, è possibile che a a causa dell'acqua di condensa si formino efflorescenze biancastre sulla superficie. Ciò non pregiudica l'efficacia del trattamento.
Per prodotti e cicli certificati, attenersi ai relativi rapporti di prova/certificati e alle schede tecniche.

Attrezzatura / Pulizia



Pennello, impianto a spruzzo, impregnatrice

Subito dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua o con il detergente Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità



Conservare nelle confezioni originali ben chiuse e immagazzinate in luogo inaccessibile ai minori, asciutto, fresco, ben ventilato e riparato sia dalla luce del sole sia dal gelo. Nel luogo di conservazione è vietato fumare. Almeno 12 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Dispositivi di protezione individuale

Per l'applicazione a spruzzo è obbligatorio indossare una maschera respiratoria con filtro combinato min. A/P2 e occhiali protettivi. Indossare un indumento di protezione e guanti adeguati.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente.
I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati.
Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata.
Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Regolamento sostanze biocide

Come "prodotto trattato" contiene un biocida (conservante del film di verniciatura) con i principi attivi biocidi 3-iodo-2-propinil butilcarbammato per la protezione del film da organismi microbici (alghe, muffe, etc.).
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'applicazione!

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): max. 140 g/l (2010). Il prodotto contiene < 140 g/l di COV.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che, a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.