



## Induline DW-618 WF

Vizesbázisú, fedőképes, egyedényes bevonatrendszer beltéri és kültéri faanyagokhoz - a DIN EN 13501-1 szabvány szerint tűzállóságra tesztelve




Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	22
	<b>Kiszerezés</b>	<b>20 l</b>
	Göngyöleg típusa	kanna
	Göngyölegkód	20
	<b>Terméksz.</b>	
fehér	2664	■
különleges színek	2665	■

### Anyagszükséglet

78 ml/m<sup>2</sup> (100 g/m<sup>2</sup>) rétegenként 2 rétegben



### Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Kültéren időjárásnak közvetlenül nem kitett fafelületekre
- Az Adolit BSS1 termékkel impregnált faanyagok
- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- Fedélszékekre
- Fal- és mennyezetborításokra
- Fal- és mennyezeti szerkezetekre
- Üzletek és szakvásárok berendezési elemeire
- Színházi és színpadi felépítményekre
- Készház faelemekre
- Istállókra, pajtáakra
- Profesionális felhasználóknak

### Tulajdonságok



- A rendszerben engedélyezett Adolit BSS1 termékkel
- Szövetmatt
- Megmarad a fa szerkezete
- Csökkenti a fában lévő vízdékony járulékos anyagok által okozott átsárgulás mértékét
- Gyors száradás: 2 réteg felhordása egy nap alatt
- Vizesbázisú: nincs kellemetlen szag és a munkaeszközök vízzel tisztíthatók

### Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilátrendszer
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,29 g/cm <sup>3</sup>
Szag	jellegetes
Fényességi fok	szövetmatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Tanúsítványok

- **Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (B-s2, d0)**

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Adolit BSS 1 (2160)**

### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**




Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.

A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszervezetek nedvességtartalma: max. 18%.

■ **Előkészítés**

Távolítsa el lekeféléses eljárással a felesleges sómaradványokat.

**Feldolgozás**



■ **Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 15°C és max. + 25 °C

Az anyagot a felhasználás során és a munkaszünetek után egyaránt jól fel kell keverni. Ecsetelés, szórás.

Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 2,0–2,5 mm, levegőnyomás: 2,0–3,0 bar.

Airless szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm/0,011–0,013 inch, anyagnyomás: 80–100 bar (sárga pisztolyszűrőt kell behelyezni).

Airmix szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm/0,011–0,013 inch, anyagnyomás: 70–90 bar, segédlevegő-nyomás: max. 1–2 bar.

A száradást és szükség esetén a köztes csiszolást (P 280 - 320) követően végezze el a második műveletet. A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

**Feldolgozási tudnivalók**



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A kezelt faanyagokat nem szabad időjárás körülményeknek kiténi, védeni kell az esőtől, a harmatképződéstől és a nedvességtől, ezért a faszervezeteket fedett épületekben kell tárolni vagy azonnali fedéssel kell ellátni.

■ **Száradás**

Átdolgozható: kb. 4 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ **Hígítás**

Azonnali felhasználásra kész

**Tudnivalók**

**Csomagolás:**

Az egymással kapcsolódó bevonatolt fa építőelemeket egymástól egy habosított PE fóliából készült köztes réteggel elválasztva tárolja. A fa csomagokat tartalmazó csomagolási egységeket ne kötözze össze túl szorosan.


**Ápolás és felújítás:**

A bevonatrendszer karban kell tartani. Az esetlegesen károsodott részeket azonnal át kell dolgozni, illetve ki kell javítani ezzel a termékkel.

Ha a fa felülete közvetlenül ki van téve az időjárás viszontagságainak, a felületen a kondenzvíz képződése miatt fehér színű kivirágzások keletkezhetnek. Ez nem korlátozza a hatékonyságot.

Tanúsítvánnyal ellátott termékeknél vagy építőelemeknél a vizsgálati jelentésekben/tanúsítványokban foglaltakat és a műszaki adatlapon feltüntetett paramétereket be kell tartani.

**Munkaeszközök és tisztításuk**



Ecset, szóróberendezés, lambériafestő gép

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

**Tárolás/eltarthatóság**



Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.

Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

**Egyéni védőfelszerelés**

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

**Ártalmatlanítás**

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

**A biocid termékekről szóló rendelet**



CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!

VOC-tartalom (2004/42/EK  
Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/d kategória): max. 130 g/l (2010).  
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.