




Induline LW-718 WF



Värvitoon	Saadavus
	Tarnitatavad pakendid 22
	Pakendi kaal 20 l
	Pakendi tüüp Ämber W
	Pakendi kood 20
	Artikli number
	2668 ■
	2669 ■

Kasutusala



- Puidule sisetingimustes
- Mitte otseste ilmastikumõjude käes olev puit välitingimustes
- [AW_HK_18]
- Mitte mahtuhoidvatele ja piiratud mahtuhoidvatele puitdetailidele.
- Katusekonstruktsioonid
- Sein- ja laekatetele
- Sein- ja laekonstruktsioonid
- Lettide ja näitusestendide ehitus
- Teatri- ja lavakonstruktsioonid
- Puitmajad
- Laudad, kuurid
- Professionaalstele kasutajatele

Omadused



- [EG_HK_17]
- [EG_HB_9]
- [EG_HK_18]
- Kiire kuivamine: 2 kihti ühe päevaga.
- Vesi baasil: töövahendid puhastada veega.
- [EG_HK_54]
- [EG_HK_55]

Sertifikaat

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1

Võimalikud süsteemitooted

- Adolit BSS 1 (2160)



Töö ettevalmistamine

■ Nõuded aluspinnale


Aluspind peab olema puhas, tolmuva, kuiv, rasvavaba, ilma eraldavate aineteta ja nõuetekohaselt ettevalmistatud.

Piiratult ja muud kui mitmemõõtmelised puitdetailid: puidu niiskus max 18%

■ Ettevalmistamine

[U2_HK_3]

Töötlemine



■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +15 °C kuni maks. +25 °C.

Toode hästi läbi segada, nii töö ajal kui ka peale pause.

Värvides, pihustades

Püstoliga: düüsi suurus: 2,0 - 2,5 mm, pihustatav õhurõhk: 2,0-3,0 baari.

[VA1_D_31]

Airmix-pihustamine, düüs: 0,28-0,33 mm, materjali rõhk: 70-90 bar, pulverisaatori hurõhk: 1-2 bar.

[VA1_HK_11]

Avatud pakend sulgeda hästi ja kasutada võimalikult ruttu ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.

Töödeldud ehitusdetailile peab kaitsma vihma ja niiskuse eest (siseruumid, kaetud ehitised jne.) ning neid ei tohi jätta ilmastikumõjutuste kätte.

■ Kuivamine

Praktisel kogemusel põhinevad väärtused 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Madalad temperatuurid, vähene õhuhuhetus ja kõrgem õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

Juhised

[H_HK_9]


[H_HK_12]

[H_HK_10]

Hooldus ja renoveerimine:

[H_HK_8]

Töövahendid/puhastamine



Töövahendid kohe peale kasutamist veega ja Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat'ga puhastada.

Utiliseerige puhastusjääd nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Korralikult suletud originaalanumas ja lastele kättesaamatus kohas, kuivas, jahedas ja otsese päikesekiirguse kui ka pakase eest kaitstuna hea ventilatsiooniga ruumis.

Laoruumides suitsetamine keelatud.

Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid

Pihustusmeetodi korral kasutada hingamiskaitset kombineeritud filtriga vähemalt A/P2 ning kaitseprille. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust.

Jäätmekäitlusjuhised



Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

VOC-sisaldus
(2004/42(EG))

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.