



Induline LW-718 WF

Skaidri daugiafunkcė dangos sistema vandens pagrindu lauko ir vidaus medienai. Atsparumas ugniai patikrintas pagal DIN EN 13501-1




Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	22
	Pakuotė	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	20
	Artikulo Nr.	
Bespalvis/Farblos	2668	■
Spec. atspalviai	2669	■

Išėiga

93 ml/m² (100 g/m²) vienam sluoksniui. Dengti du sluoksnius.



Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpų medienai
- Lauko medienai, kai jos tiesiogiai neveikia oro sąlygos
- Produktu „Adolit BSS1“ impregnuotai medienai
- Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
- Gegnių santvaroms
- Sienų ir lubų plokštėms
- Sienų ir lubų konstrukcijoms
- Parduotuvių ir parodų konstrukcijoms
- Teatrų ir scenų konstrukcijoms
- Mediniams surenkamiems namams
- Gyvulių tvartams, ūkiniams statiniams
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Sistemoje leidžiama naudoti kartu su produktu „Adolit BSS1“
- Satino matinis
- Palaiko medienos struktūrą
- Greitas džiūvimas: 2 sluoksniai tą pačią dieną
- Vandens pagrindu: nėra aitraus kvapo, o darbo įrankius galima plauti vandeniu
- Apsaugo medieną nuo drėgmės ir UV spindulių
- Bespalvis variantas neapsaugo nuo UV spindulių

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Akriolato sistema
Tankis (20 °C)	Apie 1,08 g/cm ³
Kvapnas	Būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.



Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui


Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir bierių medžiagų likučių.

Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

■ Paruošimas

Perteklinių druskos likučių šalinimas panaudojant šepetčius.

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti, pakartotinai maišyti apdorojant arba po darbo pertraukų.

Dažyti, purkšti

Dengiant pistoletu su piltuvėliu: antgalis 2,0–2,5 mm, pulverizatoriaus slėgis 2,0–3,0 bar.

Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 80–100 bar (naudoti geltoną pistoleto filtrą).

Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

Antrą sluoksnį dengti pirmajam išdžiūvus ir, jei reikia, atlikus tarpinį šlifavimą (P 280–320).

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Apdorotus konstrukcijos elementus saugoti nuo lietaus bei drėgmės (laikyti uždaroje patalpoje, po stogu ir pan.) ir kitų oro sąlygų poveikio.

■ Džiūvimas

Galima lakuoti: maždaug po 4 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ Skiedimas

Paruoštas naudoti

Nurodymai

Pakavimas:


Pakuojant kelis padengtus medinius elementus, juos vieną nuo kito atskirti pūsta PE plėvele. Medienos paketų per daug nesuveržti pakavimo juostomis.

Priežiūra ir restauravimas:

Dangos sistemą būtina nuolat prižiūrėti. Atsiradusius paviršiaus pažeidimus reikia nedelsiant apdoroti šiuo produktu arba sutaisyti.

Oro sąlygoms netiesiogiai darant poveikį, gali susidaryti vandens kondensatas, dėl kurio medienos paviršiuje gali susidaryti oro pūslės. Jos efektyvumo nemažina.

Darbo įrankiai / valymas



Teptukas, purškimo įranga, lentų dažymo mašina

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turinui nuo sugedimo dėl mikrobinų organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!



LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 130 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatytai specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.