Induline LL-750

Silnovrstvá lazura na bázi rozpouštědel, mezivrstva a konečný nátěr pro nanášení stříkáním

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	22
	Balení	**20 l**
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
speciální odstíny	2682	■

Spotřeba

cca 125 ml/m² (plus prostřik) na pracovní postup
(odpovídá tloušťce mokrého filmu: cca 125 µm, tloušťka suché vrstvy: ca. 50 µm)

Oblasti použití

- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Pro jehličnaté a listnaté dřevo
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Mezivrstva a konečný nátěr
- Konečný nátěr vnitřních stran oken s vysokým zatížením vlhkostí (např. bazény)
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku

- Velmi vysoký podíl sušiny: zvláště hospodárný
- Dobrý rozliv
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Vysoká odolnost vůči UV záření a barevná stálost
- Dlouhá životnost díky kombinaci speciálních pojiv

Údaje o výrobku

Pojivo	Kombinace alkydových pryskyřic
Hustota (20 °C)	cca 0,95 g/cm³
Viskozita	cca 390 mPas
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Hedvábny lesk

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- IG-10-Imprägniergrund IT* (7144)
- Induline LW-700 (3400)
- Induline GL-350 (2610)

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
  Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
  Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %

- Příprava podkladu
  Nerezistentní dřeviny impregnujte ochranným prostředkem* (*Používejte biocidní přípravky bezpečně.
  Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!).
  Příprava pomocí vhodné základní vrstvy, mezivrstev a případně i mezibrusu.

Zpracování

Materiál dobře promíchejte.
Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar.
Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Musí být zajištěno dobré větrání.
Odstín farblos (bezbarvý) není vhodný pro venkovní plochy s přímým vlivem počasí.
Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení, sběrné nádoby na zachytávání prachu) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte (pod vodou).
Znečistěné filtrační vložky sbírejte do odpadní nádoby odolné vůči ohni a zlikvidujte.
Čerstvé rozprašky nechte před zametením uschnout.
Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)
Při broušení dřevěných povrchů, ošetřených pomocí tohoto výrobku, noste vždy ochranu dýchacích cest (filtrovou masku P2).
Alkydovo pryskyřicové systémy vytvářejí na plochách, na které nedopadá denní světlo, např. vnitřní strany oken a venkovních dveří, hlavně v drážkách, více či méně silně výrazné tmavé zažloutnutí.

- Schnutí

Suchý na dotyk: po cca 8 hodinách
Přepracovatelný: po cca 12 hodinách (při 20 °C a 65 % r.v.)

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu, nízké výměně vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

- Ředění

Připraven k aplikaci

Upozornění

Konečný lesk se dostaví až po cca 2-3 týdnech po zpracování. V závislosti na barevném odstínu se mohou objevit mírné rozdíly ve stupni lesku.
Těsnění:
Těsnicí hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.
Údržba a obnova:
Dřevo ve venkovním prostředí je vystaveno významným klimatickým a povětrnostním vlivům. Nátěr podléhá přirozenému stárnutí, opotřebení a zvětrávání. Degradace postupuje, na základě stupně zátěže (silná, středně silná), na dřevěných dílech různou rychlostí. Na jednom dřevěném dílci resp. objektu se mohou vyskytnout různá stadia zvětrání. Abyste zajistili dřevěným prvkům optimální ochranu na dlouhou dobu, doporučujeme provádět každý rok kontrolu povrchů, resp. poškozená místa ihned, po očištění, opravit nebo přetřít.
Pro údržbu a čištění doporučujeme výrobek Pflege-Set für Fenster (sada pro údržbu oken), popř. Pflege-Set für Türen (sada pro údržbu dveří).
Opravný nátěr přípravky HSL-30 (7100) a Dauerschutz-Lasur UV (2234).
Dbejte na dodržování aktuálních norem a směrnic pro povrchovou úpravu dřevěných dílů v exteriéru.

Nářadí / čištění

Ruční stříkací pistole, automatická stříkací zařízení

Pracovní přístroje ihned po použití očistěte pomocí ředidla Verdünnung V 101. Zbytky po mytí zlikvidujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Biocidní přípravek

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. .

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)	EU - limitní hodnota pro tento produkt (Kat.A/e): max. 400 g/l (2010). Tento produkt obsahuje < 400 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.