



Peinture Venti 3-en-1

Résine alkyde opaque en phase solvant pour revêtements primaire, intermédiaire et de finition



Teinte	Disponibilité				
	Nbre / palette	672	200	96	22
	Taille / Quantité	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Emballage / Code	01	03	05	20
	Art. n°				
Blanc (RAL 9016)	2705	■	■	■	
Teinte spéciale *	2709	■	■	■	■


*Quantité minimale de commande: 0,75 litre

Consommation

Env. 50 - 70 ml/m² par application



Domaines d'utilisation



- Bois à l'extérieur
- Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Primaire, application intermédiaire et finition
- Revêtement de finition sans biocide sur bois imprégné, p. ex. mobilier de jardin
- Egalement en application de rénovation
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)

Propriétés



- Haute teneur en composants solides (high solid) pour un bon pouvoir couvrant
- Résistante au blocking (conformément à la directive all. HO.03)
- Sans composé aromatique
- Mise en œuvre facile
- Bonne couverture des bords
- Résiste aux intempéries, régule l'humidité
- Isole les composants du bois

Données techniques

Liant	combinaison de résines alkydes
Densité (20°C)	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Odeur	caractéristique
Degré de brillance	brillant satiné

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Informations complémentaires

- **Nachhaltigkeitsdatenblatt**

Produits complémentaires

- **Primaire protecteur bois* (2066)**
- **Crème de protection du bois incolore (2714)**
- **Protection du bois de bout (1900)**



* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!



Préparation

■ Exigences concernant le support

Éléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %.

Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois max. 18%.

Le support doit être propre, sec et sans poussière.

■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.

Éliminer par ponçage la surface du bois grisailé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.

Conformément aux normes et règlements en vigueur pour le revêtement du bois et des matériaux dérivés du bois à l'extérieur par la mise en œuvre artisanale.

Pré-traiter le bois extérieur à protéger contre la pourriture et le bloussissement avec un produit de préservation du bois adapté* (*Utiliser les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser).

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Bien brasser le produit.

Application à la brosse ou au rouleau.

Après séchage, procéder à l'application suivante

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre



Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler la compatibilité avec le support et l'effet isolant.

Couper les bois de bout inférieurs sur l'arrière pour créer un larmier.

Pour protéger contre l'humidité, les surfaces de bout et de coupe doivent être pré-enduites deux fois avec la protection du bois de bout.

Systèmes de résine alkyde montrent que les supports éclairés avec la lumière du jour - en particulier en acier - (p. ex. côté intérieur des fenêtres et des portes extérieurs) représentent un jaunissement plus ou moins marqué.

Les couleurs vives et intenses comme jaune, orange, rouge etc. peuvent posséder, à cause des pigments utilisés, une couverture plus petite. Dans ce cas, il est recommandé de pré-traiter avec une couleur similaire plus couvrante ou il faut prévoir une couche de finition supplémentaire dans la même couleur.

Prévoir suffisamment de ventilation lors de l'application du produit dans un atelier ou un local fermé.

Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.

■ Séchage

Hors poussière: Env. 4 heures

Sec au toucher Env. 6-8 heures

Recouvrable: Env. 12 heures

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur!

Une durée de séchage plus longue peut améliorer l'effet isolant.

■ Dilution

Prêt à l'emploi

Important

DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments":

Ce produit respecte les valeurs limites pour la migration de métaux lourds sur les jouets pour enfants selon la norme DIN EN 71-3 et remplit ainsi l'une des nombreuses autres exigences en matière de sécurité des jouets pour enfants selon la "directive jouets" de l'UE (2009/48/CE).

La surface prend sa brillance définitive 2 à 3 semaines après application. En fonction de la teinte, la brillance peut présenter de légères nuances.

Sur bois de mélèze raboté et bois de conifère particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse et zones de bois tardif riche en résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter alors avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, le seul remède consiste en une exposition préalable aux intempéries ou en un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ces bois en finition "bois brut de sciage", compter avec des intervalles nettement plus longs entre deux entretiens / rénovations.

Tenir compte des réglementations relatives à la protection constructive du bois.

Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales sans pente d'écoulement et sans rayon de bord, éviter l'accumulation d'humidité.



Outillage / Nettoyage des outils




Pinceau en poils naturels, rouleau en mohair, rouleau en mousse

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant & Nettoyant pinceaux.
Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

**Stockage / Tenue en stock**

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Utiliser les emballages entamés aussi rapidement que possible.

**Sécurité / Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/d): max. 300 g/l (2010).
Ce produit contient < 300 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	300g/l
max.:	300g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.