



Opaque Coating 3in1

- Venti-Lack 3in1 -

Necaurspīdīga, pigmentēta alkīda sveķu laka uz šķīdinātāja bāzes pamata pārklājumam, starppārklājumam un noslēdzošajam pārklājumam




Krāsas tonis	Pieejamība				
	Skaits uz paletes	672	200	96	22
	Izmērs / daudzums	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	05	20
	Preces Nr.				
Speciālie krāsu toņi*	2709	■	■	■	■
*Minimālais pasūtījums 0,75 l					

Patēriņš

Apt. 50–70 ml/m² katrā darba posmā



Lietojuma jomas



- Koksne ārpus telpām
- Izmēru ziņā stabili koksnes elementi, piemēram, logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēgi, profila dēļi, dārza mājas
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
- Pamata pārklājums, starppārklājums un noslēguma pārklājums
- Gala pārklājums bez biocīda uz impregnētas koksnes, piem., dārza mēbeles
- Arī kā kapitālremonta krāsošana
- Nav piemērota uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka klāja utt.)

Īpašības



- Augsts cietvielu (High Solid) saturs nodrošina augstu necaurredzamību
- Nesalīpoša (saskaņā ar Regulu HO.03)
- Nesatur aromātiskas vielas
- Vienkārša izstrāde
- Labi nosedz malas
- Noturīga pret atmosfēras nokrišņu iedarbību un mitrumu regulējoša
- Izolē pret koksnes sastāvdaļām

Izstrādājuma dati

Saistviela	Alkīda sveķu kombinācija
Blīvums (20 °C)	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Smarža	Raksturīgs
Spīduma pakāpe	Satīna spīdums

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- **Wood Cream clear (2714)**
- **End Grain Sealer (1900)**



Sagatavošanās darbam

■ Prasības pamatnei

Izmēru ziņā stabilas koka detaļas: koksnes mitrums 11 - 15 %
Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai.

■ Sagatavošana

Pilnībā notīriet netīrumus, taukus un viegli atdalāmus vecos pārklājumus.
Kārtīgi noslīpējiet vecos, nebojātos pārklājumus.
Pelēkas un nodilušas virsmas noslīpējiet līdz nesošajai pamatnei.
Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.
Koksni, kas atrodas ārpus telpām, kas jāpasargā pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādājiet ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli*. (*Biocīdie produkti jālieto, ievērojot piesardzību. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet informāciju uz etiķetes, kā arī produkta informāciju!)

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no vismaz +5 °C līdz maks. +25 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Krāsojiet ar otu vai rullīti.
Pēc nožūšanas uzklājiet nākamās kārtas.
Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un izolējošais efekts.
Apakšējās, šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai izveidojas mala nopilēšanai.
Aizsardzībai pret mitruma iedarbību šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas un griezumus virsmas iepriekš jānokrāso ar (End Grain Sealer).
Alkīda sveķu sistēmās vietās, kuras neapgaismo dienasgaismā, piemēram, logu un ārdurvju iekšpusē, īpaši rievās, parādās vairāk vai mazāk izteikta tumša dzeltēšana.
Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem, piem., dzeltenajam, oranžajam, sarkanajam utt., izmantoto pigmentu dēļ pēc būtības piemīt zemāka segtspēja. Tāpēc, izmantojot šos krāsu toņus, ieteicams iepriekš uzklāt līdztīgu, labāk nosedzošas krāsas toni, vai arī uzklāt vēl vienu kārtu vēlamajā krāsas tonī.
Strādājot darbnīcā vai telpās, nodrošiniet labu gaisa cirkulāciju un svaiga gaisa padevi.
Apstrādes/žūšanas laikā pasargājiet virsmas no lietus, vēja, saules stariem un rasas veidošanās.

■ Žūšanas laiks

Putekļu sauss: apt. 4 stundas
Var pieskarties: apt. 6–8 stundas
Var krāsot pāri: apt. 24 stundas

Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65 % relatīvo gaisa mitrumu.
Zema temperatūra, augsts gaisa mitrums vai pārsniegts maksimālais slāņa biezums var ievērojami pagarināt pilnīgai nožūšanai nepieciešamo laiku!
Ilgāks žūšanas laiks var uzlabot izolācijas efektu.

■ Atšķaidīšana

Gatavs lietošanai

Norādes


DIN EN 71-3 „Noteiktu elementu migrācija”:
Šā izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, kā arī tas atbilst kādām no turpmākajām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES „Rotaļlietu direktīvu” (2009/48/EK).

Galīgais spīdums izveidojas apm. 2-3 nedēļas pēc apstrādes. Atkarībā no nokrāsas var veidoties nelielas novirzes no spīduma pakāpes.
Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skuju koku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jāreķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.
Ievērojiet koka konstrukciju aizsardzības noteikumus.
Nelietojiet uz horizontālām virsmām bez slīpām ūdens noteces malām un bez malas rādīša, nepieļaujiet mitruma uzkrāšanos.

**Darbarīki/tīrīšana**

Dabīgu saru suka, mīksts rullītis, putu materiāla rullītis

Notīriet instrumentus uzreiz pēc lietošanas ar šķīdinātāju un otu tīrīšanas līdzekli „Verdünnung & Pinselreiniger”.
Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums

Neatvērtā oriģinālajā traukā, uzglabājot vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā – vismaz 24 mēneši.
Atvērta trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

**GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu
(Nr. 2004/42/EK)**

ES noteiktā robežvērtība šim produktam (kat. A/d): maks. 300 g/l (2010)
Šis produkts satur <300 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	300g/l
max.:	300g/l

Mēs norādām uz to, ka šeit ietvertie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tie pamatā nav uzskatāmi par saistošiem.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.