



Wood Cream clear

- Holzschutz-Creme farblos -

Kreemjas puidukaitsekrunt okaspuidule

| Värvitoon | Saadavus | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| | Arv alusel | 672 | 200 | 96 | 22 |
| | Suurus / kogus | 3 x 0,75 l | 2 x 2,5 l | 1 x 5 l | 20 l |
| | Pakendi tüüp | Ämber | Ämber | Ämber | Ämber |
| | Pakendi kood | 01 | 03 | 05 | 20 |
| | Artiklinumber | | | | |
| Värvitu/Farblos | 2714 | ■ | ■ | ■ | ■ |

Kulu

Umbes 100 ml/m² ühes töötapis

Hööveldatud või väga tihedad puidud on vähem imavamad ja vajavad kahte kihti



Kasutusala



- Väliingimustes puit
- Maapinnaga mittekokkupuutuv puit
- Mõõtu mittehoidvad puitdetailid (ainult krundina): nt aiad, sõrestikehitised, auto varjualused, puitkarkassid
- Piiratud mõõtuhooldvusega puitdetailid (ainult krundina): nt aknaluugid, profiillauad, aiamajad
- Mõõtu hoidvad puitdetailid (ainult kruntimiseks), nt aknad ja ukсед
- Läbipaistvate ja läbipaistmatute katete alune eeltöötlus

Omadused



- Kaitseb puitu niiskuse eest
- Impregneerimisefekt: puidu küllastumine niiskuse vastu
- Värvkate kaitstud hallituse ja vetikate eest
- Pikaajaline katmistulemus: minimeeritakse puidu pundumist ja kokkutõmbumist
- Koos lasuuridega: ühtlane lasuuri välimus
- Vähendab puidu tumenemist
- Vajalik ainult üks kiht
- Kreemina: pole vaja segada ja on pea kohal tilkumata töödeldav
- Imub sügavale
- Valgub ise laiali

Toote andmed

| | |
|-----------------|---|
| Tihedus (20 °C) | Umbes 0,88 g/cm ³ |
| Leekpunkt | Umbes 61 °C |
| Lõhn | Lahusti lõhnaga, pärast kuivamist lõhnatu |
| Läikeaste | Siidjalt matt |

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja ei ole käsitletavad siduvate tooteteadustena.

Võimalikud süsteemitooted

- [Maintenance Primer \(1504\)](#)
- [Long life stain UV \(2234\)](#)
- [Natural Oil Woodstain ^{\[eco\]} \(7670\)](#)
- [All Primer \(5420\)](#)
- [Natural Oil Opaque Finish ^{\[eco\]} \(7650\)](#)
- [Aqua Wood Paint \(3600\)](#)
- [Multi-Purpose Varnish 3in1 \(7744\)](#)
- [Opaque Coating 3in1 \(2705\)](#)
- [End Grain Sealer \(1900\)](#)
- [Wood Terrace Oil \(2652\)](#)



Töö ettevalmistamine


■ Nõuded aluspinnale

Mõõtu hoidvad puitdetailid: puidu niiskus 11 - 15 %
Mõõtu mittehoitudvad ja piiratud mõõtuhoitudvusega puitdetailid: puidu niiskus max 18 %
Aluspind peab olema puhas, tolmuvaba ja kuiv.

■ Ettevalmistamine

Eemaldage täielikult mustus, rasv ja lahtised, vanad kattekihid.
Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.
Lugege BFS-i infolehte Nr. 18 „Puidu ja puitmaterjalide katmine välitingimustes“.

Töötlemine



■ Töötlemistingimused

Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni max +25 °C.

Kandke peale pintsi või rulliga.

Kandke peale piki kiudu.

Pärast 30 minuti möödumist kontrollida, kas pinnal on materjalijääke, ja vajaduse korral see mahalihvida.

Pärast kuivamist kanda vajaduse korral peale teine kiht.

Sulgege avatud anum korralikult ja kasutage võimalikult kiiresti ära.

Töötlemisjuhised



Kontrollige proovipinnal aluspinnaga sobivust, nakkumist ja värvitooni.
Teiste värvidega ülevärvimisel on soovitatav kontrollida värvikihi nakkumist.

Proovikatse soovitatakse teha ka teist liiki puidul.

Lõppkihina võib välispindadele, mida ei mõjuta otseselt ilmastiku mõjud, nt katuse alumised osad jne, kanda värvitut puidukaitsekreemi.

Parkainerikaste puiduliikide, nagu tamm, punane seeder, aftseeleia, sekvoia jt puhul võivad sademed põhjustada vees lahustuvate parkainete väljauhtumist. See võib põhjustada heledat värvi müüritise või krohvi värvimuutust.
Puidu alumistele ristliikelistele pindadele tuleb teha ettelõige, et tekiks veenina.

Seejärel tuleb lõigatud otsad ja muud saetud pinnad kaitsta niiskuse eest, kasutades saematerjali kaitsevahendit („End Grain Sealer“).

■ Kuivamine

Umbes 12 tundi 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures.

Madal temperatuur, vähene õhuvahetus ja kõrge õhuniiskus aeglustavad kuivamist.

Olenevalt puiduliigist, näiteks lehise puhul, võib kuivamisaaeg märkimisväärselt pikeneda.

■ Lahjendamine

Kasutusvalmis

Juhised

Hööveldatud lehise ning eriti vaigurikaste okaspuitude puhul võib iseäranis horisontaalselt kulgevate aastarõngaste, oksakohtade ja vaigurikka hilispuidu piirkondades värvikihi nakkuvus väheneda ning ilmastikukindlus halveneda. Siin peab arvestama lühemate hooldus- ja remondiväljapadega. Siin aitab ainult puidu eelnev välitingimustes hoidmine või väga jämeda liivapaberiga lihvimine (P80). Nende puitude puhul võib karedate hõõveldamata pindade korral arvestada tunduvalt pikemate hooldus- ja remondiväljapadega.
Järgige konstruktiivse puidukaitse regulatsioone.

Mitte kasutada horisontaalsetel pindadel, millel puuduvad äravoolu kalle ja serva raadius, vältida niiskuse kogunemist.

Töövahendid/puhastamine




Looduslike harjastega pintsel, suurte pindade pintsel, veluurrull

Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist vahendiga „Verdünnung & Pinselreiniger“.

Utiliseerige puhastusjäätmeid nõuetekohaselt.

Ladustamine/säilivusaeg



Säilib suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külmumise eest kaitstud kohas vähemalt 36 kuud.

Ohutus / regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida kehtivate eeskirjade kohaselt originaalpakendis. Täielikult tühjenud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemidesse. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Mitte tühjendada äravoolu.



Biotsiidide määрус

Sisaldab „töõdeldud tootena“ biotsiidi (kattekihi kaitsevahend), mis sisaldab biotsiidset toimeainet 3-jodo-2-propüünüülbutüülkarbamaat kattekihi kaitseks mikroobsete organismide eest (vetikad, hallitus jne). Järgige tingimata töötlemisjuhiseid!

LOÜ sisaldus vastavalt 2004/42/EÜ

EL-i piirmäär sellele tootele (Kat. A/e): max 400 g/l (2010).

See toode sisaldab < 400 g/l LOÜ.

| VOC | |
|-------|--------|
| Kat. | A/e |
| 2010: | 400g/l |
| max.: | 400g/l |

Juhime tähelepanu sellele, et eespool toodud andmed/näitajad on väija selgitatud praktika käigus või laboris ligikaudsete väärtustena ning pole seetõttu siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja töötlemise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

töötlemise, kasutatavate materjalide ja ehitusobjektide erinevuste ja mitmekesisuse tõttu ei ole võimalik käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovime kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui me tootjana ei ole kirjalikult sõnaselgelt kinnitanud toodete spetsiifilist sobivust või omadusi lepingus määratletud kasutusotstarbeks, ei ole

rakendustehniline nõustamine või juhendamine siduv, isegi kui see toimub meie parimate teadmiste kohaselt. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.