



Houtbeschermingscrème kleurloos

Crème-houtbeschermingsmiddel voor naaldhout

Kleur	Leverbaar					
	Aantal per pallet	672	200	96	22	1000
	Grootte / hoeveelheid	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l	100 ml
	Verpakkingstype	bus	bus	bus	bus	monsterdoos
	Verpakkingscode	01	03	05	20	81
	art.nr.					
kleurloos	2714	■	■	■	■	■

Verbruik

Ca. 100 ml/m² in één laag

Geschaafd of zeer dicht hout is minder zuigkrachtig en hier moet er een tweede laag worden aangebracht.



Toepassing



- Hout buiten
- Hout zonder bodemcontact
- Niet vormvast houten onderdelen (alleen als grondlaag): bv. schuttingen, vakwerk, carports, houten beschoeiingen
- Houten onderdelen met beperkte dimensiestabiliteit (alleen als grondlaag): bv. vouwluiken, geprofileerde planken, tuinhuisjes
- Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. ramen en deuren
- Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

Eigenschappen



- Beschermt het hout tegen vocht
- Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht
- Duurzamer gronderingsresultaat: zwel- en krimpgedrag van het hout wordt geminimaliseerd
- In combinatie met lazuren: gelijkmatiger lazuurpatroon
- Vermindering van donkere houtverkleuringen
- Eén enkele laag volstaat
- Crèmevorm: geen roeren nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt.
- Dringt diep in
- Loopt zelf uit

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	Ca. 0,88 g/cm ³
Vlampunt	Ca. 61 °C
Geur	oplosmiddelachtig, na droging reukloos
Glansgraad	zijdemat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- [Renovatie Grondverf \(1504\)](#)
- [Houtbeits Long Life UV \(2234\)](#)
- [Oliebeits Long Life ^{\[eco\]} \(7670\)](#)
- [Universele Primer \(5420\)](#)
- [Oliebeits Color ^{\[eco\]} \(7650\)](#)
- [Tuinhuis Beits Color \(3600\)](#)
- [Multi-Lak 3in1 \(7744\)](#)
- [Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1 \(2705\)](#)
- [Colorlak 2-in-1 \(1317\)](#)
- [Kopshoutbescherming \(1900\)](#)
- [Tuinhoutolie \(2652\)](#)

Werkvoorbereiding


- Ondergrond vereisten
- Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%



Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

- Voorbereidingen
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

Verwerking



- Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Kwasten of rollen.
In houtvezelrichting aanbrengen.
Controleer het oppervlak na ongeveer 30 minuten op overtollig materiaal en strijk het glad indien nodig.
Na droging, indien nodig, een 2e laag aanbrengen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Applicatie



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Bij het overschilderen met andere verfmaterialen verdient het de aanbeveling de hechting met de verflaag te testen.
Ook voor andere houtsoorten wordt aangeraden vooraf een proef op te zetten.
Houtbeschermingscrème kleurloos kan worden gebruikt als eindlaag voor oppervlakken buitenshuis die niet rechtstreeks aan weersinvloeden zijn blootgesteld, zoals dakranden, enz.
Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.
Kopshout aan de onderkant voorzien van een waterhol.
De kopse kanten en de zaag kanten afdichten met twee lagen kophout afdichting

- Droging
ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.
Afhankelijk van de houtsoort bijv. lariks kan de droging vertragen.
- Verdunning
Verwerkingsklaar

Opmerking


Wanneer geschaafd lariks, of andere harshoudende naaldhoutsoorten worden toegepast, kan dit vooral bij de jaarringen, noesten en harsrijk laathout lijden tot een slechtere hechting en weersbestendigheid van de beitslaag. Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. Een oplossing is verwerking vooraf of het hout zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten heeft een fijn bezaagd oppervlak een beduidend langere onderhoudsinterval.
De voorschriften inzake de verduurzaming van constructief hout in acht nemen.
Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zonder afwateringshellingen en zonder randradius, voorkom opgehoopt vocht.

Gereedschap / reiniging



Borstel met natuurlijke haren, blokkwast, velours roller
Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Biocide richtlijnen

Bevat als "behandeld voorwerp" een biocide product (verduurzamingsmiddel) met de biocide werkstof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat ter bescherming van de filmlaag tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmel, etc.). Altijd de verwerkingsvoorschriften in acht nemen!



VOS volgens Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 400 g/l (2010).
Dit product bevat < 400 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.