



Wood Cream 3in1

- Holzschutz-Creme 3in1 -

Caurspīdīgi pigmentēta, dekoratīva koksnes aizsardzības lazūra koksnes aizsardzībai un uzlabošanai ārpus telpām



Krāsas tonis	Pieejamība				
	Skaits uz paletes	672	200	96	22
	VPE	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	05	20
	Preces Nr.				
Gaišs ozols/Eiche hell (RC-365)	2715	■	■	■	■
Priede/Kiefer (RC-270)	2716	■	■	■	■
Pīnija/Lapegle/Pinie/lārche (RC-260)	2717	■	■	■	■
Riekstkoks/Nussbaum (RC-660)	2718	■	■	■	■
Tīkkoks/Teak (RC-545)	2719	■	■	■	■
Sarkankoks/Mahagoni (RC-565)	2720	■	■	■	■
Sudrapelēks/Silbergrau (RC-970)	2722	■	■	■	■
Palisandrs/Palisander (RC-720)	2723	■	■	■	■

Patēriņš

Apm. 200 ml/m² 1-2 darba soļos

Ēvelētiem vai ļoti blīviem kokmateriāliem uzsūkšanas spēja ir mazāka un jāuzklāj vēl 2. slānis



Lietojuma jomas



- Koksne ārpus telpām
- Kokmateriāli bez saskares ar zemi
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru, piemēram, žogi, karkasi, nojumes automobiļiem, koka apšuvums
- Koksnes elementi, kas ierobežoti saglabā izmēru, piemēram, salokāmi slēgi, profila dēji, dārza mājas
- Pamata pārklājums, starppārklājums un noslēguma pārklājums
- Nav piemērota uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka klāja utt.)

Īpašības



- Plāna slāņa lazūra izcilos krāsu toņos
- Nepieciešams tikai viens krāsas slānis
- Trīs vienā: impregnēšanas līdzeklis, grunts un lazūra
- Impregnēšanas efekts: koksnes piesātināšana pret mitrumu
- Difūzijai atvērta aizsargkārtā: mitrums var izdalīties
- Hidrofobizējoša: mitras virsmas ātri nožūst
- Aizsardzība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību (konstrukciju koksnes aizsardzība un produkta mitrumaizsardzība) mazina zilēšanas un puves veidošanās risku
- Krāsas segslānis, pasargāts pret zilēšanu, pelējumu un alģēm
- Krēmveida konsistence: maisīšana nav nepieciešama un nepiln, krāsojot virs galvas
- Patstāvīgi izlīdzinās
- Neatslāņojas
- Pirms turpmākās apstrādes virsmas noslīpēšana nav nepieciešama



Izstrādājuma dati

Blīvums (20 °C)	Apm. 0,88 g/cm ³
Pigmenti	Gaismizturīgi, ļoti caurspīdīgi pigmenti
Aizdeģšanās temperatūra	Apm. 61 °C
Smarža	Līdzīga šķīdinātājam, pēc nožūšanas bez smaržas
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Iespējamie sistēmas produkti

- [Long Life Stain UV \(2234\)](#)
- [End Grain Sealer \(1900\)](#)

Sagatavošanās darbam

■ Prasības pamatnei

Izmēru ziņā ierobežoti stabilas un nestabilas koka detaļas: koksnes mitrums maks. 18 %

■ Sagatavošana

Pilnībā notīriet visu iepriekšējo krāsu (piem., biezu lazūras pārklājuma kārtu vai dekoratīvās krāsas), koka mizu, lūksnu un netīrumus.


Izņemiet vaļīgus vai iepļusušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas un notīriet tās ar piemērotu līdzekli (piem., ar "Remmers" "Verdünnung & Pinselreiniger").

Gludas, ēvelētas koka virsmas pirms krāsošanas pēc iespējas noslīpējiet un notīriet no tām putekļus, lai nodrošinātu labāku krāsas uzsūkšanos.

Blakus esošie elementi un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā, veicot atbilstošus pasākumus.

Ņemiet vērā norādījumus BFS informatīvajā biļetenā Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un kokmateriāliem ārpus telpām”.

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no +5 °C līdz maks. +25 °C.

Krāsojiet ar otu vai rullīti.

Uzklājiet šķiedras virzienā.

Pēc apt. 30 minūtēm pārbaudiet virsmu, vai nav palicis lieks materiāls un vajadzības gadījumā to izlīdziniet ar veltnīti.

Kad krāsojums nožuvīs, vajadzības gadījumā uzklājiet 2. kārtu.

Apstrādājiet blakusesošās virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs, jo pretējā gadījumā var veidoties krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

Ja vēlaties pārkrāsot ar cita veida pārklājumiem, iesakām pārbaudīt, vai krāsojuma slāņiem ir laba saķere.

Bezkrāsaino toni izmantojiet tikai ārējām virsmām, kas tieši nav pakļautas laikapstākļu iedarbībai, piemēram, vietām zem jumta pārkarēm vai gruntēšanai.

Koksnei, kam ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia, sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tā rezultātā uz gaišas krāsas mūra vai apmetuma var veidoties krāsas izmaiņas.

Iesakām iepriekš veikt testus arī uz citu koku sugu koksnes.

Apakšējās, šķērsām šķīdriai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai izveidojas mala nopļēšanai.

Kokmateriālu galu un griezumu virsmas pēc tam jāaizsargā pret mitrumu, uzklājot divas kārtas aizsarglīdzekļa (End Grain Sealer).

Ar katru nākamo uzklāto lazūras kārtu krāsas tonis kļūst intensīvāks un spīdums palielinās.

■ Žūšanas laiks

Apm. 12 stundas 20 ° C temperatūrā un pie 65 % relatīvā mitruma.

Zema temperatūra, nepietiekama gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

Atkarībā no koku sugas, piem., lapeglei var būt ievērojami ilgāks žūšanas laiks.

■ Atšķaidīšana

Gatava lietošanai

Norādes

Izmantojot ēvelētu Eiropas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it sevišķi ar horizontālām gadskārtām, zariem un sveķainām vasaras gadskārtām, var mazināties krāsas adhēzija un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. Šīs īpašības var uzlabot tikai ar iepriekšēju vecināšanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Būtiski garākus apkopes un atjaunošanas intervālus var panākt, izmantojot šāda veida koksni ar zāģētu virsmu.

Ievērojiet koka konstrukciju aizsardzības noteikumus.

Nelietojiet uz horizontālām virsmām bez slīpām ūdens noteces malām un bez malas rādiusa, nepieļaujiet mitruma uzkrāšanos.

**Darbarīki/tīrīšana**


Dabīgu saru suka, lielā ota, velūra rullis



Notīriet instrumentus uzreiz pēc lietošanas ar šķīdinātāju un otu tīrīšanas līdzekli „Verdünnung & Pinselreiniger”.
Utilizējiet tīrīšanas atlikumus atbilstošā veidā.

Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums

Neatvērtā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā, vismaz 36 mēneši.

**Drošība/noteikumi**

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdo aktīvo sastāvdaļu 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!

GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).
Šis produkts satur < 400 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.