



## Pflege-Set für Fenster

Ápolókészlet lakkozott és lazúrozott faablakokhoz

| Elérhetőség            |                |
|------------------------|----------------|
| Mennyiség raklaponként | 500            |
| <b>Kiszerelés</b>      | <b>db</b>      |
| Göngyöleg típusa       | szett dobozban |
| Göngyölegkód           | 01             |
| <b>Terméksz.</b>       |                |
| 2745                   | ■              |

A készlet tartalma:  
250 ml tisztítószer, 250 ml balszam és 2 db speciális kendő

**Anyagszükséglet** 5–10 ml/m<sup>2</sup> rétegenként



**Alkalmazási területek** ■ Lakkozott és lazúrozott faablakok ápolására




**Tulajdonságok** ■ Rendszeres használata meghosszabbítja a felújítási ciklust és növeli a felületkezelés élettartamát  
■ Frissíti a színhatást/ragyogást  
■ További védelem az időjárás ellen

| Terméjkarakterisztikák | Kötőanyag | akrilát  |
|------------------------|-----------|--|
| Sűrűség (20 °C)        |           | kb. 1,01 g/ cm <sup>3</sup> („2743 Reiniger für Pflegesets" tisztító ápolókészlethez)<br>kb. 1,04 g/cm <sup>3</sup> („2744 Pflege-Balsam für Fenster" ápolóbalszam ablakokhoz) |
| Szag                   |           | jellegzetes („2743 Reiniger für Pflegesets" tisztító ápolókészlethez)<br>enyhe („2744 Pflege-Balsam für Fenster" ápolóbalszam ablakokhoz)                                      |

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

**Feldolgozás**



■ **Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 25 °C.

Használat előtt fel kell rázni.

Kesztyűt (nitrilkaucsuk) kell viselni.

A felületet a tisztítószerrel (Reiniger für Pflegesets) átítatott törölkendővel kell tisztítani; a lakkozott felületet nem szabad erőteljesen dörzsölni.

Kb. 30 percig hagyni kell száradni.

A szett másik törölkendőjével vékonyan, gyorsan, egyenletesen és egy irányban (balról jobbra vagy jobbról balra) kell felhordani az ápolóbalszámot (Pflegebalsam).

Tilos körkörösén polírozni vagy dörzsölni!

**Feldolgozási tudnivalók**



A frissen kezelt felületet védeni kell az esőtől, a széltől, a napsugárzástól és a harmatképződéstől.

Erős napsütésnél, illetve felhevült felületekre a terméket nem szabad felhordani.

15 °C alatt nem szabad használni.

Csak a szetthez tartozó törölkendőkkel szabad felhordani.

A nem fából készült kiegészítők (pl. vasalat, üveg, ajtókilincs stb.) nem kerülhetnek érintkezésbe az ápolószerrel; ellenkező esetben vízzel azonnal óvatosan le kell mosni.



■ Száradás

kb. 30 perc

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Alacsonyabb hőmérséklet, magasabb légnedvesség vagy a max. rétegvastagság túllépése miatt lassulhat az átkeményedés és a száradás!

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó. A terméket rövid időn belül, a megvásárlást követő egy évszakon belül fel kell használni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK  
Decopaint-irányelv)

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/e    |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |

Ápolóbalzsam ablakra:

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.