



## Pflege-Set für Türen

Ápolókészlet lakkozott és lazúrozott fa bejárati ajtókhöz

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	500
Kiszereelés	Darab
Göngyöleg típusa	szett dobozban
Göngyölegkód	01
Terméksz.	
2746	■

A készlet tartalma:  
250 ml tisztítószer, 250 ml balszam és 2 db speciális kendő

### Anyagszükséglet

5–10 ml/m<sup>2</sup> munkamenetenként



### Alkalmazási területek

- Lakkozott és lazúrozott fa bejárati ajtók ápolására
- Induline NW-740/05 természetes hatású lakkal kezelt ablakok és ajtók ápolására



### Tulajdonságok

- Rendszeres használata meghosszabbítja a felújítási ciklust és növeli a felületkezelés élettartamát
- További védelem az időjárás ellen
- Jó feldolgozhatóság nagy felületen
- A kezelt felület eredeti fényességét csekély mértékben változtatja meg

### Termékjellemzők


Kifolyási idő ISO 3 pohárból	kb. 22–25
Sűrűség (20 °C)	kb. 0,98 g/cm <sup>3</sup> („Reiniger für Pflegesets” tisztító ápolókészlethez) kb. 1,00 g/cm <sup>3</sup> („Pflege-Balsam für Türen” ápolóbalszam ajtókhöz)
Szag	jellegzetes („Reiniger für Pflegesets” tisztító ápolókészlethez) enyhe („Pflege-Balsam für Türen” ápolóbalszam ajtókhöz)

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Feldolgozás

#### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 25 °C.



Használat előtt fel kell rázni.

Kesztyűt (nitrilkaucsuk) kell viselni.

A felületet a tisztítószerrel (Reiniger für Pflegesets) átítatott törölkendővel kell tisztítani; a lakkozott felületet nem szabad erőteljesen dörzsölni.

Kb. 30 percig hagyni kell száradni.

A szett másik törölkendőjével vékonyan, gyorsan, egyenletesen és egy irányban (balról jobbra vagy jobbról balra) kell felhordani az ápolóbalszamat (Pflegebalsam).

Tilos körkörösén polírozni vagy dörzsölni!

### Feldolgozási tudnivalók



A frissen kezelt felületet védeni kell az esőtől, a széltől, a napsugárzástól és a harmatképződéstől.

Erős napsütésnél, illetve felhevült felületekre a terméket nem szabad felhordani.

15 °C alatt nem szabad használni.


Csak a szetthez tartozó törölkendőkkel szabad felhordani.

A nem fából készült kiegészítők (pl. vasalat, üveg, ajtókilincs stb.) nem kerülhetnek érintkezésbe az ápolószerrel; ellenkező esetben vízzel azonnal óvatosan le kell mosni.



- **Száradás**  
Kb. 30 perc  
A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.  
Alacsonyabb hőmérséklet, magasabb légnedvesség vagy a max. rétegvastagság túllépése miatt lassulhat az átkeményedés és a száradás!
- **Hígítás**  
Feldolgozásra kész

**Tárolás/eltarthatóság** Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.



**Biztonság/előírások** A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

**Ártalmatlanítás** A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

**VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)** Ápolóbalzsam ajtóra:  
EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010).  
Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.